Decor Magnetfärg

Decor Magnetfärg kan omvandla väggen till en användbar anslagstavla. Decor Magnetfärg är en matt grundfärg som ger magneter en förmåga att få vidhäftning mot väggar etc. Färgen ger en matt grå yta men kan enkelt övermålas med valfri kulör utan att förlora färgens magnetfunktion.

BASTA ALFA

TEKNISK INFORMATION

Bindemedel	Styrenakrylat
Verktyg	pensel, roller
Målningstemperatur	Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur.
Materialåtgång	4,5 m²/l
Torktider	Klibbfri efter 4 h. Övermålningsbar efter 24 h.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Avlägsna först damm och smuts med borste eller skrapa. Ytan skall vara jämn och slät samt ha bra vidhäftning till underlaget. Laga eventuella skador med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment. Slipa med ett fint slippapper 120/180. Ny glasfiberväv, betong och puts förgrundas med Primer Grundfärg Vägg.

Applicering

Rör om färgen noggrant, både före och under målning. Måla flödigt med pensel eller roller. För bästa effekt och vidhäftning för magneter rekommenderas 3 strykningar med en färgåtgång på 1,5 m^2/l. Låt färgen torka 24 timmar mellan strykningarna. Efter 24 timmar kan Decor Magnetfärg övermålas med valfri vägg- eller snickerifärg ur Beckers sortiment.

Viktigt

Rör om färgen väl före och under målning. Undvik målning om ytan är kallare än +10°C.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se