# Målarfog

Glöm ej att täta ordentligt när du renoverar inne och ute. Beckers Målarfog är en elastisk fogmassa som används för tätning och utjämning av fogar och springor inom- och utomhus. Målarfog används på underlag såsom betong, tegel, sten, klinker, marmor, gipsskivor, trä, aluminium, stål, glas etc. Den tätar fogar upp till 30 mm breda samt utjämnar i hörn och övergångar mellan olika material. Fogen är mycket tålig då den tål temperaturer från -30°C till +70°C och för att den kan övermålas med vatten- eller lösningsmedelburna färger.

BASTA ALFA

## TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Torktider**<br>(vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet) | Klibbfri efter ca 30 min. Övermålningsbar efter ca 1 tim. Genomhärdad efter ca 24 tim. |
| **Verktygen rengöres med** | Vatten |

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

Beckers

# APPLICERINGSINSTRUKTIONER

## Förberedelser av ytor

Fogytorna skall vara rena och fria från lösa partiklar. Våtrum med mycket sugande ytor grundas med våtrumsgrund spädd med vatten 1:1.

## Applicering

Skruva av plastpipen och skär hål vid gängan. Montera plastpipen, som kapas i 45° vinkel till Lämplig fogbredd. Applicera fogmassan med fogspruta och avjämna med fuktad svamp eller gummispackel.

Kan övermålas med latex, olje- eller alkydfärg. Tätar fogar upp till 30 mm bredd samt utjämnar i hörn och övergångar mellan olika material. Efter ca 24 timmar och +20°C är fogen genomhärdad och tål fogrörelser på 15-20% samt temperaturer från -30°C till +70°C.

## Viktigt

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

## Miljö och avfallshantering

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se