Mineral Season Extender

Beckers Mineral Season Extender är en vattenburen, alkalibeständig silikonmodifierad akrylfärg som skyddar betong mot fukt och karbonatisering. Beckers Mineral Season Extender har tidigt regnmotstånd och utökad temperaturintervall för applicering.

Beckers Mineral Season Extender rekommenderas för bostäder, kommersiella, industriella och lagerbyggnader, parkeringsgarage och är CE-märkt enligt EN1504-2.

- Stort tempereturintervall för applicering, från +2°C till +30°C
- Kan övermålas redan efter tre timmar
- Exceptionellt tidigt regnmotstånd i kallt och fuktigt väder

EPD Verified

TEKNISK INFORMATION

Glans	Helmatt
Bindemedel	Silikonmodifierad akrylat
Verktyg	spruta, pensel, roller
Målningstemperatur	Ytan som ska målas måste vara torr, omgivande temperatur minst +2°C och den relativa luftfuktigheten under 90%. Undvik att måla i direkt solljus.
Materialåtgång	8 m²/l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Övermålningsbar efter 3 timmar
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt
Densitet	1.4-1.6beroende på färgbas och kulör.
VOC	Gränsvärde (A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

Beckers

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Omålade ytor:
Underlaget måste vara tillräckligt torrt och hårt före behandling. (Ny betong och ytor som gjorts med cementkalk och cementrik puts måste åldras minst 2 månader.) Rengör de omålade ytorna från smuts, damm och salt. Ytor med mögel, mossa etc. rengörs med Beckers Alg & Mögeltvätt enligt rengöringsproduktens anvisningar. Släta ytor och eventuell cementhud avlägsnas mekaniskt för att skapa en lämplig yta för målning. Utför nödvändiga reparationer med lämpliga produkter enligt instruktionerna för de valda produkterna.

Tidigare målad yta:
Ytorna rengörs genom att ta bort smuts, damm eller salt. Ytor med mögel, mossa etc. rengörs med Beckers Alg & Mögeltvätt enligt rengöringsproduktens anvisningar. Ta bort eventuella flagor och löst sittande färgbeläggningar. Välj borttagningsmetod enligt styrkan på underlaget och färgtypen som ska avlägsnas (t.ex. stålborstning, högtrycktvätt med varmt vatten eller våt sandblästring). Utför nödvändiga reparationer med lämpliga produkter enligt instruktionerna för de valda produkterna.

Applicering

Behovet av grundning bestäms från fall till fall. Det rekommenderas att på stoftiga ytor grunda med Beckers Mineral Putsgrund eller tillsätta Beckers Primex Gel i första skiktet. Följ instruktionerna för den aktuella produkten vid grundning.

Applicera två lager av produkten med önskad appliceringsmetod och enligt instruktionerna.

Applicera med roller, pensel eller spruta.
Vid sprutning använd min. munstycksstorlek 0,68 mm (0,027 ")

Skötselråd

Smutsiga ytor kan tvättas noggrant med en högtryckstvätt utan rengöringsmedel tidigast en månad efter ytbehandlingen. Tvätten kan lämna permanenta märken på ytan, så det område som ska tvättas bör utformas på ett iögonfallande sätt efter strukturerna. Rengör torr, lös smuts lätt med en mjuk borste utan att gnugga ytan.

Ytor målade med Beckers Mineral Season Extender kan underhållsbehandlas med Mineral Season Extender, Mineral Betongskyddsfärg eller Mineral Kivisil Fasadfärg.

Viktigt

Rör om färgen före användning. Reservera tillräckligt med färg från samma produktionssats för en jämn yta. Om du behöver använda olika produktionssatser målar du området mellan det gamla och det nya partiet med en 1: 1-blandning av färgsatserna. Måla så att övergången mellan färgsatserna blir så iögonfallande som möjligt. Jämna ytor målas utan avbrott.
Följ den rekommenderade anvisningen för färgens täckförmåga för att säkerställa att färgen ger tillräckligt skydd.

Miljö och avfallshantering

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.