Primex Gel

Få färgen att hålla längre på putsfasaden. Beckers Primex Gel är en primer som används för grundmålning av mineraliska ytor genom att blanda ner den i Kivisil Fasadfärg, Putsfärg, Betongskyddsfärg eller Novasil Fasadfärg i första lagret täckfärg. Med Primex Gel går grundjobbet snabbare tack vare att den blandas direkt i täckfärgen – på så sätt slipper du primer momentet innan du går på slutstrykningen med täckfärgen. Använd Beckers Primex Gel om du vill ha ett resultat som håller i längden.

- Sparar tid - blandas direkt i täckfärgen
- Skyddar mot fuktupptagning
- Får putsfasaden att se fräsch ut längre

TEKNISK INFORMATION

Bindemedel	Annat/Övrigt
Målningstemperatur	Lägst +5°C yttemperatur och under 80% rel luftfuktighet
Materialåtgång	4-5 m²/l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	2-5 timmar. Nästa behandling kan utföras dagen efter.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Nya underlag skall vara torra och genomhärdade före grundning och ytbehandling. Rengör underlaget från smuts, damm, mögel, alger och salter.

Applicering

GRUNDMÅLNING: med blandning av Beckers Primex Gel och färg: Blanda Beckers Primex Gel väl före användning. Tillsätt Beckers Primex Gel till färgen, Kivisil Fasadfärg, eller Novasil Fasadfärg, i förhållandet 1:9 och blanda under kraftig omrörning ca 5 min. Använd den färdiga blandningen inom 24 timmar.

MÅLNING: görs sedan med Kivisil Fasadfärg eller Novasil enligt respektive produkts faktablad.

Viktigt

Applicera inte produkten direkt på våta eller icke absorberande ytor.

Primex Gel ska inte bilda film på ytan.

Skydda ytor som inte ska behandlas. Torka omedelbart bort eventuella stänk från fönstren.

Luftens och ytans temperatur ska vara minst +5°C vid målningstillfället samt 4 timmar efter avslutad målning. Luftfuktigheten får under denna tid inte stiga över 80%.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se