



Päiväys: 5.1.2017

Casco RoofSeal

Erityisesti kattuhuovan tiivistykseen ja kiinnittämiseen.
Halkeamien ja muiden kattohuopavaurioiden korjaamiseen.
Kattotiilien ja asbestisementtitiilien tiivistykseen.
Asfaltin ja bitumimateriaalin tiivistykseen.
Paperisten aluskatteiden tiivistykseen ja liimauksiin.
Piippupellitusten tiivistykseen.

- **Hyvä tarttuvuus useimpiin materiaaleihin**
- **Kestää suuria liikkeitä (erittäin elastinen)**
- **Notkea koostumus**
- **Ei sisällä liuottimia eikä vettä**
- **Hyvä säänkesto**

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	MS-polymeeri
Väri:	Musta Tiilenpunainen
Ominaispaino:	n. 1600 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 100%
Työskentelylämpötila:	+5°C - +40°C
Nahoittuminen:	n. 1-2 h (+20 °C)
Kuivumisaika:	n. 2-3 mm / 24 h (+23°C, 50 % RH)
Lämmönkesto:	-40 – +70°C
Varastointi:	+15°C - +20°C. Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Pakkauskoko:	300 ml

KÄYTTÖOHJEET:

Rajoituksia

Tuotetta ei suositella käytettäväksi kohteissa, jossa on jatkuva mekaaninen rasitus.
Mikäli RoofSealin päälle halutaan maalata, suosittelemme tartuntaprimerin käyttöä välissä.
Parasta on tehdä kuitenkin koe maalaamalla pieni osa kokeeksi ennen varsinaista ylimaalausta.

Alusta

Saumattavien saumapintojen ja liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, rasvattomat ja riittävän kiinteät.
Perusteellinen metalliharjaus, hionta tai liuotinpesu saattaa olla tarpeen puhtaan ja tasaisen saumaus- ja liimapinnan saavuttamiseksi.

Asennus

1. Leikkaa pois patruunan nokka sekä leikkaa patruunaan kierrettävä annostelukärki haluttuun leveyteen. Saumauksissa annostelukärki leikataan hieman kapeammaksi kuin haluttu saumausmassapalon leveys.
2. Annostele massaa patruunapuristimella niin, että se tarttuu kauttaaltaan liimattaviin pintoihin.
3. Saumapinta nahoittuu n. 45 – 90 min kuluttua. Lopullinen kovettuminen 1 – 7 vrk:n kuluttua riippuen saumattavasta pinnasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta.
4. Ylimääräinen saumausmassa pyyhitään kostealla rätillä ja vedellä pinnoista ja työkaluista.



Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Työskenneltäessä saumausmassojen kanssa on huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Jos saumausmassaa joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos saumausmassaa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet esim. Casco Brutal Wipes puhdistusliinalla. Kuivunut saumausmassa poistetaan etanolilla tai Casco SealRemoverilla.

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muulle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut jäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät ja kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi
