



Päiväys: 9.1.2017

Casco Aqua Kosteantilan Seinäliima

Lasikuitu- ja kudostaustaisten vinyylitapettien sekä vinyylivaahtopäällysteiden kiinnitykseen kuivissa ja kosteissa tiloissa.

Sopii myös muille materiaaleille kuivissa tiloissa erityisesti silloin kun alusta on imemätön.

- Hyvä märkätarttuvuus ja pitkä asennusaika
- Hyvä kosteudenkesto
- Helppolevitteinen telalla
- Kestää hyvin lämpöä

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Kopolymeeridispersio
Väri:	Valkoinen
Ominaispaino:	n. 1020 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 27 %
pH:	n. 7
Liuote:	Vesi
Viskositeetti:	n. 30 000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 10 rpm, +25°C
Menekki:	n. 4 - 5 m ² / l
Työskentelylämpötila:	Alusta, ilma ja materiaali ei alle +18 °C
Lämmönkesto:	n. +70°C
Työskentelyaika:	Imevillä alustoilla 0 – 10 min Tiiviit alustat 15 – 30 min Työskentelyaika on riippuvainen olosuhteista
Työvälineet:	Tela, sivellin, harja tai korkeapaineruisku
Varastointi:	Säilyy viileässä ja kuivassa. Ei saa jäätyä. Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Tuotepakkaus pidettävä tiiviisti suljettuna varastoinnin ajan.
Pakkauskoko:	1L, 5L, 15L

KÄYTTÖOHJEET:

Liimattavat materiaalit:

Lue valmistajan ohjeet liimattavista materiaaleista ja liimasuosituksesta. Liiman voi levittää suoraan tapettiin tai seinäpinnalle. Varo tahraamasta päällystepintoja liimalla. Liiman poistaminen voi olla hankalaa. Voimakas hankaaminen liimapoiston yhteydessä saattaa aiheuttaa väri ja kiiltomuutoksia valmiiseen tapettipintaan.

Alusta:

Poista vanhat seinäpäällysteet huolellisesti. Maalatut pinnat hiotaan ja pestään siihen soveltuvalla maalipesuaineella tai soodalla. Pesun jälkeen tehdään kunnollinen huuhtelu. Levyseinissä saumakohdat saumataan erillisellä saumanauhalla jotka tasoitetaan kosteudenkestävällä tasoitteella ennen tapettien kiinnitystä. Varmista, että pinnat ovat riittävän kuivia ennen saumanauhan asennusta. Kuivuessaan alusta kutistuu ja voi aiheuttaa saumanauhan irtoamisen. Epätasaisilla seinäpinnoilla voidaan tasointi joutua tekemään kahteen kertaan. Hionnan jälkeen tasoitettu pinta täytyy esiliisteröidä liiman ja veden seoksella 1:2. Esiliisteröinti tulee suorittaa myös, kun alusta on huokoinen tai erittäin imevä.

**Asennus:**

Levitä liimaa seinään tai tapettiin telalla tai harjalla tarvittava määrä. Vuodat voidaan asentaa joko pusku- tai limityssaumoin. Mikäli vuodat asennetaan limityssaumoin, tulee varmistua, että saumassa on myös liimaa. Liiman levityksen jälkeen vuota hierretään välittömästi kiinni alustaansa. Kulmissa mennään yli toiselle seinälle n. 2 cm ja jatketaan vuodan päältä seuraavalla päällystevuodalla. Liiman annetaan kuivua täysin ennen kuin tilassa voidaan käyttää esim. suihkua. Suuri kosteuspitoisuus voi irrottaa päällysteen, jos liima ei ole täysin kuivunut. Kuivumisaika on n. 1 viikko.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Jos liimaa joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet vedellä ennen liiman kuivumista.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään imevään materiaaliin. Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai **www.casco.fi**

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :

Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi