



Päiväys: 5.1.2017

Casco Primer



Liutotteeton vesiohenteinen dispersiopohjuste ja -lisäaine useimmille alustoille sekä tasoitteille.

Alustan tiivistämiseen ja tartunnan parantamiseen ennen tasoitusta. Pohjustaminen parantaa tasoitteen, kiinnityslaastin sekä vedeneristeen tarttuvuutta alustaan. Sisä- ja ulkotiloihin.

- Riittoisa ja helppolevitteinen
- Lyhyt kuivumisaika
- Lattialämmityslattioille
- M1 -luokiteltu
- Sisä- ja ulkotiloihin

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Keinohartsidispersio
Värisävy:	Sinertävä liuos
Tiheys:	n. 1040 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 30%
pH:	4,5% ohentamattomana
Paloluokitus:	Ei syttyvää
Menekki:	50 – 200 g / m ² alustan imukyvyistä, levitystavasta ja sekoitussuhteesta riippuen +10°C - +20°C. Ei alle +5°C
Työskentelylämpötila:	Lattialämmityslattioilla ei yli +50 °C
Lämmönkesto:	Harja, levypinnoille tela
Työväline:	
Varastointi:	Lämmin varasto. Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Avattu astia tulee pitää suljettuna. Vedellä ohennettu seos tulee käyttää viikon kuluessa. Ei saa jäätyä
Pakkauskoko:	1L, 5L, 10L

KÄYTTÖOHJEET:

Alusta

Alustan vaatimukset

Alustan tulee olla vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja irtonaisista kerroksista. Alustan vaatimuksia ovat riittävä lujuus, kantokyky ja liikkumattomuus. Suhteellinen kosteus tulee olla alle tasoitteen ja päällystemateriaalin edellyttämän tason. Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut pinnan epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti. Vanhat veteen liukenevat liimajäänteet kuten sulfiittiliimat tulee poistaa täydellisesti. Vanhat veteen liukenemattomat liimajäänteet tulee poistaa mekaanisesti lähes täydellisesti. Imuroi alusta huolellisesti.

Kuivumisaika:

10 – 15 min imevillä betoni ja sementtitasoitepinnoilla. 30 – 60 min heikosti imevillä alustoilla, sekä 24 h puu ja kipsipohjaisilla alustoilla. Kipsipohjaisia alustoja tasoitettaessa on pohjusteen kuivuttava 24 h. Vesieristämisen yhteydessä 1-2 h normaali olosuhteissa.



Sekoitusuhde:

Imukyvyn vähentämiseen:

1l Pohjustetta ja 5 l vettä

Tartunnan parantamiseen

Sementtipohjaisilla pinnoilla:

1 l Pohjustetta ja 3 l vettä

Sementtipohjaisen tasoitteen

tartunnan parantamiseen

kipsitasoitepintojen päälle:

1 l Pohjustetta ja 1 l vettä (kuivuttava 24 h)

Kipsilevyjen/puupohjaisten alustojen pohjustus:

1 l Pohjustetta ja 1 l vettä (kuivuttava 24 h)

Tasoitteen ominaisuuksien

parantamiseen:

1 l Pohjuste / 25 kg säkkien vesiseosta kohden.

Vesieristysten pohjusteena:

1 l Pohjustetta ja 3 l vettä (massiivialustat, betoni, tasoite yms.)

1l pohjustetta ja 1l vettä (kipsi- ja puupohjaiset alustat)

Pohjustus:

Sekoita Pohjuste ennen käyttöä. Ohenna Pohjuste ohjeiden mukaan kylmällä puhtaalla vedellä sekä levitä harjalla kuivalle alustalle. Vältä lammikoita. Voimakkaasti imeville alustoille suositellaan kaksi käsittelyä, jolloin ensimmäisen kerroksen annetaan kuivua 10 – 15 min. Pohjustamisen tehtävänä on varmistaa tartunta. Ohjeista poikkeaminen heikentää tarttuvuutta.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Työskenneltäessä pohjustusaineiden kanssa on huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho ja silmäkosketusta. Jos pohjustusaine joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos pohjustusaine joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon. Pohjustusaineita tulee käsitellä huolellisesti eikä niitä saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä. Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräily pisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut jäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokousta ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab

Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi