



Päiväys: 4.1.2017

Casco Tehoyleisliima

Liimaa lähes kaikkia kotitalouksien materiaaleja kuten puuta, posliinia, lasia, keramiikkaa, metallia, korkkia, pehmeitä PVC-materiaaleja, jne. Ei sovellu rasvaisille muoveille, kuten esim. polyeteeni ja polypropeeni, eikä polystyreenisolumuoville.

- **Kestävä ja voimakas liimasauma**
- **Liimasauma on lasinkirkas**
- **Hyvä vedenkesto**

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Liutinohenteinen polyuretaani
Väri:	Vaalean kellertävä juokseva neste
Ominaispaino:	n. 900 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 22 %
Liute:	Asetoni, metyylietyyliketoni ja tolueeni
Paloluokitus:	Helposti syttyvää
Työskentelylämpötila:	Ei alle +10 °C
Kemikaalinkesto:	Öljy, bensiini, PVC – pehmentimet
Vedenkesto:	Hyvä
Lämmönkesto:	+ 5 °C - +30 °C
Varastointi:	Säilyy vähintään 1 vuoden avaamattomassa pakkauksessa
Pakkauskoko:	40 ml

KÄYTTÖOHJEET:

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja rasvattomat. Liimaa voidaan käyttää sekä kontakti- että märkäliimana. Normaalisti liimaa käytetään kontaktiliimana. Kontaktiliimauksessa liimaa levitetään molemmille pinnoille ja annetaan kuivua 10 – 30 min ilman kosteudesta riippuen. Purista kappaleet voimakkaasti yhteen. Liimattavat kappaleet kiinnittyvät heti eikä niitä voida siirtää. Liimasauman lopullinen lujuus saavutetaan n. vuorokauden kuluttua. Imevillä pinnoilla liima levitetään ainoastaan toiselle pinnalle ja laitetaan heti puristukseen.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Liima on erittäin tulenarkaa. Huolehdyttävä työpisteen hyvästä ilmanvaihdesta. Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Mikäli liimaa joutuu iholle, tulee se pestä välittömästi vedellä ja saippualla. Mikäli liimaa joutuu silmiin, on se välittömästi huuhdeltava runsaalla vedellä ja hakeuduttava lääkärin hoitoon. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen asetonilla. Tuotteesta saatavissa käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai **www.casco.fi**