

PENOSIL EASYGUN FOAM ALL SEASON

Korkealaatuinen rakennusvaahto, varustettu uudistuksellisella patentoidulla applikaattorilla, joka takaa erinomaisen tuloksen myös ilman vaahtopistoolia.

- Käyttömukavuus on taattu sekä pistoolia että mukana olevaa applikaattoria käyttämällä.
- Ainutlaatuisen patentoidun applikaattorin avulla voi saavuttaa pistoolivaahdon laadun myös pistoolia käyttämättä.
- Vaahtoa luonnehtii suuri ulostulo, tarkka annostelu ja säästäväinen käyttö.
- Tasainen rakenne ja vähäinen jälkipaisunta.
- Applikaattori mahdollistaa helpon ja mukavan paineen säädön.



COLOUR



PACKAGE



1000 ml aerosolipullo,
sisältö 750 ml,
12 kpl laatikossa.



PENOSIL EASYGUN FOAM ALL SEASON

KÄYTTÖKOhteet

- Ovien ja ikkunoiden asennus ja tiivistäminen.
- Seinäpaneelien, lämpöeristelevyjen, kattotiilien kiinnitys.
- Aukkojen ja kolojen täyttö, saumojen tiivistäminen.
- Lämpö- ja äänieristys.

KÄYTTÖOLOSUhteet

- Ilman lämpötilan pitää olla $-5^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$, parhaat tulokset saadaan $+23^{\circ}\text{C}$ lämpötilassa.
- Pullon käyttölämpötila $+5^{\circ}\text{C} \dots +25^{\circ}\text{C}$, parhaat tulokset saadaan $+20^{\circ}\text{C}$ lämpötilassa.
- Tulos riippuu työolosuhteista – lämpötila, ilmankosteus, paisuntatila.
- Liitettävien pintojen täytyy olla puhtaita liasta, irtoaineksesta ja öljystä.
- Kovettunut vaaho on päällemaalattavissa vesiohenteisilla maaleilla.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS		YKSIKKÖ	ARVO
Pintakuiva		minuuttia	12-16
Leikattavissa (30 mm kappale)		minuuttia	30-40
Täysin jähmettynyt saumassa	$+23^{\circ}\text{C}$ $+5^{\circ}\text{C}$	tuntia	max 12
Tiheys		kg/m^3	max 24
Jähmettyneen vaahdon palonkestävyys (DIN 4102-1)			25-30
Tilavuuden kutistuminen		%	B3
Jälkipaisunta		kerta	puuttuu
Jähmettyneen vaahdon leimahduspiste		$^{\circ}\text{C}$	max 2
Vetolujuus (BS 5241)		N/cm^2	10
Puristuslujuus 10%-n-deformaatiolla (DIN 53421)		N/cm^2	2,5
Lämmönjohtavuus		$\text{W/m}\cdot\text{K}$	0,034
Jähmettyneen vaahdon lämmönkestävyys	long term short term		-50 to +90 -65 to +130

Parametrit on mitattu lämpötilassa 23°C ja 50 % ilmankosteudessa, ellei toisin ole mainittu.

KÄYTTÖOHJE

Käyttö EasyGun -applikaattorin avulla:

Pidä vaahtopullo pystyasennossa. Aseta EasyGun applikaattori pullon venttiilille, paina kevyesti, kunnes se kiinnittyy, ja ravista sen jälkeen pulloa hyvin ainakin 20 kertaa. Käytön aikana kierrä pullon adapteri alaspäin ja paina sormella EasyGun applikaattoria.

Käyttö vaahtopistoolin avulla:

Pidä vaahtopullo pystyasennossa ja kierrä pullo pistooliin. Pidä toisella kädellä pistoolikahvaa ja toisella kierrä pulloa. Varo, ettei pistooli osu muihin ihmisiin. Älä kierrä pulloa pistooliin venttiili alaspäin äläkä kierrä pistoolia pullon päällä. Pistoolin kiinnittämisen jälkeen ravista pulloa hyvin ainakin 20 kertaa ja kierrä työasentoon. Vaahdon määrä on säädettävissä pistoolin liipaisimen avulla.

Työstettävän pintaan kostuttaminen ennen käsittelyä takaa vaahdon nopeamman jähmettymisen ja paremman tuloksen.

VARASTOINTI

Pullot on varastoitava ja kuljetettava pystyasennossa. Säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa. Varastointilämpötila $+5^{\circ}\text{C} \dots +30^{\circ}\text{C}$. Aerosolipulloa ei saa pitää yli $+50^{\circ}\text{C}$ lämpötilassa, lämmönlähteiden läheisyydessä eikä suorassa auringonpaisteessa. Taattu säilyvyysaika avaamattomassa pakkauksessa 12 kuukautta.

TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Pullo sisältää difenyyylimetaani 4,4-di-isosyanaattia. Haitallista hengittäessä. Ärsyttää silmiä, ihoa ja hengityselimiä. Kaasujen hengittäminen voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Roiskeet silmistä huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä! Taattava hyvä ilmanvaihto, tarvittaessa käytettävä henkilösuojaimia. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.