



Päiväys: 9.1.2017

Casco WallPro Seinäliima Pro



Lasikuitutapettien, joiden paino on alle 150 g / m² kiinnitykseen kuivissa tiloissa.
Paperipohjaisten vinyyli- ja kohokuviotapettien sekä Non-woven pohjaisten tapettien kiinnityksiin kuivissa sisätiloissa.
Tekstiili- ja kangastapettien sekä paksujen yli 150 g / m² lasikuitutapettien kiinnittämiseen suosittelemme Casco Premium Seinäliimaa.

- Hyvä märkätarttuvuus
- Pitkä avoinaika
- Helppolevitteinen telalla
- Kestää hyvin valoa ja lämpöä
- Täyttää M1 - päästöluokituksen

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	PVAc-dispersio
Väri:	Valkoinen
Ominaispaino:	n. 1040 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 16 %
pH:	n. 5,4
Liuote:	Vesi
Viskositeetti:	n. 37 000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 10 rpm, +25°C
Menekki:	n. 3 – 5 m ² / l
Työskentelylämpötila:	Alusta, ilma ja materiaali ei alle +18°C
Työskentelyaika:	0 - 30 min olosuhteista riippuen
Työvälineet:	Tela, harja, sekä korkeapaineruisku
Varastointi:	Säilyy viileässä ja kuivassa. Ei saa jäätyä. Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Tuotepakkaus pidettävä tiiviisti suljettuna varastoinnin ajan.
Pakkauskoko:	1L, 5L, 10L, 15L

KÄYTTÖOHJEET:

Liimattavat materiaalit:

Lue valmistajan ohjeet liimattavista materiaaleista ja liimasuosituksesta. Liiman voi levittää suoraan tapettiin tai seinäpinnalle. Varo tahraamasta päällystepintoja liimalla. Liiman poistaminen voi olla hankalaa. Voimakas hankaaminen liimapoiston yhteydessä saattaa aiheuttaa väri ja kiiltomuutoksia valmiiseen tapettipintaan.

Alusta:

Poista vanhat seinäpäällysteet huolellisesti. Maalatut pinnat hiotaan ja pestään siihen sopivalla maalipesuaineella tai soodalla. Pesun jälkeen tehdään kunnollinen huuhtelu. Levyseinissä saumakohtat saumataan erillisellä saumanauhalla jotka tasoitetaan kosteudenkestävällä tasoitteella ennen tapettien kiinnitystä. Varmista, että pinnat ovat riittävän kuivia ennen saumanauhan asennusta. Kuivuessaan alusta kutistuu ja voi aiheuttaa saumanauhan irtoamisen. Epätasaisilla seinäpinnoilla voidaan tasointi joutua tekemään kahteen kertaan. Hionnan jälkeen tasoitettu pinta täytyy esiliisteröidä liiman ja veden seoksella 1:4. Esiliisteröinti tulee suorittaa myös, kun alusta on huokoinen tai erittäin imevä.



Asennus:

Levitä liimaa seinään tai tapettiin telalla tai harjalla tarvittava määrä. Vuodat asennetaan normaalisti Puskusaumoin, mutta joskus myös saumat limitetään päällekkäin. Limityssaumaan suosittelemme liimaksi Casco Premium Seinäliimaa. Raskaammat tapetit tarvitsevat liimaa enemmän kiinnittyäkseen kunnolla. Paperipohjaisia vinyylitapetteja kiinnitettäessä noudata tapetinvalmistajan kiinnitysohjeita. Lasikuitutapettien alle 150 g/m² kiinnittämisessä varmistu siitä, että tapetti ” kastuu ” kunnolla liimasta. Kunnollisella kastumisella varmistut tapetin riittävästä kiinnittymisestä. Asennettaessa lasikuitutapettia käytä muovilastaa tapetin hiertämisessä alustaansa. Näin saat myös ilmapussit pois tapettia alta. Seinällä oleva vuota leikataan puhtaaksi ylä- ja alapäästään. Vuodat asennetaan puskuun, tai pystysaumot leikataan valmiiksi limisauman läpi. Maalattavien seinäpäällysteiden on annettava kuivua 1 - 2 vrk ennen maalausta.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Jos liimaa joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet vedellä ennen liiman kuivumista.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään imevään materiaaliin. Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi