

Casco NonWoven



Seinäliima NonWoven tapettien ja lasikuitukankaiden kiinnittämiseen kuivissa sisätiloissa.

- Levitys telaamalla, liisteriharjalla ja tapetointikoneella.
- Liima on kevyt levittää telaamalla, eikä aiheuta roiskeita levityksen aikana.
- Liima voidaan levittää tapetin taustaan tai suoraan seinään.
- M1-luokiteltu

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	PVAc dispersion ja tärkkelyksen seos
Väri:	Valkoinen
Olomuoto:	Telattava tiksotrooppinen neste
Tiheys:	1050 kg/m ³
Kuiva-aine-	
Pitoisuus:	14%
Liutin:	Vesi
Viskositeetti:	n. 28 000 mPa.s, Brookfeld RVT, sp6, 10 rpm, + 25 °C
pH:	n. 6,0
Leimahdus-	
piste:	Ei syttyvää

KÄYTTÖTIEDOT:

Työskentely-	
lämpötila:	Ei alle +18 °C
Sekoitus:	Sekoita liima ennen käyttöä.
asennusaika:	10 – 30 min, riippuen alustasta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.
Riittoisuus:	1 litra / 3-5 m ² .
Varastointi/	
Säilytys:	Säilyvyys vähintään 18 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, huoneenlämmössä. Ei saa jäätyä!

Pakkauskoko: 5 litraa, 15 litraa.

Työvälineet: Tela, liisteriharja tai tapetointikone.

KÄYTTÖOHJEET:

Alusta:

Poista kaikki vanhat ja mahdollisesti irtonaiset tapetti ja vinyylipinnoitteet. Pese maalatut seinät maalarinpesulla. Lastu- ja kuitulevyalustoilla tulee varmistua levyjen kosteuspitoisuudesta ennen liiman käyttöä, levyjen kutistuvaaran vuoksi. Riippuen alustan tasaisuudesta, tasoita tarvittaessa koko pinnat yli soveltuvalla seinätasoitteella. Hio tasoitettut pinnat. Alustan imukyvyyn ollessa voimakas, pohjusta pinnat seinäliiman ja veden seoksella. Seossuhde 1 osa liimaa ja 1 osa vettä.

Asennus:

Sekoita liima ennen käyttöä. Levitä liimaa telalla, harjalla tai tapetointikoneella. Liima voidaan levittää suoraan tapetin taustapuolelle tai seinään riippuen tapettityypistä. Vältä liiman pursuamista tapetin saumoista, vähennä tarvittaessa liimamäärää. Poista tarvittaessa liimapurseet heti tuoreena tapetin pinnasta kostutetulla sienellä.

NonWoven tapetit asetetaan saumat vastakkain. Leikkaa lattian ja katon raja puhtaaksi tapetointiveitsellä. Hierrä pinnoite kiinni alustaan tarkoitukseen soveltuvalla työvälineellä siten, että kaikki ilma poistuu pinnoitteen ja alustan välistä.

Maalattavien seinäpinnoitteiden on annettava kuivua vähintään 2 vrk liimauksen jälkeen, ennen maalauksen aloittamista.

Noudata tapetointityössä aina tapetinvalmistajan ohjeistusta asennustavoista!



KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

Käyttöön ja puhdistukseen liittyvät seikat.

Ei luokitteluun johtavia haitallisia aineita!

Vältä aineen joutumista iholle tai silmiin. Iholle joutunut liima poistetaan saippualla ja vedellä. Työvälineet puhdistetaan vedellä, ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima voidaan poistaa Etanolilla tai Casco liimapesulla 2518.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa!

Tuotteesta on saatavilla KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE !

Lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi