



Floor Expert

Sivu 01/02

Päiväys 9.11.2015

Korvaa UUSI



CascoProff Universal

Lattialiima lattiapäälysteille. Soveltuu myös useimmille muoveille, linoleumille, tekstiilille ja kumipäälysteille. Soveltuu myös jopa 4 mm paksuille kumilattiapäälysteille.

- Lattialiima kloorittomille lattiapäälysteille
- Nopea tartunta
- Erittäin matalaemissioinen
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Helppo pestä (esim. työkalut ja tahrat)

TEKNISET TIEDOT

Koostumus: Akryylikopolymeeridispersio

Väri: Vaalea beige

Liutotin: Vesi

Olomuoto: Tiksotrooppinen

Ominaispaino: Noin 1 200 kg/m³

Kuiva-ainepitoisuus: Noin 77 %

Viskositeetti: Noin 40 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C

Leimahduspiste: Ei ole

pH: Noin 7,6

KÄYTTÖTIEDOT

Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 20–70 %:n RH.

Sekoitus: Sekoita ennen käyttöä.

Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6108, 6118 tai 6121

Riittäisyys: 1 litra / 3–6 m²

Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–20 minuuttia; tartunta, 20–45 minuuttia, riippuen pintamateriaalin imukyvystä, lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

Kestävyys: Hyvä lämmön- ja valonkesto

Varastointi: Vähintään 12 kk tiiviisti suljetussa pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa. Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.

Materiaali	Imevä alusta	Imemätön alusta
Homogeeninen PVC	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
Vinyyli	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
Polyolefiini	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
Tekstiili	3–3,5 m ² /l	3–3,5 m ² /l
Linoleumi	3–3,5 m ² /l	3–3,5 m ² /l
Kumi	3–3,5 m ² /l	

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

Käsittely- ja puhdistusohjeet

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.

Jos liimaa joutuu iholle, pese iho vedellä ja saippualla.

Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua. Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista luokitus, koostumus ja ominaisuudet.

ESIKÄSITTELY

Ennen päälysteen asentamista varmista, että aluslattia on puhdas, tasainen ja pölytön.

KÄYTTÖ

Käytettäessä materiaaleja, joiden tausta on hiottu, on tärkeää huomioida, että materiaali tulee aina asentaa tuoreeseen liimaan ja tämäntyyppinen materiaali tulee asentaa 45 minuutin kuluessa. Linoleumin asennukseen suosittelemme CascoLin- tai CascoLin Extra -liimaa. Linoleumi tulee aina asentaa märkään liimaan. Kumilattiat tulee aina asentaa märkään liimaan ja imevälle alustalle. Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.

LATTIAT**IMEVÄT ALUSTAT**

1. Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annetussa avoajassa.
2. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen; noudata asennusohjeita imeville alustoille. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

PUHDISTUS

Tuore liima voidaan puhdistaa pois vedellä. Käytä Casco Liimapesua tai alkoholia puolikuivien tai kuivien liimajäämien poistamiseen.

PAKKAUS

10 litraa

Sertifioitu:**Oy Sika Finland**

AbOsoite:

Koskelontie 23 C / PL 49

02921 ESPOO

Puhelin: (09) 511 431

Faksi 09 511 433 00

Internet: www.casco.fi