Ersätter: 2014-08-25

Datum: 2014-10-08

Aqua 3437

Vägglim för montering av tapeter i våtrum. T ex glasfiberväv, renoveringsduk och tunnare vinyltapeter. Även lämplig för många väggmaterial på svåra underlag i torra utrymmen.

- **Mycket lätt att sprida ut med roller**
- **Mycket bra vidhäftning**
- **God vattentålighet**
- **Hög torrhalt**

TEKNISK DATA

Typ: Copolymer och stärkelsederivat.
Färg: Vit.
Konsistens: Tixotropisk.
Densitet: Ca 1020 kg/m^3.
Torrhalt: 27 %.
pH: Ca 7.
Brandfara: Nej

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: Ej under +18^{O}C i både underlag och material.
Blandningsförhållande: Rör om limmet före användning.
Åtgång: 4 – 5 m^2/liter.
Monteringstid: Sugande ytor: 0 – 10 minuter. Täta ytor: 15 – 30 minuter. Såväl vänte- som monteringstid är kraftigt beroende av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt. Får ej utsättas för temperaturer under +^{O}C eller över +30^{O}C.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering och Rengöringsföreskrifter
Iaktta god arbetshygien. Vid hudkontakt tvättas limmet bort med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan limmet torkat. Torkat lim löses med T-röd.

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Förbered väggen beroende på underlag

- Gamla tapeter – Avlägsna lös papperstapet eller vinylskiktet på gammal vinyltapet.
- Målad yta – Tvättas med 5%-ig ammoniaklösning/målartvätt och därefter sköljes ytan.
- Spackla ytan – Inget förarbete.
- Väv – Spackla över eller riv ner den gamla väven.
- Alternativt sätta upp renoveringsduk direkt på den gamla väven/tapeten med Casco Premium eller Casco Aqua.

Sätt remsor i skarvar och spackla ut ojämnheter. Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 2 delar vatten. Aqua kan appliceras direkt på tapet eller underlag. Var noga med att rätt åtgång följs. Följ tapetmaterialtillverkarens anvisningar.

FÖRPACKNING

15 liter
5 liter
1 liter

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.
Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas
provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com