



Päiväys: 4.1.2017

Casco ExpressGlas Lasiliima

Lasiliima on auringonvalon vaikutuksesta kovettuva liima.
Liimaa paitsi lasia, myös lasia muita materiaaleja vasten.

- **Kovettuneella liimasaumalla on erinomainen veden- ja kosteudenkesto. Kestää myös joitakin pesuaineita.**
- **Liimasauma on kovetuttuaan väritön.**

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Akryylioligomeeri sekoitus
Väri:	Väritön liimasauma, vaaleankellertävä neste
Ominaispaino:	n. 1090 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus:	100 %
Liute:	Ei liuotteita
Paloluokitus:	Ei helposti syttyvää
Viskositeetti:	5 000 – 8 000 mPa
Työskentelylämpötila:	+15°C - +25°C
Työskentelyaika:	Muutama sekunti
Kuivumisaika:	Riippuu auringonvalon voimakkuudesta, normaalisti n. 1 – 3 min. Täysin kuiva 24 h:n kuluttua
Lämmönkesto:	-10°C – +12°C
Kosteudenkesto:	Erinomainen
Varastointi:	Optimaalinen varastointilämpötila 0°C – +5°C. Tuote pysyy käyttökelpoisena vähintään 2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa auringonvalolta suojattuna
Pakkauskoko:	2ml

KÄYTTÖOHJEET:

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja rasvattomat. Mahdollinen rasva tulee poistaa esim. asetonilla. Metallipinta tulee karhentaa hiekkapaperilla. Sovita kappaleet keskenään yhteen. Levitä liima ohuelti toiselle pinnoista. Vältä suoraa auringonvaloa liimaa levitettäessä. Purista kappaleet voimakkaasti yhteen ja aseta kappale auringonvalon alle. Kovettuminen kestää ainoastaan 20 sekuntia auringonvalossa, puolipilvisellä ilmalla noin 1 - 3 min. Lopullisen kovuutensa liima saavuttaa noin 1 vrk kuluessa.



Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Työskennellessäsi huomioi työhygieniä. Jos liimaa joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, on ne huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja hakeuduttava pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet asetonilla ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti.

Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi