



Ersätter: 2012-10-31

Datum: 2014-10-08

KombiRapid 3729

Snabbhärdande dammreducerat smidigt handspackel. För lagning upp till 20 mm hål, lagning och falluppbyggnad på alla fast underlag inomhus.

- Snabbhärdande
- Mycket god vidhäftning mot flera olika underlag
- Högt innehåll av polymerer
- Hög tryckhållfasthet
- Kan drygas ut med sand vid stora lagningar

TEKNISK DATA

Typ: 1-komponent, cementbaserat, snabbhärdande golvspackel.
Färg: Grått pulver.
Brandfara: Ingen brandfara.

APPLIKATIONSDATA

Arbets temperatur: Ej under +5°C. Temperaturen på vatten och underlag påverkar härdningstiden. Håll jämn temperatur under applicering och härdning.
Blandning: Ca 3,3 volymdelar till 1 volymdel vatten. En säck på 25 kg blandas med 6 liter vatten.
Åtgång: Ca 1,6 kg/m²/mm.
Tjocklek: 1 – 20 mm
Användningstid: Ca 20 min vid +20°C.
Gångbart: Efter ca 45 – 60 minuter.
Beläggningstid: Efter ca 2 timmar.
Härdningstid: Tunna skikt härdar normalt på 2 timmar. Gäller vid rumstemperatur och relativ luftfuktighet på 50 %. Tjockare skikt och vid lägre temperatur och högre luftfuktighet kan torktiden öka påtagligt, upp till 24 timmar.
Lagringstid: 12 månader i försluten förpackning. Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering- och Rengöringsföreskrifter

Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller cement > 30 %. Iakttag god arbetshygien.

Hanteras varsamt för att undvika damning. Redskap rengöres med vatten innan massan har stelnat.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Avlägsna svaga ytskikt och eventuellt cementhud genom mekanisk bearbetning. Dammsug ytan. Underlaget ska vara rent, fast och dammfritt.

Förbehandla alla golv med Casco Primer 3698, se förpackningar för blandningsförhållande vatten. Spackling kan ske när primern har torkat.

Blandning

Häll 1 del vatten i en ren hink. Tillsätt 3,3 volymdelar pulver under omröring. Gärna med bormaskin, ca 600 rpm. Låt stå 3 minuter, rör om igen. Vid spackling på spånskiva, kontrollera att spånskivan är limmad och skruvad i regel.

Applicera massan med en bredspackel. Vid fallspackling fördela spacklet med fall mot brunnen, låt sedan spacklet torka till en fastare konsistens. Finjustera sedan ytan med lite vatten och en bit frigolit. Temperatur, relativ fuktighet och undergolvet's poröshet inverkar på härdningstiden.

När tjockare skikt än 20 mm ska spacklas rekommenderas att extra sand, kornstorlek 0,25 – 0,30 mm, tillsätts. Vid betydligt tjockare skikt bör sand med större kornstorlek användas. Rekommenderad blandning: 3 delar KombiRapid 3729 och 1 del sand till 1 del vatten.

FÖRPACKNING

25 kg
15 kg
4 kg

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com