



Päiväys: 5.1.2017

Casco Lasitussilikoni

Helppokäyttöinen silikoni kaikkeen lasitukseen kuten, esim. tiivisteikkunat, akvaariot. Lasituslistojen liimaamiseen.

- Erinomainen tarttuvuus lasiin ja keramiikkaan
- Hyvä vedenkesto
- Kovettuu ilman kosteuden vaikutuksesta
- Erittäin hyvä sään- ja UV-säteilynkesto
- Silikoni ei ole homesuojattu
- Ei päällemaalattavissa
- Etikkapohjainen

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Silikonielastomeeri
Väri:	Väritön
Ominaispaino:	n. 1020 kg / m ³
Kovuus:	n. 16 Shore A
Joustavuus:	n. 20%
Menekki:	n. 12 jm / 300 ml (5 x 5 mm saumaa)
Työskentelylämpötila:	+5°C - +60°C
Nahoittuminen:	n. 5 – 10 min (+20°C)
Kuivumisaika:	n. 30 min (kosketuskuiva)
Kovettumisaika:	n. 2 mm / vrk (+20°C, RH 60 %)
Lämmönkesto:	-40 – +180 °C
Varastointi:	Varastoidaan kuivassa varastossa alle +25 °C. Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa
Pakkauskoko:	300 ml

KÄYTTÖOHJEET:

1. Alustan vaatimukset

Alustan tulee täyttää Sisä RYL 2013 vaatimukset. Saumattavan sauman saumapinnat ovat puhtaita, kiinteitä, tasaisia ja riittävän kuivia. Puupinnat tulee normaalisti käsitellä esim. maalilla, jotta voidaan varmistaa saumausaineen tarttuvuus. Metallipinnat puhdistetaan liuotinaineella. Lasipinnat puhdistetaan etanolilla tai asetonilla. Korjaustöiden yhteydessä kaikki vanhat silikonijäänteet tulee poistaa mekaanisesti ja / tai Casco SealRemoverilla.

2. Saumaustyö saumausnauhalla

Syviin saumoihin asennetaan pyöreä pohjanauha. Mikäli solumuovista pohjanauhaa ei voida käyttää, voidaan sauman pohjaan vaihtoehtoisesti asentaa saumateippi. Silikonisaumaa ei saa alistaa öljylle, pehmentimille tai bitumille.

3. Saumaaminen

Leikkaa patruunan kärki auki ja asenna pursotuskärki paikoilleen. Katkaise kärki halutun kokoiseksi. Purista massa tarkoin saumaan niin, että se tarttuu hyvin saumapintoihin. Tasoita sauma heti sen jälkeen kostutetulla puutikulla.



4. Rajoituksia

Ei suositella käytettäväksi betoni-, luonnonkivi-, pelti-, lyijy- tai peilipinnoilla (noudata valmistajan ohjeita) eikä jatkuvassa kosketuksessa veden kanssa imevillä alustoilla. Tietetyt kumi- ja tiivisteet tai eristysnauhat saattavat vaikuttaa silikonimassaan.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Jos massa joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos massa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet lakkabensiinillä ennen kuivumista. Kuivunut massa poistetaan mekaanisesti ja / tai Casco SealRemoverilla.

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräily pisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kuivunut massa ja massajäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi