Ersätter: 2011-05-27

Datum: 2014-10-08

Glassilikon 2985

Vattenfast silikonfogmassa för toppförsegling av glas, limning av akvarier med fler. Använd även vid limning av silikontätlister och vid fogning av aluminium och glaskonstruktioner. Ej övermålningsbar.

- **God vidhäftning**
- **Vattenfast**
- **Härdar med hjälp av luftens fuktighet**
- **Utmärkt väder- och UV-beständighet**

TEKNISK DATA

Typ: Silikongummi.
Färg: Transparent.
System: Ättiksyrabas.
Konsistens: Tixotrop pasta.
Densitet: Ca 1020 kg/m^3.
Hårdhet: Ca 16 Shore A.
Glättningsvätska: Vatten.
Temperaturbeständighet: - 40^{O}C - +180^{O}C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5^{O}C - + 40^{O}C.
Fogrörelse: 25 %.
Härdtid: 2 mm/dygn vid +20^{O}C, 50 % RF.
Skinnbildningstid: Ca 15 minuter.
Övermålningsbar: Nej.
Verktyg: Vid applicering, använd någon av Cascos fogpistoler.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning
- - - -

Hantering och Rengöringsföreskrifter
Hud – tvål och vatten. Verktyg – ohärdad produkt med lacknafta. Härdad produkt – mekaniskt.

Får ej förtäras. Kontakta omedelbart läkare vid förtäring. Undvik kontakt med ögon och hud. Om massan kommer i ögonen, spola genast med mycket vatten och uppsök läkare. Se till att ventilationen är god vid användning. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Förarbete
Ytorna måste vara torra, rena och fria från damm. Trä skall normalt förbehandlas genom t ex målning för att säkerställa fogmassans vidhäftning. Metall skall rengöras genom avtorkning med lösningsmedel. Glas rengörs med sprit. Vid reparationsarbeten måste all gammal fogmassa avlägsna före ny fogning, använd t ex Casco SealRemober.

Fogning med bottenlist
Djupa fogar ska fyllas med godkänd bottningslist. Om fogen är alltför grund för skumplastlist, använd istället släppmedelsbehandlad tejp. Silikonfogen får inte komma i kontakt med material som avger olja, mjukgörare eller bitumen.

Applicering
När fogen är rengjord och bottningslist monterad, appliceras fogmassan med fogpistol. Massan måste noga pressas fast i fogen för att få en fullständig vätning av fogytorna.

Glättning
Omedelbart efter applicering rekommenderas glättning för att säkra full kontakt och täthet mot fogsidorna. Var försiktig så att inte den öppna fogen nedanför skadas.

Rengöring
Avlägsna allt överskott av massan vid sidan av fogen och på redskap med lacknafta innan den härdat. Härdad fogmassa avlägsnas mekaniskt.

Underhåll
Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär

bort den skadade ytan och foga på nytt. Om vidhäftningen är påverkar, avlägsna fogmassan helt, rengör och förbered fogen enligt instruktionerna ovan.

Begränsningar
Glassilikon rekommenderas inte för tätning eller limning på betong, marmor, plåt, bly, speglar eller porösa material som kommer vara genomdränkta av vatten. Vissa typer av gummipackningar eller isoleringsband kan avge mjukgörare – dessa kan påverka färg och vidhäftning.

FÖRPACKNING

160 ml.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.
Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas
provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com