

PENOSIL PREMIUM FOAM ja PREMIUM FOAM WINTER

Korkealaatuinen ja mukavalla applikaattorilla varustettu rakennusvahto vaativalle rakentajalle.

- Tasainen rakenne.
- Hyvät täyttöominaisuudet.
- Hyvä tarttuvuus erilaisiin rakennusmateriaaleihin.
- Laadukas tulos erilaisissa sääolosuhteissa.
- Käytettävissä mukana olevalla pillinmuotoisella applikaattorilla.
- Helppokäyttöinen.
- Uudenlainen kapeampi putki takaa paremman vaahdon rakenteen ja suuremman ulostulon.
- Uudenlainen liipaisin sopii pillin tilapäiseen ilmatiiviiseen sulkemiseen työtaukojen ajaksi.



+5...+30 °C
Foam

-10...+30 °C
Foam Winter

VÄRI



PAKKAUS



- 1000 ml aerosolipullo, sisältö 750 ml, 12 kpl laatikossa
- 800 ml aerosolipullo, sisältö 600 ml, 12 kpl laatikossa

Premium Foam 600 ml



4 742205 003429

Premium Foam 750 ml



4 742205 003368

Premium Foam Winter 750 ml



4 742205 003658

PENOSIL PREMIUM FOAM ja PREMIUM FOAM WINTER

KÄYTTÖKOhteet

- Aukkojen ja kolojen täyttö, saumojen tiivistäminen.
- Rakennuselementtien ja -detaljien asennus ja tiivistäminen.
- Putkien eristäminen ja kiinnittäminen läpivientikohdissa.
- Lämpö- ja äänieristys.

KÄYTTÖOLOSUhteet

- Ilman lämpötilan pitää olla +5 °C...+30 °C, talvivaahtoa käytettäessä -10 °C...+30 °C, parhaat tulokset saadaan +20 °C lämpötilassa.
- Pullon käyttölämpötila +10 °C...+25 °C, talvivaahtoa käytettäessä +5 °C...+30 °C, parhaat tulokset saadaan +20 °C lämpötilassa.
- Tulos riippuu työolosuhteista – lämpötila, ilmankosteus, paisuntatila.
- Liitettävien pintojen täytyy olla puhtaita pölystä, irtoaineesta ja öljystä.
- Kovettunut vaahdot on päällemaalattavissa vesiohenteisilla maaleilla.

TEKNISEET TIEDOT

OMINAISUUS		YKSIKKÖ	ARVO
Pintakuiva	Foam Foam Winter	minuuttia	12-16 10-14
Leikattavissa (30 mm kappale)	Foam Foam Winter	minuuttia	30-40 30-35
Täysin jähmettynyt saumassa	+23 °C Foam +23 °C Foam Winter +5 °C Foam -5 °C Foam Winter	tuntia	max 18 max 12 max 24 max 24
Tiheys		kg/m ³	25-30
Jähmettyneen vaahdon palonkestävyys (DIN 4102-1)			B3
Tilavuuden kutistuminen		%	max 2
Jälkipaisunta		kertaa	2-2,5
Jähmettyneen vaahdon syttymispiste		°C	400
Vetolujuus (BS 5241)	Foam Foam Winter	N/cm ²	12 15
Puristuslujuus 10%-n-deformaatiolla (DIN 53421)		N/cm ²	3
Lämmönjohtavuus		W/m·K	0,036
Jähmettyneen vaahdon lämmönkestävyys	pitkäaikaisesti lyhytaikaisesti	°C	-50...+90 -65...+130

Parametrit on mitattu lämpötilassa 23 °C ja 50 % ilmankosteudessa, ellei toisin ole mainittu.

KÄYTTÖOHJE

Pidä vaahdot pullo pystyasennossa. Kierä applikaattori (pilli) kierteen avulla pullon venttiiliin. Ennen käyttöä ravista pulloa ainakin 20 kertaa. Käyttöä varten käännä applikaattori alaspäin ja paina applikaattorin liipaisinta. Vaahdon määrää voi säädellä applikaattorin liipaisimella.

Käsiteltävän pinnan kostuttaminen takaa nopeamman vaahdon kovettumisen ja paremman tuloksen.

VARASTOINTI

Pullot on varastoitava ja kuljetettava pystyasennossa. Säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa. Varastointilämpötila +5 °C...+30 °C. Aerosolipulloa ei saa pitää yli +50 °C lämpötilassa, lämmönlähteiden läheisyydessä eikä suorassa auringonpaisteessa. Taattu säilyvyysaika avaamattomassa pakkauksessa 18 kuukautta.

TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Pullo sisältää difenyyylimetaani 4,4-di-isosyanaattia. Haitallista hengittäessä. Ärsyttää silmiä, ihoa ja hengityselimiä. Kaasujen hengittäminen voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Roiskeet silmistä huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä! Taattava hyvä ilmanvaihto, tarvittaessa käytettävä henkilösuojaimia. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.