



Terveoksisesta kuusiraaka-aineesta valmistettu asennusvalmis lauteen etulauta, joka on ympärikäsittely teollisella suojalla.

Ympärikäsittelyn ansiosta lauteen etulauta kestää hyvin kuumuutta ja kosteutta, sekä vähentää päätyhalkeamien syntymistä. Pintakäsittelyaine ei kuumene, tuote on turvallinen käyttää.

LAUTEEN ETULAUTA

42x88x2100

Saunasuojattu Mokka

Tuotetiedot:

Mitat	42 x 88 x 2100
Pintakäsittely	Saunasuojattu
Värisävy	Saunasuojattu Mokka 3443
Puulaji	Kuusi
EAN	6417153009073
Kpl/pkt	2 kpl / pkt



Asennusohjeet:

Asenna laudat välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen kiertymisen estämiseksi. Asennussuunta sydänpuun ylöspäin.

Käsittele laudan sahauspää saunasuojalla veden imeytymisen sekä päätyhalkeamien estämiseksi. Mikäli saunasuoja menee lauteen istumapuolelle, pyyhi ylimääräinen aine välittömästi pois. Pyyhi huolellisesti ylimääräinen saunasuoja pois myös korjattuasi kolhuja tai naarmuja.

Normaali huuhtelu saunomisen jälkeen riittää – pesuun ei saa käyttää valkaisuaineita sisältäviä aineita.

Tarkasta ennen asennusta, että tuote vastaa tilaamaasi laatua. Tuote- tai muihin virheisiin voidaan vedota vain ennen asentamista.

Laudepuun mahdollinen kiertyminen syiden mukaisesti ei ole tuotevirhe, se on puun ominaisuus.

Värien sävyero mahdollinen tuotantoerien välillä.

Pakkausmateriaali: kierrätyskelpoinen PE-kalvo.

Pintakäsittelyaine: teollinen suoja-aine.

Sahauspäiden käsittelyyn valmiiksi sävytetty saunasuoja, saatavilla jälleenmyyjiltämme.

Yksityiskohtaiset asennusohjeet saat myyjältäsi! Varmista aina ammattilaiselta oman tilasi rakennevaatimukset.

ETHÄN ASENNA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.



ARVOLISTA OY – TUOTESELOSTE

Valmistaja	Arvolista Oy, Kytöahonkuja 8, 46800 Myllykoski, y-tunnus 0981467-6																
Puun alkuperä	PEFC-sertifioitua puuta, sertifikaatin numero 141268-2013-AE-FIN-FINAS. Sertifikaatti ladattavissa: https://www.arvolista.fi/sertifiointi-arvolista-oy/																
Sormijatkos	Käytetty liima on Kiilto Oy:n D4-luokan PVAC-liimaa, tiedot ladattavissa osoitteessa: https://www.kiilto.fi/fi/tuotteet/#/teollisuus/ikkuna-ja-ulko-oviteollisuus																
Pintakäsittely	Tuotteet pintakäsitellään (2-3 kertaa tuotteesta riippuen) teolliseen pintakäsittelyyn soveltuvilla, EU-direktiivit täyttävillä aineilla. Pintakäsittelyaineiden pitoisuudet on ilmoitettu tuotantoon tulevan aineen pitoisuutena ainetoimittajan käyttöturvallisuustiedotteen (saatavilla pyynnöstä) mukaan: <table><tr><td>Primer</td><td>51 g/l</td></tr><tr><td>Saunatuotteet</td><td>13 – 103 g/l</td></tr><tr><td>Pohjamaali</td><td>519 g/l</td></tr><tr><td>Pintamaali</td><td>55 g/l</td></tr><tr><td>Pintalakka</td><td>41 g/l</td></tr><tr><td>Petsit</td><td>41 g/l</td></tr><tr><td>Valkolakka</td><td>alle 100 g/l</td></tr><tr><td>Valkovaha</td><td>32 g/l</td></tr></table>	Primer	51 g/l	Saunatuotteet	13 – 103 g/l	Pohjamaali	519 g/l	Pintamaali	55 g/l	Pintalakka	41 g/l	Petsit	41 g/l	Valkolakka	alle 100 g/l	Valkovaha	32 g/l
Primer	51 g/l																
Saunatuotteet	13 – 103 g/l																
Pohjamaali	519 g/l																
Pintamaali	55 g/l																
Pintalakka	41 g/l																
Petsit	41 g/l																
Valkolakka	alle 100 g/l																
Valkovaha	32 g/l																

Valmiin tuotteen pinnalla ainepitoisuus on n. 1/1000 per metri yo. arvoista.

Tutkimuksissa puun omat VOC-yhdisteet on todettu haitalliseksi bakteereille, ei ihmisille. (Vainio-Kaila, Tiina: Antibacterial properties of Scots pine and Norway spruce, 2017). Puun oma VOC-pitoisuus eli sille tyypillisen tuoksun synnyttävä alkoholien, aldehydien ja terpeenien yhdistelmä voi silti aiheuttaa joillekin tuoksuherkille henkilöille oireita.

ETHÄN ASENNA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.

