

Vedeneristystyöohjeet

SCHÖNOX/Casco -vedeneristysjärjestelmille uudiskohteisiin, saneerauskohteisiin ja pelti-elementtikylpyhuoneisiin.



	Normaalin rasituksen	märkätilat		Raskaasti rasitetut	märkätilat		Lämmittämättömät	märkätilat	
	Peltielementtikylpyhuoneet	RT-kortti		SCHÖNOX/Casco	vastaavuustaulukko		Vedeneristesuositukset		



Tavoitteenamme on aikaansaada SCHÖNOX -tuotteillamme toimiva ja kestävä märkätila tai vedeneristetty rakenne. Tätä tavoitetta edesauttaa myös laadukas suunnittelu ja toteutus.

Tuotevalikoimamme kattaa kaiken vedeneristykseen ja laattojen kiinnittämiseen tarvittavan materiaalin, tapahtumapa asennus sitten normaalissa kodin kylpyhuoneessa, julkisessa rakennuksessa, uima-altaassa tai jopa ulkotiloissa. Telalla tai lastalla levitettävällä vesitiiviillä SCHÖNOX HA -pintarakennejärjestelmällä on Eurooppalainen ETAG 022 -hyväksyntäohjeen mukainen tekninen arviointi ETA-09/0247. Telattavalla vesitiiviillä Casco AquaStop -pintarakennejärjestelmällä on Eurooppalainen ETAG 022 -hyväksyntäohjeen mukainen tekninen arviointi ETA-11/0518. SCHÖNOX iFIX + WetStop -kalvotiivistysjärjestelmällä on Eurooppalainen ETAG 022 -hyväksyntäohjeen mukainen tekninen arviointi ETA-12/0027. SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmällä on Eurooppalainen ETAG 022 -hyväksyntäohjeen mukainen tekninen arviointi ETA 16/0227.



Vaatimukset

Märkätilat sisätiloissa	4
Märkätilat, alustatuotteet	6
Pohjusteet ja tasoitteet	8
Märkätilat, vedeneristys Normaali rasitus	10
Asennus SCHÖNOX HA -järjestelmällä (Casco AquaStop)	11
Märkätilat, vedeneristys Normaalia suurempi rasitus	14
Asennus SCHÖNOX 2K-DS RAPID	15
Märkätilat, vedeneristys Kaikki rasitusluokat ja alusrakenteet	18
Asennus SCHÖNOX iFIX + WetStop -järjestelmä	19
Vedeneristysten rasitusluokat	21
Vedeneristysjärjestelmien yhdistäminen	22
Tiivistys- ja vahvistus- tarvikkeet ja vedeneristeet	23
Peltielementtikylpyhuone	24
Kiinnityslaastit	27
Saumauslaastit ja elastiset tiivistysmassat	28
Menekkitaulukko	29
Tuotevastaavuustaulukko	30
RT84-11093 -ohjeistus	31

Tämä työohje sisältää ratkaisut ja työohjeet seuraaviin käyttötarkoituksiin:

SCHÖNOX 1K-DS PREMIUM -järjestelmä:

- Ulkotilat ja uima-altaat

2K-DS RAPID -järjestelmä:

- Raskaammin rasitetut märkätilat sisä- ja ulkotiloissa

- Lämmittämättömät märkätilat

SCHÖNOX iFIX + WetStop -järjestelmä:

- WetStop-järjestelmä asennetaan aina samalla tavoin riippumatta käyttörasituksesta tai käyttötarkoituksesta.

- Sisäkäyttöön (myös kylmäksi jäävät sisätilat)

Työohje käsittelee myös tarvittavat vedeneristämisen esitöihin liittyvät seikat, kuten tasoitukset ja kallistusten muotoilut.



SEINÄT

Märkätilojen seinärakenteet toteutetaan kivi- tai levyrakenteisina. Levyrakenteisissa seinissä on syytä kiinnittää erityistä huomiota rakenteen jäykkyyteen, tarkasta kiinnitysohjeet levyvalmistajalta. Suihku- ja pesupisteiden roiskeveden alueella suositellaan käytettäväksi kivirakenteista seinää (viite/ohje: RIL 107-2012).

Märkätilojen vedeneristettäviin levyrakenteisiin seiiniin ei saa asentaa höyrynsulkumuovia levyn taakse. Poikkeuksena tuuletusvälillä varustettu ns. kaksoisseinärakenne (viite/ohje: RIL 107-2012).

Putkien sijoittamista seinän sisään tulee välttää, rakenteiden sisään jäävien putkien tulee olla sijoitettuna suojaputkeen. Seinässä sijaitsevan läpiviennin (esim. hanakulmarasian) tulee ulottua vähintään 5 mm valmista seinäpintaa (esim. laattapinta) ulommaksi, jotta vedeneristys voidaan liittää läpivientiin luotettavasti. Jälkikäteen tehtäviä läpivientejä märkätilan seinässä tulee välttää vedeneristuksen kannalta kriittisillä alueilla. Mahdolliset jälkikäteen toteutettavat läpiviennit tiivistetään huolellisesti hyvälaatuisella tiivistysmassalla esim. Casco AquaSeal.

Märkätilojen ovi- ja ikkunaliittymät vedeneristeisiin suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettei vettä pääse valumaan tai imeytymään rakenteisiin (viite/ohje: RIL 107-2012).


Märkätilan seinissä suositellaan käyttämään saman järjestelmän vedeneristettä kuin lattiasa. Käytettäessä seinissä eri vedeneristemateriaalia, tulee seinän vedeneristys liittää lattian vedeneristykseen tiiviisti. Limityksen tulee tässä tapauksessa olla vähintään 30 mm (viite/ohje: RIL 107-2012).

KYNNYS


Märkätilasta pois johtavan oven kynnyksien toteutetaan siten, että vettä ei pääse valumaan viereisen huoneen puolelle. Vedeneriste suositellaan nostettavaksi vähintään 15 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi. Kynnyksen suunnittelussa on huomioitava 20 mm:n korkeusraja pyörätuolikäyttöön. Vedeneristeen nosto voidaan tarvittaessa tehdä luiskaamalla. Mikäli vedeneristeen ylösnostoa ei kynnyksellä toteuteta esim. pyörätuolilla liikkumisen helpottamiseksi, käytetään kynnyksellä tarvittaessa kynnyksaivoja (viite/ohje: RIL 107-2012).

ILMANVAIHTO


Märkätiloissa on oltava jatkuvatoiminen ja riittävän tehokas ilmanvaihto, joka kuivattaa kastuneet pinnat nopeasti ja kattavasti. Eri-tyistä huomiota tulee kiinnittää korvausilmareittien toimivuuteen esim. ovirako (viite/ohje: RIL 107-2012).



Kuvassa esimerkki pesuhuoneen ja saunan välisen oviaukon karmin tiivistyksestä.



Kuvassa esimerkki kahden erityyppisen vedeneristeen limityksestä keskenään.



Kuvassa esimerkki märkätilasta poisjohtavan oviaukon kynnyksen toteuttamisesta.

Märkätilat, alustatuotteet

Alustoihin liittyvissä valmisteluissa pohjustetta käytetään pienentämään alustan imukykyisyyttä, parantamaan tartuntaa ja tietyissä tapauksissa myös sulkemaan alustan päälle tulevan tasoitteen kosteudelta esim. lastulevyt/kipsilevyt. Valitse pohjuste tarkoitukseesi viereisen taulukon perusteella.

Pohjustus tasoitteiden alle:			
Alusta	Pohjuste	Menekki	Kuivumisaika
Massiivialustat: - betoni - sementtitasoiitteet - harkkopinnat - muuratut alustat - sementtirappaus	SCHÖNOX KH / Casco Pohjuste 1:5 tai 1:3 CFE VD Fix (ei ohenneta)	1:5 = 30 m ² / 6l valmista seosta 1:3 = 20 m ² / 4l valmista seosta	0,5 - 1 h
Levyialustat: - kipsilevyt - lastulevyt Kosteushervät alustat: - kipsitasoiitteet - kipsirappaukset	SCHÖNOX KH / Casco Pohjuste 1:1 / CFE VD Fix (ei ohenneta)	10 m ² / 2l valmista seosta	24 h CFE VD Fix 1 h
Tiiviit alustat: - metallit - vanhat keraamiset laatat - epoksimaalit	CFE VD Super / Casco SuperPrimer	7 m ² /l	1-3 h
Tartuntamassa: Tartuntamassakerros, eli slurry/slammaus on suositeltavaa toteuttaa, kun valetaan paksuja kiinnivaluja esim. SCHÖNOX SEB PLUS / CFE SEZ PLUS -pikabetonilla. Tartuntamassa valmistetaan vedestä, pohjusteesta ja täyttöön käytettävästä tasoitejauheesta. Tartuntamassan valmistuskaava on: 1 osa pohjustetta – 3 osaa vettä ja 5 osaa jauhetta. Seoksesta muodostuu harjaamalla levitettävä liuos. Tasoitus/valu suoritetaan heti nihkeän tartuntamassakerroksen päälle.			

SCHÖNOX/Casco-tasoiitteet soveltuvat hyvin käytettäväksi sekä uudisrakentamisessa, että saneerauskohteissa. Useimmat seinään tarkoitetut tuotteemme soveltuvat myös lattioilla käytettäväksi. Valitse oikea tasoite seinään viereisen taulukon perusteella, valintaperusteeksi on asetettu tavoiteltava kerrospaksuus.

Seinätasoiitteet:				
Täyttötarve	Paras valinta	Hyvä valinta	Soveltuu (huom. kerrospaksuus)	
1-5 mm	CASCO BETOPLAN (1-10 mm) (Soveltuu myös lattiaan) / CASCO WallPlan	CASCOPACK LV (1-5 mm)	CASCO KOTIKITTI RAPID / SCHÖNOX FS (1-10 mm)	CASCO KOTIKITTI (1-100 mm)
5-15 mm	SCHÖNOX PL PLUS (3-30 mm) (Soveltuu myös lattiaan)	CASCO KOTIKITTI (1-100 mm)	CASCO BETOPLAN (1-10 mm)	
10-30 mm	SCHÖNOX PL PLUS (3-30 mm) (Soveltuu myös lattiaan)	CASCO KOTIKITTI (1-100 mm)		
Yli 30 mm	CASCO KOTIKITTI (1-100 mm)			

Lattiavalut toteutetaan eristeiden päälle tai raakavalun/ontelolaatan päälle. Jos märkätilaan toteutettava lattiavalu on kantava eli esim. suoraan eristeiden päälle valettava on tarkistettava, että käytettävä valumassa täyttää RT 84-11093 kortissa ja BY 45/bly 7 asiakirjassa asetetun lujuusvaatimuksen C30. SCHÖNOX SEB Plus C60 ja CFE SEZ PLUS C40 täyttävät kumpikin tämän vaatimuksen kirkkaasti, Casco FloorCret on lujuudeltaan C30. SCHÖNOX SEB Plus, CFE SEZ PLUS ja CFE CLS tuotteista on saatavilla myös erilliset työohjeet, mikäli valu tai taasoitus halutaan suorittaa kelluvana. Valitse viereisestä taulukosta tarkoitukseesi soveltuva tuote, valintaperusteeksi on asetettu käyttötarkoitus.


Lattiavalut:				
Käyttötarkoitus	Parhaat valinnat		Hyvä valinta	Soveltuu
Valu eristemateriaalien päälle (+teräsverkko)	SCHÖNOX SEB PLUS (35-100 mm)	CFE SEZ PLUS (35-100 mm)	Casco FloorCret (35-80 mm)	
Korotusvalu vanhan betonin päälle	SCHÖNOX SEB PLUS (12-100 mm)	CFE SEZ PLUS (12-100 mm)	CFE CLS (5-70 mm)	SCHÖNOX TX / CFE MXF / Casco ThermoPlan (3-40 mm)
Kelluva lattiavalu (+teräsverkko)	SCHÖNOX SEB PLUS (35-100 mm)	CFE SEZ PLUS (35-100 mm)	CFE CLS (30-70 mm)	

Kallistusten muotoiluun, lattialämmityskaapeleiden peittämiseen ja viimeistelytasoituksiin valikoimastamme löytyy useita tuotteita. Valitse viereisestä taulukosta tarkoitukseesi soveltuva tuote, valintaperusteeksi on asetettu käyttötarkoitus ja kerrospaksuus.

Kallistusten muotoilu / viimeistelytasoitus lattiat:				
Käyttötarkoitus	Paras valinta	Hyvä valinta	Soveltuu	
Kallistusten muotoilu 1-20 mm	CFE CLS (5-70 mm)	SCHÖNOX PL PLUS (3-30 mm)	CFE EF (1-20 mm)	SCHÖNOX TX / CFE MXF / Casco ThermoPlan (3-40 mm)
Kallistusten muotoilu 10-40 mm	CFE CLS (5-70 mm)	SCHÖNOX TX / CFE MXF / Casco ThermoPlan (3-40 mm)		
Viimeistelytasoitus / pinnan silotus 1-5 mm	CFE SP-X Superplan (1-25 mm) / CFE FIN (1-5 mm)	CFE FIN (1-5 mm)	CFE ZM (1-10 mm)	CFE EF (1-20 mm)
Viimeistelytasoitus / pinnan silotus 3-15 mm	SCHÖNOX TX / CFE MXF / Casco ThermoPlan (3-40 mm)	CFE SP-X Superplan (1-25 mm)		
Kallistustasoitukset rakennuslevyalustoille	CFE CLS (5-70 mm)	SCHÖNOX TX / CFE MXF / Casco ThermoPlan (3-40 mm)		

Pohjusteet ja tasoitteet

	M1 CASCO POHJUSTE/SCHÖNOX KH - Imukykyiset alustat - Tasoitteille, kiinnityslaasteille ja vedeneristeille - Kosteussulkuna (kts ohje s.9) Pakkauskoot: Casco Pohjuste: 1l, 5l, 10l Schönox KH: 5l, 10l		M1 CASCO VD FIX POHJUSTE - Käyttövalmis, liuotteeton, synteettinen hartsidis persipohjuste - Nopea kuivumisaika, tartunnan parantaminen ja imukyvyn vähentäminen n. 10min, kosteussuojaukseen n. 1h. - Tasoitteille, kiinnityslaasteille ja vedeneristeille. - Menekki noin 100 – 150 g/m² - Sisäkäyttöön Pakkauskoko: 5kg
	M1 CASCO SUPERPRIMER/ VD SUPER - Imukyvyttömät alustat - Tasoitteille, kiinnityslaasteille ja vedeneristeille - Pohjusteessa on mukana tartuntahiekka jatkotartuntaa varten - Menekki noin 100 – 150 g/m² Pakkauskoko: 5 kg (Casco Superprimer 1 l)		M1 CE DOUST REDUCED CASCO BETOPLAN - Märkätilojen seinätasoite 1-10 mm, hiekan lisäyksellä 20 mm - Käy myös lattioille osittain tasoituksiin ja kaatokorjauksiin - Astia-aika n. 20 min - Kuivumisaika n. 24 h (10 mm) - Menekki 1,5 kg/m²/mm Pakkauskoko: 25 kg
	M1 CE DOUST REDUCED CASCO WALLPLAN - Sementtipohjainen märkätilatasoite seinille ja katoille - Sisäkäyttöön - 2-10 mm kerrospaksuuksille, paikallisesti 30 mm - Astia-aika n. 4h - Kuivumisaika n. 1-2 vrk riippuen olosuhteista ja kerrosvahvuudesta - Menekki 1,2 kg/m²/mm Pakkauskoko: 20 kg		M1 CE SCHÖNOX PL-PLUS - Märkätilojen korjaustasoite 3-30 mm - Lattiat ja seinät - Voidaan käyttää myös rappautasoihteena - Astia-aika n. 30min - Kuivumisaika 2-24 h - Menekki 1,4 kg/m²/mm - Sisä/ulkokäyttö Pakkauskoko: 25 kg EN 13813: CT-C7-F3
	M1 CE DOUST REDUCED CASCO EF - M1-luokiteltu nopeasti kovettuva käsilevitteinen hieno- ja yleistasoite sisäkäyttöön - Kerrospaksuus 1-20 mm - Astia-aika n. 20 min - Kuivumisaika n. 2 h - Menekki 1,6 kg/m²/mm Pakkauskoko: 15 ja 25 kg EN 13813: CT-C20-F7		M1 CE SCHÖNOX SEB PLUS - Nopeasti kovettuva pikabetoni sisä- ja ulkokäyttöön. - Täyttää märkätilojen lattiavaluille suositellun C30 lujuusvaatimuksen. Koostumus mahdollistaa suoraan pinnoituskelpoisen pinnan muotoilemisen. - 12 – 100mm kerrospaksuuksille, kelluvana valuna 35 – 100mm. - Astia-aika n. 45 min - Kuivumisaika n. 3 – 7vrk, riippuen olosuhteista kerrosvahvuudesta. - Menekki 1,8 kg/m²/mm Pakkauskoko 25 kg EN 13813: CT-C60-F7
	M1 CE DOUST REDUCED CASCO FIN - M1-luokiteltu pohjustusvapaa, nopea ja vähäpölyinen hienotasoite sisäkäyttöön - Kerrospaksuus 1-5mm (paikallisesti 20mm) - Astia-aika n. 15min - Kuivumisaika n. 1-3h - Menekki 1,3 kg / m² / mm Pakkauskoko: 15 kg EN 13813: CT-C25-F5		SCHÖNOX FS - Valkoinen, nopea tasoite jota suositellaan myös rakennuslevyjien (mm. kylpyhuonelevyt, lattiakipsilevyt) liimaamiseen. Kutistuma- ja halkeamavapaa. Toimii hyvin kosteissa ympäristöissä ja omaa korkean puristuslujuuden. Sisä- ja ulkokäyttöön. - Kerrospaksuus 1-10mm - Astia-aika n. 45min - Kuivumisaika n. 2-24h, riippuen kerrospaksuudesta - Menekki 1kg/m²/mm, Pakkauskoko 20kg

	CE CASCO FLOORCRET - Pikabetoni 10-80mm sisäkäyttöön. - Täyttää märkätilojen lattiavaluille suositellun C30 lujuusvaatimuksen. - Astia-aika n. 50min - Kuivumisaika n. 2-3vrk laatat ja vedeneristeet, n. 4vrk tiiviit pinnoitteet. - Menekki 2,0 kg/m²/mm Pakkauskoko 25kg EN 13813 CT-C30-F7		M1 CE CASCO SEZ PLUS -Nopeasti kovettuva pikabetoni sisäkäyttöön. - Täyttää märkätilojen lattiavaluille suositellun C30 lujuusvaatimuksen. Koostumus mahdollistaa suoraan pinnoituskelpoisen pinnan muotoilemisen. - 12–100mm kerrospaksuuksille, kelluvana valuna 35–100mm. - Astia-aika n. 40 min ja kuivumisaika n. 24h, riippuen olosuhteista kerrosvahvuudesta. - Menekki 1,8 kg/m²/mm Pakkauskoko 25 kg EN 13813: CT-C40-F6
	M1 CE CASCO CLS - Kallistustasoite 5-70 mm sisäkäyttöön - Lattialämmityskaapeleiden peittämiseen - Kuituvahvistettu - Astia-aika n. 20 min - Kuivumisaika n. 24 h (50 mm) - Menekki 1,9 kg/m²/mm Pakkauskoko: 25 kg EN 13813 CT-C25-F5		M1 CE DUST REDUCED CASCO SP-X - Itsesiliävä hienotasoinen lattiaille - Vähäpölyinen ja sisäkäyttöön - Pintatasoitukseen 0,5-25 mm - Astia-aika n. 20 min - Kuivumisaika n. 16 h (0,5-10 mm) - Menekki 1,5 kg/m²/mm EN 13813 CT-C35-F7
	M1 CE DUST REDUCED SCHÖNOX TX/ CASCO THERMOPLAN - Lattialämmitystasoite 3-40 mm - Kallistusten muotoilut - Myös ulkokäyttöön - Astia-aika n. 45 min - Kuivumisaika 24 h (10 mm) - Menekki 1,8 kg/m²/mm Pakkauskoko: 25 kg EN 13813 CT-C20-F6		M1 CE CASCO MXF - Lattialämmitystasoite 3-40 mm - Kallistusten muotoilut - Kuituvahvistettu - Myös ulkokäyttöön - Astia-aika n. 35 min - Kuivumisaika n. 24 h (10 mm) - Menekki 1,8 kg/m²/mm Pakkauskoko: 25 kg EN 13813 CT-C25-F6
	M1 CE DUST REDUCED CASCO WALLCRAFT - M1-luokiteltu pintatasoinen kosteisiin ja kuiviin sisätiloihin - Kerrospaksuus 1-20 mm - Kuivumisaika n. 2 h - Menekki 1 kg/m²/mm Pakkauskoko: 4 ja 20 kg		M1 CE DUST REDUCED CASCO ZZ - Erittäin nopeasti kovettuva ja joustava käsilevitteinen valkoinen tasoinen sisäkäyttöön. - Soveltuu lattia- ja seinäpinnoille. - Kerrospaksuus 0,5mm – 5mm - Astia-aika n. 10min - Kuivumisaika n. 30min – 90min, riippuen kerrosvahvuudesta ja olosuhteista. - Menekki 1,1 kg/m²/mm Pakkauskoko 4,5 kg
	CASCO KOTIKITTI - Hienojakoinen sementtipohjainen kiinnitys- ja korjausmassa. Helppolevitteinen, soveltuu useille rakennusmateriaaleille. Korkea täyttöaste. - Sisä- ja ulkokäyttöön. - Kerrospaksuus 1-100mm - Kuivumisaika n. 1-24h, riippuen kerrosvahvuudesta - Astia-aika n. 8h - Menekki 1kg/m²/mm Pakkauskoot: 0,75kg, 2,5kg ja 10kg		M1 CASCOPACK LV - Käyttövalmis täyttävä katto- ja seinätasoinen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin sisätiloissa kohteisiin, joissa tarvitaan veden- ja kosteudenkestävää tasointia. - Kerrospaksuus 0,15mm - 4mm - Kuivumisaika n. 2-4h riippuen kerrosvahvuudesta - Menekki n. 0,6L/m²/mm Pakkauskoot: 250ml, 5L ja 10L

Normaali rasitus

SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristeen perustuvaa vesitiivistä pintarakennearjestelmää käytetään vesirasitukseltaan normaaleissa tiloissa, jolloin rakenne kykenee kuivumaan käyttöjaksojen välissä. Näitä tiloja ovat mm. asuntojen, hotellihuoneiden ja toimistojen pesuhuoneet ja wc-tilat sekä kodinhoitohuoneet. SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneriste soveltuu ainoastaan sisätiloihin, joissa lämpötila on jatkuvasti vähintään + 5 °C.


Massiivirakenteiden suurin sallittu kosteuspitoisuus vedeneristysvaiheessa on 90 % RH. Kosteus mitataan RT 14-10984 -ohjekortin mukaisesti arvosteluvyydestä A. Sanearrattavissa kosteusvauriokohteissa arvoksi suositellaan 85 % RH (viite: BePo 2007).

Kosteussulkukäsittely (RIL 107-2012):

Esim. WC-tilojen seinät/keittiön välitilat voidaan kosteussulkukäsittellä ennen laatoitusta. Kosteussulku tehdään Schönox KH / Casco Pohjusteella seuraavasti: 1 käsittely 1:1 seoksella ja annetaan kuivua 1-2h. 2 käsittely laimentamattomana ja annetaan kuivua 24h ennen laatoitusta.

Vahvikkeet / Tiivistystarvikkeet:

Sisä- ja ulkukulmat, pystynurkat, lattian ja seinän liitos, levysaumot, läpiviennit sekä kahden erilaisen alustamateriaalin liitospohdat tiivistetään ja vahvennetaan WetStop -sarjan vesi- ja höyrytiiviillä tiivistystarvikkeilla ja SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristeellä. Vahvistukseen voidaan käyttää myös vedeneristenauhaa (kuitukangas), tällöin tarvittavat sisä- ja ulkokulmakappaleet muotoillaan vedeneristenauhasta. Läpivientien tiivistykseen käytetään WetStop MP putkenläpivientikappaleita, 10 / 20 cm leveää vedeneristenauhaa (kuitukangas).



Märkätila normaali rasitus

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Alusta | CFE VD Fix |
| 2. SCHÖNOX KH/Casco Pohjuste/ CFE VD Fix | 5. SCHÖNOX HA/Casco AquaStop 1.kerros |
| 3. SCHÖNOX/Casco -tasoite | 6. SCHÖNOX HA/Casco AquaStop 2.kerros |
| 4. SCHÖNOX KH/Casco Pohjuste/ | 7. Kiinnityslaasti |
| | 8. Tiivistys/vahvikenauha |

Massivirakenteet: Betoni, tiili, harkot, tasoitteet, jne.

Työvaihe	Tuote	Menekki	Kuivumisaika
Pohjustus	SCHÖNOX KH / Casco Pohjuste 1:3 / CFE VD Fix (ei ohenneta)	20m ² / 4l valmista seosta	0,5-1 h
Vedeneristys	SCHÖNOX HA Casco AquaStop (kuivakalvo 0,4 mm)	1100 g/m ² tai 0,7 l/m ²	1. kerros n. 3 h 2. kerros n. 5 h (+ 20 °C/RH 50%)

Kipsikartonkilevy, muut soveltuvat rakennuslevyt ja kipsitasoitteet

Työvaihe	Tuote	Menekki	Kuivumisaika
Pohjustus	SCHÖNOX KH / Casco Pohjuste 1:1 / CFE VD Fix (ei ohenneta)	10 m ² / 2 kg/l valmista seosta	1-2 h
Vedeneristys	SCHÖNOX HA Casco AquaStop (kuivakalvo 0,4 mm)	1100 g/m ² tai 0,7 l/m ²	1. kerros n. 3 h 2. kerros n. 5 h (+ 20 °C/RH 50%)


Vahvikkeet/ Tiivistystarvikkeet	Nauhat ja kulmakappaleet	Läpiviennit
	Vedeneristenauha (kuitukangas) lev. 10 cm/20 cm, pituus 15 m/50 m WetStop KL -nauha (vesi- ja höyrytiivis) 15 m, 30 m WetStop PC sisäkulma 90° WetStop PC-E , ulkokulma 90°	Lattiakaivon läpivientikappale WetStop MG 1 kpl, 25 kpl WetStop MP -putkenläpivientikappale 10-24 mm, 32-60 mm, 70-125 mm, Vedeneristenauha (kuitukangas)

Asennus SCHÖNOX HA/Casco AquaStop -järjestelmä

Valitse ensin, käytätkö kohteessa vedeneristysnauhaa (kuitukangas) vai WetStop-sarjan tiivistystarvikkeita. Vedeneristysnauhan käytön yhteydessä tarvittavat kulmakappaleet leikataan nauhasta käyttäjän toimesta (kts. ohje alapuolelta). Levyrakenteissa kaikki levy-saumot käsitellään vedeneristeellä ja nauhalla. Muualla kuin saumoissa sijaitsevat ruuvien kannat voidaan siloittaa työn aloitusvaiheessa vedeneristeellä, käytä täyttämiseen pakkelilastaa. Jos kyseessä on tiivispintainen tehtaalla valmiiksi vedeneristetty märkätilalevy, suosittelemme valitsemaan tarvikkeiden kiinnitykseen 2-komponenttisen SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliiman.

Normaali rasitus / Seinä

SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -järjestelmä



1. Levitä SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristettä alueelle, johon vahvikenauha asennetaan. Paina Wetstop KL -vahvikenauha tai vedeneristenauha (kuitukangas) vedeneristeeseen niin, että kaikki ilma poistuu nauhan alta. Tarkista myös, että nauha kostuu riittävästi. Levitä lopuksi vedeneristettä nauhan päälle.





3. Paina tarvittava läpivientikappale putken päälle. Varmista, että ilma poistuu Wetstop MP -kappaleen alta. Läpiviennit voi tehdä myös vedeneristysnauhalla (kuitukangas).



2. Levitä SCHÖNOX HA / Casco AquaStop putken ympärille, alueelle johon putken läpivientikappale asennetaan.




4. Levitä lopuksi vedeneristettä läpivientikappaleen päälle.



5. Levitä SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneriste telalla seinään.

Normaali rasitus / Lattia

SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -järjestelmä



1. Levitä vedeneristettä nurkkakappaleen alueelle.



3. Levitä vedeneristettä nurkkakappaleen päälle.



2. Paina Wetstop nurkkakappale kiinni tuoreeseen vedeneristeeseen siten, että kaikki ilma poistuu kappaleen alta. Jos nurkka ei ole täysin suorassa ja nurkkakappaleeseen syntyy pussi, pyri ohjaamaan pussi tulevan limityksen alueelle ja tee sinne viilto. Mikäli käytät vedeneristysnauhaa (kuitukangas), katso leikkausohjeet viereiseltä sivulta.



4. Taita vahvikenauha ja asenna se märkään vedeneristeeseen. Nurkkavahvikkeiden muoto kertoo suoraan tarvittavan limityksen määrän. Poista kaikki ilma vahvikkeiden alta ja tarkasta, että se on kastunut eristeeseen kauttaaltaan.

Levitä kerros vedeneristettä vahvikenauhan päälle.

Normaali rasitus / Lattiakaivo

SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -järjestelmä



1. Poista kaivon kiristysrengas, jätä vastatiiviste paikoilleen. Levitä SCHÖNOX HA /Casco AquaStop -vedeneristettä läpiviennin alueelle ohut kerros.



2. Poista toinen puoli läpivientikappaleen suojapaperista ja asemoi WetStop MG keskelle kaivoa.

Asennus SCHÖNOX HA/Casco AquaStop -järjestelmällä



3. Poista suojakalvon loppu ja paina kappale huolellisesti kiinni siten, että kaikki ilma tai liika vedeneriste poistuu läpivientikappaleen alta (Huom! painaen kaivosta poispäin)



4. Levitä kerros vedeneristettä Wetstop MG -läpivientikappaleen päälle.



5. SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristeen asennus lattiaan: Levitä ensimmäinen kerros vedeneristettä telalla. Käytä nurkissa ja läpivientien ympärillä pensseliä. Telaamiseen suositellaan hyvälaatuisia tiheänukkaisia teloja. Nukan pituus n. 8 -15mm.



6. Ensimmäisen levityskerroksen kuivuttua lattiassa on helpointa asentaa lattiakaivoläpivienti loppuun. Leikkaa läpivientikappaleeseen ko. kaivoon n. 50mm pienempi reikä.




7. Paina kiristysrenkas kansineen paikoilleen niin syvälle kuin se on mahdollista.



8. Leikkaa kiristysrenkaan alta näkyvä liika vahvike pois ja paina kiristysrenkas lopulliseen asentoonsa paikoilleen.

Ennen laattojen kiinnittämistä, neliökansi voidaan kiinnittää kiinnityslaastilla, jolloin kosteus pääsee kulkeutumaan kaivolle esteettä. Peitä neliökannen alta näkyvä vedeneriste joko kiinnityslaastilla tai saumalaastilla (viite RIL 107-2012)



Suurempi rasitus SCHÖNOX 2K-DS RAPID


SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristeeseen perustuvaa vesitiivistä pintarakennejärjestelmää käytetään tiloissa, joissa vesirasitus on normaalia suurempaa tai jatkuvaa. Rakenne ei kykene kuivumaan käyttöjaksojen välissä näissä tiloissa. Näitä tiloja ovat mm. urheiluhallien, koulujen, uimahallien/kylpylöiden sekä taloyhtiöiden yhteiskäytössä olevat märkätilat. SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneriste on vesihöyryä läpäisevä. Se soveltuu erittäin hyvin maanpinnan alapuolella sijaitsevien tilojen vedeneristykseen, joissa voi olla ongelmia rakenteesta siirtyvästä kosteudesta. SCHÖNOX 2K-DS RAPID sietää pakkasta, jolloin sitä voidaan käyttää myös kylmilleen jäävissä tiloissa. Sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Massiivirakenteiden suurin sallittu kosteuspitoisuus vedeneristysvaiheessa on 95 % RH. Kosteus mitataan RT 14-10984 -ohjekortin mukaisesti arvosteluvyydestä A. Saneerattavissa kosteusvauriokohteissa lähtöarvoksi suositellaan 90 % RH (viite: BePo 2007).

Vahvikkeet / Tiivistystarvikkeet:

Sisä- ja ulkokulmat, pystynurkat, lattian ja seinän liitos, levysaumot, läpiviennit sekä kahden erilaisen alustamateriaalin liitoskohdat tiivistetään ja vahvennetaan WetStop- sarjan vesi- ja höyrytiiviillä tiivistystarvikkeilla ja SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristeellä.

Vedeneristeiden yhdistelmät:

SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneriste voidaan yhdistää muiden SCHÖNOX/Casco-vedeneristejärjestelmien kanssa vaivattomasti. Yleinen työtapana raskaasti rasitetuissa kosteissa tiloissa on, että lattian vedeneristys toteutetaan SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristeellä ja seinät SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristeellä. Kylmilleen jäävissä tiloissa olevat levyseinät voidaan vastaavasti vedeneristää SCHÖNOX iFIX + WetStop -kalvovedeneristeellä ja betonilattia SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristeellä. Molemmissa esimerkeissä vedeneristeet limittyvät keskenään vähintään 3 cm.



SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneriste soveltuu käytettäväksi ainoastaan massiivirakenteisilla alustoilla, sitä ei voida käyttää rakennuslevyalustoilla!

Märkätila normaali rasitus

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Alusta | 4. Vesikostutus |
| 2. SCHÖNOX KH/Casco Pohjuste/ CFE VD Fix | 5. 2K-DS RAPID 1.kerros |
| 3. SCHÖNOX/Casco -tasoite | 6. 2K-DS RAPID 2.kerros |
| | 7. Kiinnityslaasti |
| | 8. WetStop KL -nauha |

Massiivirakenteet: Betoni, tiili, harkot, tasoitteet, jne.

Työvaihe	Tuote	Menekki	Riittäisyys	Kuivumisaika
Pohjustus	Vesikostutus			
Vedeneristys	SCHÖNOX 2K-DS RAPID (1,0 mm)	2800 g/m ² jauheena, 2K DS Rapid, menekki n. 2kg/m ² 1mm kalvo.	2K-DS RAPID 18 kg=9 m ² (1mm)	Seinät: n. 1,5 h / kerros Lattiat: n. 3 h / kerros (+ 20 °C/RH 50%).
Vahvikkeet / Tiivistystarvikkeet	Nauhat ja kulmakappaleet		Läpiviennit	
	WetStop KL -nauha vesi- ja höyrytiivis 15 m, 30 m WetStop PC sisäkulma WetStop PC-E ulkokulma		SCHÖNOX ST-FC lattiakaivon läpivienti (uima-altaat) Lattiakaivon läpivientikappale WetStop MG WetStop MP -putken läpivientikappale 10-24 mm, 32-60 mm, 70-125 mm	

Asennus SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmällä

Schönox 2K-DS RAPID on 2-komponenttinen sementtipohjainen vedeneriste. Suositeltu levitystapa tela tai teräslasta. Sekoitus 12,5kg jauhetta ja 5kg dispersio. Lisätietoja tuoteselosteesta.

Raskas rasitus / Seinä




SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmä



1. Levitä SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristettä alueelle, johon vahvikenauha asennetaan. Paina WetStop KL -vahvikenauha vedeneristeeseen niin, että kaikki ilma poistuu nauhan alta. Tarkista myös, että nauha kostuu riittävästi. Levitä lopuksi vedeneristettä nauhan päälle.



2. Levitä vedeneristettä putken ympärille alueelle, johon putken läpivientikappale asennetaan.



3. Paina tarvittava läpivientikappale putken päälle. Varmista, että ilma poistuu WetStop MP -kappaleen alta.



4. Levitä lopuksi vedeneristettä läpivientikappaleen päälle.

VIIVA UMPEEN!



5. Levitä vedeneristettä lastalla tai telalla lopuksi koko seinään.

Raskas rasitus / Lattia

SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmä




1. Levitä vedeneristettä nurkkakappaleen alueelle.



3. Levitä vedeneristettä nurkkakappaleen päälle.



2. Paina WetStop PC/PC-e -nurkkakappale kiinni tuoreeseen vedeneristeeseen siten, että kaikki ilma poistuu kappaleen alta. Jos nurkka ei ole täysin suorassa ja nurkkakappaleeseen syntyy pussi, pyri ohjaamaan pussi tulevan limityksen alueelle ja tee sinne viilto.



4. Levitä vedeneristettä nauhan alueelle . Puolita WetStop KL -nauha ja asenna se märkään vedeneristeeseen. Poista kaikki ilma nauhan alta. Levitä kerros vedeneristettä nauhan päälle.

Asennus SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmällä

Raskas rasitus / Lattiakaivo

SCHÖNOX 2K-DS RAPID -järjestelmä



1. Poista kaivon kiristysrengas, jätä vastatiiviste paikoilleen. Levitä vedeneristettä läpivientikappaleen alueelle.




4. Levitä vedeneristettä putkiläpivientien alueelle ja paina sopivan kokoinen WetStop MP -putkenläpivientikappale paikoilleen.




2. Asemoi WetStop MG tai Schönox ST-FC -läpivienti keskelle kaivoa . (SCHÖNOX ST-FC uima-allas hyväksytty).



5. Levitä vedeneriste kauttaaltaan lattialle, myös lattiakaivon läpiviennin ja putken läpivientikappaleiden päälle.



3. Paina läpivientikappale lopullisesti paikoilleen ja poista huolellisesti kaikki ilma kappaleen alta.




6. Ensimmäisen levityskerran kuivuttua, asenna kiristysrengas paikoilleen. Leikkaa läpivientiin sopiva reikä ja paina kiristysrengas kansineen paikoilleen niin syväälle kuin se on mahdollista. Leikkaa kiristysrenkaan alta näkyvä liika vahvike pois ja paina lopulliseen asentoonsa paikoilleen.

Kaivon viimeistelyn jälkeen levitä toinen kerros SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristettä.

Suurempi rasitus SCHÖNOX iFix

SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaan ja WetStop-vedeneristyskalvoon perustuvaa vesi-tiivistä pintarakennejärjestelmää voidaan käyttää sisätiloissa lattia- ja seinäpinnoilla. Se soveltuu myös kaikille alusrakenteille. Parhaimmillaan järjestelmä on rakennuslevyalustoilla, jolloin levysaumojen ja ruuvien kantojen tiivistäminen/vahvennaminen jää työvaiheista pois. WetStop-vedeneristekalvo on täysin vesi/höyrytiivis. Järjestelmä soveltuu lämpimiin sisätiloihin sekä kylmillen jääviin tiloihin. Järjestelmän etuina ovat mm. nopeus, vakioitu kalvonpaksuus, suuri höyrytiivisyys ja normaalia parempi lämmönkesto.

Massiivirakenteiden suurin sallittu kosteuspitoisuus vedeneristysvaiheessa on 85 % RH. Kosteus mitataan RT 14-10984 -ohjekortin mukaisesti arvosteluvyvydestä A. Saneerattavissa kosteusvauriokohteissa lähtöarvoksi suositellaan 80 % RH (viite: BePo 2007).



Märkätila iFix-järjestelmä

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Alusta | 5. SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliima |
| 2. SCHÖNOX KH / Casco Pohjuste / CFE VD Fix | 6. SCHÖNOX WSF -kalvo |
| 3. SCHÖNOX/Casco-tasoite | 7. Kiinnityslaasti |
| 4. SCHÖNOX KH / Casco Pohjuste / CFE VD Fix (tarvittaessa) | 8. WetStop KL -nauha |

Vahvikkeet / Tiivistystarvikkeet:

Sisä- ja ulkokulmat, pystynurkat, lattian ja seinän liitos, sekä läpiviennit tiivistetään ja vahvennetaan WetStop-sarjan vesi- ja höyrytiivillä tiivistystarvikkeilla ja SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimalla.

Vedeneristeiden yhdistelmät:

SCHÖNOX iFIX + WetStop -kalvovedeneriste voidaan yhdistää muiden SCHÖNOX/Casco -vedeneristejärjestelmien kanssa vaivattomasti. Kylmillen jäävissä tiloissa olevat levyseinät voidaan esim. vedeneristää SCHÖNOX iFIX + WetStop -kalvovedeneristeellä ja betonilattia SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristeellä, lämpimissä sisätiloissa betonilattia voidaan vastaavasti vedeneristää SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -järjestelmällä. Molemmissa esimerkeissä vedeneristeet limittyvät keskenään vähintään 3 cm.

Massiivirakenteet: Betoni, tiili, harkot, tasoitteet, jne.

Työvaihe	Tuote	Menekki	Kuivumisaika
Pohjustus	SCHÖNOX KH / Casco Pohjuste 1:3 (tarvittaessa) / CFE VD Fix (ei ohenneta)	20 m ² / 4l valmista seosta	0,5-1 h
Vedeneristys	SCHÖNOX iFIX + WetStop-kalvo	SCHÖNOX iFIX 0,75 kg/m ²	Laatoitettavissa n. 1 tunti (+ 20 °C/RH 50 %)

Kipsikartonkilevy, muut soveltuvat rakennuslevyt ja kipsitasoitteet

Pohjustus	SCHÖNOX KH / Casco Pohjuste 1:1 / CFE VD Fix (ei ohenneta)	10 m ² / 2l valmista seosta, VD Fix n. 7-10 m ² /l	1-2 h
Vedeneristys	SCHÖNOX iFIX + WetStop-kalvo	SCHÖNOX iFIX 0,75 kg/m ²	Laatoitettavissa n. 1 tunti (+ 20 °C/RH 50 %)


Vahvikkeet / Tiivistystarvikkeet	Nauhat ja kulmakappaleet	Läpiviennit
	WetStop KL -nauha vesi- ja höyrytiivis 15 m, 50 m WetStop PC sisäkulma WetStop PC-E ulkokulma	Lattiakaivon läpivientikappale WetStop MG 25 kpl, 1 kpl WetStop MP -putken läpivientikappale 10-24 mm, 32-60 mm, 70-125 mm

Asennus SCHÖNOX iFIX + WetStop -järjestelmällä


SCHÖNOX iFIX + WetStop -vedeneristysjärjestelmä on parhaimmillaan levyrakenteisilla pinnoilla. Järjestelmää käytettäessä ei tarvitse kiinnittää huomiota levysaumoihin ja kiinnitysruuvien kohtiin, WetStop-vedeneristekalvo asennetaan suoraan näiden päälle. Suunnittele vedeneristekalvojen jako siten, ettei kalvojen limityskohta osu levysauman kohdalle. Levitä SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliima aina yhden kiinnitettävän vedeneristekalvon alueelle kerrallaan ja paina kalvo huolellisesti kiinni. Tarkoituksena on, että vedeneristekalvot limittyvät 5 cm päällekkäin, kalvoissa on reunassa limitysmerkintä. Tarvittaessa myös puskusauman tekeminen on sallittua, puskusauman päälle asennetaan WetStop KL -nauha.

Vedeneristysjärjestelmän asennus seinään:

SCHÖNOX iFIX + WetStop -järjestelmä



1. Aloita järjestelmän asennus kiinnittämällä WetStop PC/PC-E -kulmakappaleet lattian ja seinän liitoskohtien nurkkiin. Nauhat asennetaan tuoreeseen SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaan.



2. Jatka asennusta kiinnittämällä WetStop KL -nauhat lattian ja seinän liitoskohtiin. Nauhat asennetaan tuoreeseen SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaan.




3. Kiinnitä tämän työvaiheen lopuksi WetStop KL -nauhat pystynurkkiin. Nauhat asennetaan tuoreeseen SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaan.



4. Levitä SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaa telaamalla yhden vedeneristevuodan kokoiselle alueelle.



5. Paina vuota kiinni tuoreeseen iFIX-vedeneristeliimaan. Poista huolellisesti kaikki ilma kalvon alta. Mahdolliset putkiläpiviennit leikataan tässä vaiheessa läpi kalvosta ilman kauluksen muotoilua.



6. Levitä SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaa putkiläpivientien alueelle. Paina sopivan kokoiset WetStop MP -läpivientikappaleet paikoilleen ja poista kaikki ilma kappaleiden alta.

Vedeneristysjärjestelmä / Lattialäpivienti

SCHÖNOX iFIX + WetStop -järjestelmä



1. Aloita lattian asentaminen asentamalla WetStop MG -lattiakaivon läpivientikappale tuoreeseen SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaan. Huom! Älä levitä liian paksua kerrosta vedeneristeliimaa kaivokappaleen alueelle.



2. Levitä iFIX-vedeneristeliimaa yhden vuodon kokoiselle alueelle. Aloita asennus kaivon kohdalle tulevalla vuodalla ja sijoita limitykset mahdollisimman kauas kaivosta.



3. Asenna WetStop-vedeneristekalvot paikoilleen tuoreeseen iFIX-vedeneristeliimaan ja poista huolellisesti kaikki ilma kalvon alta. Leikkaa mahdolliset läpiviennit tässä vaiheessa läpi kaivosta ilman kauluksen muotoilua.



4. Levitä SCHÖNOX iFIX -vedeneristettä putkiläpivientien alueelle ja paina sopivan kokoiset WetStop MP -läpivientikappaleet paikoilleen. Poista kaikki ilma kappaleiden alta.



5. Asenna kiristysrengas paikoilleen viimeisenä. Tarvittaessa vaikka seuraavana päivänä. Leikkaa WetStop-kalvoon sekä läpivientiin sopiva reikä ja paina kiristysrengas kansineen paikoilleen niin syväälle kuin se on mahdollista. Leikkaa kiristysrenkaan alta näkyvä liika vahvike pois ja paina lopulliseen asentoonsa paikoilleen.

HUOM! Design-/seinänvieruskaivoissa tai epäselvissä tapauksissa ota yhteys kaivonvalmistajaan tai Casco/Schönox tekniseen palveluun puh. 09 - 5114 3350.

Normaali rasitus / dispersiopohjainen vedeneriste:

Fysiologiset ominaisuudet:




AquaStop / Schönox HA: Tuotteet soveltuvat tiloihin, joissa suunniteltu vedenkäyttö on normaalia, kuten asuinhuoneistojen wc-, kylpy- ja kodinhoitohuoneet, tekniset tilat, liikehuoneistot, koulut jne.

Sallitut jäännöskosteusarvot vedeneristeelle ovat:

Uudessa betonivalussa 90% RH mittausvyödydestä A=arviointisyvyys. Vanhassa betonivalussa, jossa kosteusvaurio on 85% RH mittausvyödydestä A=arviointisyvyys.

Suurempi rasitus / sementtipohjainen vedeneriste:

Fysiologiset ominaisuudet:




Schönox 2K-DS Rapid: Tuotteet soveltuvat tiloihin, joissa suunniteltu vedenkäyttö on normaalia suurempaa, kuten kylpylät, julkiset pesu- ja saunatilat, uimahallit ja -altaat. Lisäksi tiloihin, joissa ongelmana alapäin nouseva kosteus esim. rintamamiestalojen alakerrat etc. Ei kuitenkaan toimi ratkaisuna pahoihin kosteusongelmiin.

Sallitut jäännöskosteusarvot 2K-DS vedeneristeelle ovat:

Uudessa betonivalussa 95% RH mittausvyödydestä A=arviointisyvyys. Vanhassa betonivalussa, jossa kosteusvaurio on 90% RH mittausvyödydestä A=arviointisyvyys.

Suurempi rasitus / iFIX ja WetStop:

WetStop Foil, fysiologiset ominaisuudet:



WetStop järjestelmä: On parhaimmillaan rakennuslevyalustoilla, jolloin levysaumojen ja ruuvinkantojen tiivistäminen jää työvaiheista pois. Järjestelmä soveltuu lämpimiin sisätiloihin ja kylmilleen jääviin tiloihin. Etuina ovat mm. nopeus, vakioitu kalvonpaksuus, suuri höyrytiivisyys sekä normaali parempi lämmönkesto (höyrysaunat)

Sallitut jäännöskosteusarvot ovat:

Uudessa betonivalussa 85% RH mittausvyödydestä A=arviointisyvyys. Vanhassa betonivalussa, jossa kosteusvaurio on 80% RH mittausvyödydestä A=arviointisyvyys.

Vedeneristejärjestelmien yhdistäminen

Esimerkki 1:

Seinässä:

SCHÖNOX HA/Casco AquaStop

Lattiassa:

SCHÖNOX 2K-DS RAPID

Esimerkissä esitetty yhdistelmä on tavallinen esim. raskaasti rasitetuissa märkätiloissa kuten julkiset tilat, tai kun lattiasta saattaa nousta kaapillaarista kosteutta.

HUOM! Mökkisaunat ym:


Seinässä:

SCHÖNOX WSF kalvo

Lattiassa:

SCHÖNOX 2K-DS RAPID

Kylmilleen jäävät tilat joissa levyseinä ja betonilattia.



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Alusta | 5. 2K-DS RAPID 1. kerros |
| 2. Pohjuste | 6. 2K-DS RAPID 2. kerros |
| 3. Tasoite | 7. Kiinnityslaasti |
| 4. Pohjuste/lattiassa vesikostutus | 8. Schönox HA / Casco AquaStop -vedeneristekerrokset |

Esimerkki 2:


Seinässä:

SCHÖNOX WSF -kalvo

Lattiassa:

SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristys.

Esimerkin mukainen yhdistelmä on taval-
linen esim. kohteissa, joissa on levyseinät.
Lattiassa voi puolestaan olla RH% yli 85
SCHÖNOX WSF -kalvon käyttämiseen.



- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1. Alusta | 5. SCHÖNOX HA 1. kerros |
| 2. Pohjuste | 6. SCHÖNOX HA 2. kerros |
| 3. Tasoite | 7. Kiinnityslaasti |
| 4. Pohjuste | 8. SCHÖNOX iFIX vedeneristeliima |
| | 9. SCHÖNOX WSF vedeneristekalvo |

Kaikissa SCHÖNOX/Casco-vedeneristejärjestelmien yhdistelmissä on huolehdittava siitä, että vedeneristeet limittyvät keskenään vähintään 3 cm.
Lisätietoa www.casco.fi / www.schonox.fi

Tiivistys/vahvistustarvikkeet ja vedeneristeet


	CE ETA 11/0518 ETA 09/0247 ETA 11/0304 ETA 12/0027 WETSTOP TIIVISTYSNAUHA JA KULMAKAPPALEET - Vesi- ja höyrytiiviitä, Pysyvästi elastisia - WetStop KL -nauha 15 m ja 30 m - WetStop PC, PC-E sisä- ja ulkokulmakappaleet 90°		CE ETA 11/0518 ETA 09/0247 ETA 11/0304 ETA 12/0027 WETSTOP TIIVISTYSTARVIKKEET - Vesi- ja höyrytiiviitä, Pysyvästi elastisia - WetStop MG lattiakaivoläpivienti itseliimautuva (butyylikumi) - MG-L 250x1500 butyyli-laippa
	CE ETA 11/0518 ETA 09/0247 ETA 11/0304 ETA 12/0027 WETSTOP TIIVISTYSTARVIKKEET - Vesi- ja höyrytiiviitä, Pysyvästi elastisia - WetStop MP putken läpivientikappaleet 10-24 mm, 32-60 mm ja 70-125 mm		CE ETA 09/0247 ETA 11/0518 VEDENERISTYSNAUHA AquaStop / HA - Kuitukangasnauha, vahvikkeeksi rakenteellisiin saumoihin ja eri rakennusmateriaalien liitoskohtiin - Kulmakappaleet voidaan leikata nauhasta - Voidaan tehdä läpiviennit normaalin rasi-tuksen järjestelmässä - 10 cm leveä Vedeneristenauha (15 m) ja (50 m) - 20 cm leveä Vedeneristenauha (50 m)
	CE ETA 11/0304 SCHÖNOX ST-FC - Lattiakaivon läpivientikappale SCHÖNOX 2K-DS RAPID -vedeneristeelle - Pakollinen ulkotiloissa ja uima-altaissa.		CE ETA 12/0027 SCHÖNOX WSF / WETSTOP VEDENERISTEKALVO - Rullasta levitettävä vedeneriste - Vakio kalvonpaksuus 0,4 mm - Hyvä lämpötilansietokyky -40° - + 90° C - Leveys 1 m - Erittäin elastinen - Huippuluokan höyrytiiveys - Pakkaus: SCHÖNOX WSF 30 m
	CE ETA 16/0227 DUST REDUCED SCHÖNOX 2K-DS RAPID - Sementtiperustainen, hengittävä vedeneriste - 2-komponenttinen - Elastinen - Menekki 1mm kalvo = 2kg / m² - Menekki uima-altaat 2 mm kalvo = n. 3,85 kg / m² - Laatoitettavissa 1,5-3 tunnin kuluttua - Sisälle ja ulos, uima-altaat - Pakkauskoko: 17,5 kg (jauhe ja dispersio)		M1 CE ETA 09/0247 ETA 11/0518 SCHÖNOX HA / CASCO AQUASTOP - Dispersiopohjainen 1-komponentti vedeneriste - Sisätiloihin - Hyvä höyrytiiveys - Erittäin elastinen - n. 1,1 kg / m² tai 0,7 l / m² (kaksi levityskertaa, kalvonpaksuus 0,4 mm) - Laatoitettavissa n. 5 tunnin kuluttua - Pakkauskoot: SCHÖNOX HA: 22 kg, Casco AquaStop: 1 l, 5 l, 10 l, 14 l
	M1 CE DUST REDUCED ETA 12/0027 SCHÖNOX iFIX SET - Vedeneristeliima SCHÖNOX WSF -kalvon liimaamiseen - 2-komponenttinen - Tiivistää myös limitykset, saumat ja läpiviennit vesitiiviiksi - Menekki 0,75 l/m² - Laatoitettavissa n. 1 tunnin kuluttua - Pakkauskoko: 7,8 kg ja 2,35 kg.		CE DUST REDUCED ETA 10/0304 SCHÖNOX 1K-DS PREMIUM - Sementtiperustainen, hengittävä vedeneriste ulkotiloihin sekä uima-altaisiin - Toimitetaan jauheena, työkohteessa lisätävä vain vesi - Elastinen - Menekki 2 mm kalvo = 2,8 kg / m² - Laatoitettavissa 12 h kuluttua - Etag 022-hyväksytty - Pakkauskoko: 18 kg

Peltielementtikylpyhuone

Peltikylpyhuoneen saneerauksessa lähtökohta on se, että pelti ei saa olla löysää tai kupruilla. Tarvittaessa liian löysät tai kupruilevat seinät voidaan korjata levyttämällä. Tarkasta levyttämisen ohjeet RT 84-11093 ohjekortista.

Pelti / Seinä

SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -järjestelmä



1. Peltielementtien pintojen tulee olla puhtaita ja ehjiä. Alueet, joissa PVC-pinta on rikkoutunut käsitellään korroosionestoaineella ja vedeneristeellä. Pienet reiät voidaan paikata nauhalla ja vedeneristeellä, suuremmat reiät on paikattava erillisellä peltikappaleella.



2. Elementtien saumakohdat ja nurkat käsitellään SCHÖNOX HA/ Casco AquaStop -vedeneristeellä ja vedeneristenauhalla. Käytettäessä WetStop-sarjan vesi- ja höyrytiiviitä tiivistystarvikkeita, kiinnitetään tarvikkeet 2-komponenttisella SCHÖNOX iFIX -vedeneristysliimalla.




3. Käytettäessä vedeneristysnauhaa, sivele vedeneristettä kahteen kertaan nauhan päälle. WetStop-tiivistystarvikkeita ei tarvitse peittää SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimalla.




4. Jatka kunnes kaikki saumakohdat ja nurkat on käsitelty. Saumat ja nurkat on vaihtoehtoisesti mahdollista tiivistää myös CASCO AQUASEAL tai CASCO SUPERFIX elastisilla tiivistysmassoilla. Menetelmä on hyväksytettävä kohteen valvojalla.



5. Seinissä olevat läpiviennit tiivistetään WetStop MP -putken läpivientikappaleilla tai Vedeneristenauhalla. Levitä läpiviennin alueelle vedeneristettä tai SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaa.



6. Paina WetStop MP -putken läpivientikappaleet / Vedeneristenauha paikoilleen ja poista kaikki ilma kappaleiden alta. Vedeneristettä käytettäessä sivele vedeneriste kappaleiden päälle kahteen kertaan.



7. Laatoita seinät suoraan puhdistetun ja ehjän elementin päälle käyttäen SCHÖNOX Q12 / Casco MultiFix SuperFlex -erikoiskiinnitysastia. Suurin sallittu laattakoko 25 x 25 cm, ellei rakennetta ole jäykistetty erikseen.

Pelti / Lattia

SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -järjestelmä


Lattianrajassa peltielementissä mahdollisesti sijaitseva ura täytetään SCHÖNOX FS / Casco Kotikitti Rapid -tasoitteella peltielementin pinnan tasoon.




1. Levitä vedeneristettä nurkkakappaleen alueelle.



4. Levitä vedeneristettä vedeneristysnauhan alueelle lattian ja seinän liitoskohtaan.



2. Leikkaa nurkkakappale vedeneristenauhasta 3627/3628 ja paina kiinni tuoreeseen eristeeseen. Käytettäessä valmiita WetStop PC/PC-e -nurkkakappaleita, kiinnitys tapahtuu SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimalla.



5. Paina nauha kiinni tuoreeseen vedeneristeeseen. Käytä SCHÖNOX iFIX -vedeneristeliimaa, jos kiinnität WetStop KL -nauhaa. Kaikissa tapauksissa tiivistys-/vahviketarvikkeiden tulee limittyä vähintään 5 cm päällekkäin.



3. Vedeneristenauha käsitellään SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -vedeneristeellä.



6. Jatka kunnes kaikki liitoskohdat on vahvennettu/tiivistetty.

Vedeneristysjärjestelmä / Lattialäpivienti

SCHÖNOX HA / Casco AquaStop -järjestelmä



1. Poista kaivon kiristysrenkas, jätä vastatiiviste paikoilleen. Levitä SCHÖNOX HA/Casco AquaStop -vedeneristettä kaivon läpiviennin alueelle ohut kerros.



2. Poista toinen puoli läpivientikappaleen suojapaperista ja aseta WetStop MG keskelle kaivoa. Poista suojakalvon loppu ja hierrä huolellisesti kiinni siten, että kaikki ilma tai liika vedeneriste poistuu läpivientikappaleen alta.



3. Levitä kerros vedeneristettä Wetstop MG -läpivientikappaleen päälle.



4. Käsittele koko lattia-alue kahteen kertaan vedeneristeellä. Lattia-alueen läpiviennit tiivistetään ennen varsinaisen vedeneristuksen aloittamista WetStop MP -läpivientikappaleilla tai vedeneristenauhalla.



5. Lattialaatat kiinnitetään käyttäen tarkoitukseen soveltuvaa SCHÖNOX/Casco-kiinnityslaastia. Peltielementtiseiniltä puuttuvat helmalaatat kiinnitetään käyttämällä SCHÖNOX Q12 / Casco Multi-Fix SuperFlex -erikoiskiinnityslaastia.



Variable Mix -logolla merkityillä tuotteilla voit vesimäärää muuttamalla vaikuttaa laastin koostumukseen. SCHÖNOX Q-TEC antaa 100% varmuuden että tekniset määreet ovat merkittävästi normaalien lukemien yläpuolella kun käytetään suositeltuja sekoitussuhteita. Samalla laastilla voit laatoittaa myös isojen lattialaattojen lisäksi kaikki normaalit laatoitustyöt sisällä, ulkona ja uima-altaissa.

Kaikki kiinnityslaastit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön

	M1   REDUCED CASCO MULTIFIX - sementtipohjainen harmaa kiinnityslaasti keraamisten laattojen kiinnitykseen seinällä/lattialla. - Sisä- ja ulkokäyttöön - Menekki 2,4 – 3,4 kg/m² (6-10mm hammastus) - Saumattavissa n. 24 h jälkeen sisätiloissa ja n. 48 h ulkotiloissa. Pakkauskoko: 4 kg, 15 kg, 25 kg EN 12004: C2 TE		M1   REDUCED CASCO MULTIFIX RAPID - Nopea sementtipohjainen harmaa kiinnityslaasti keraamisten laattojen kiinnityksiin seinillä/lattialla. - Sisä- ja ulkokäyttöön - Menekki 2,1 – 3,1 kg/m² (6-10mm hammastus) - Saumattavissa n.3 h jälkeen sisätiloissa ja n. 48h ulkotiloissa. Pakkauskoko: 4 kg ja 15 kg EN 12004 C2 FTE
	M1   REDUCED SCHÖNOX Q2 W/CASCO Multifix White - Valkoinen kiinnityslaasti erityisesti luonnonkiven, lasimosaiikin ja marmorin kiinnittämiseen seinillä ja lattialla. - Sisä- ja ulkokäyttöön - Menekki 2,5 – 3,3 kg/m² (6-10mm hammastus) - Saumattavissa n. 24h sisätiloissa ja 48h ulkotiloissa Pakkauskoko Schönox Q2W 25kg ja Casco Multifix White 15kg EN 12004 C2 TE		  REDUCED SCHÖNOX Q4 RAPID (toimitusmyyntituote) - S1-joustoluokiteltu, valumaton ja nopea kiinnityslaasti sisälle ja ulos. - Pidentetty avoinaika 30 min - Menekki n. 2,0-3,0kg/m² (6-10mm hammastus) - Saumattavissa n. 3 h jälkeen sisätiloissa ja n. 48h ulkotiloissa. - Käy uima-altaisiin Pakkauskoko 25 kg EN 12004 C2 FTE S1
	M1   REDUCED  SCHÖNOX Q6/ CASCO Multifix Premium - S1-joustoluokiteltu, kevyttäyteaineinen, vähäpölyinen ja pienimenekkinen kiinnityslaasti. - Menekki 1,9- 2,8 kg/m² (6-10mm hammastus) - Saumattavissa n. 12 h jälkeen sisätiloissa, n. 48 h jälkeen ulkotiloissa - Käy uima-altaisiin Pakkauskoko: Q6, 15 kg ja 25 kg, Casco Multifix Premium 15 kg EN 12004 C2 TE S1		M1   REDUCED  SCHÖNOX Q8 - Pienimenekkinen, joustava ja valumaton kiinnityslaasti - 50 % raaka-aineista on uusiutumattomia luonnonvaroja kuluttumattomia - Pölysidottu - Menekki 1,3-2,0 kg/m² (6-10mm hammastus) - Saumattavissa n. 16 h jälkeen sisätiloissa, n. 48 h jälkeen ulkotiloissa - Käy uima-altaisiin Pakkauskoko: 15 kg EN 12004 C2 TE S1
	M1   REDUCED  SCHÖNOX Q9/Q9 W - Joustava luonnonkiven erikoiskiinnitys laasti, nopeasti kovettuva - Kristallisoisekoitusvettä - Voidaan käyttää 30 mm laastipetinä kalibroimattomilla kivillä (Q9 W) - Menekki 2,1 – 2,9 kg/m² (6-10mm hammastus) - Saumattavissa n. 3 h jälkeen sisätiloissa, n. 48 h jälkeen ulkotiloissa - Käy uima-altaisiin Pakkauskoko: Q9 25kg / Q9W 15kg EN 12004 C2 FTE S1		M1   REDUCED  SCHÖNOX Q12/CASCO Multifix SuperFlex - S2-joustoluokiteltu pienimenekkinen ja valumaton kiinnityslaasti. - Erityisesti alustassa tapahtuvien liikkeiden vastaanottamiseen. - Pölysidottu - Menekki 1,7-2,7 kg/m² (6-10mm hammastus) - Saumattavissa 24 h jälkeen sisätiloissa, n. 48 h jälkeen ulkotiloissa - Käy uima-altaisiin Pakkauskoko: 15 kg EN 12004: C2 TE S2
	M1   REDUCED SCHÖNOX TT S8/ CASCO FLOORFLEX PREMIUM - Notkistettu isojen lattialaattojen joustava kiinnityslaasti - Pölysidottu - Pienimenekkinen - Menekki 2,0-2,6 kg/m² (6-10mm hammastus) - Saumattavissa n. 16 h jälkeen sisätiloissa, n. 48 h jälkeen ulkotiloissa Pakkauskoko: 25 kg EN 12004 C2 E S1		  REDUCED SCHÖNOX TT S8 RAPID - Notkistettu isojen lattialaattojen joustava pikakiinnityslaasti - Pölysidottu - Pienimenekkinen - Menekki 2,0-2,6 kg/m² (6-10mm hammastus) - Saumattavissa n. 3 h jälkeen sisätiloissa, n. 48 h jälkeen ulkotiloissa Pakkauskoko: 25 kg EN 12004 C2 FE S1

*-merkityt laastit ovat valkoisia, ja sopivat erityisesti esim. luonnonkiven, lasimosaiikin ja marmorin kiinnittämiseen

Saumauslaastit ja elastiset tiivistysmassat

Kaikki SCHÖNOX, Casco ja Sika -valikoiman saumauslaastit sekä elastiset saumausmassat ovat käyttökelpoisia ETA-09/0247, ETA-11/0304, ETA-11/0518 ja ETA-12/0027 hyväksytyjen vedeneristesarjelmien kanssa.

	M1  SCHÖNOX TD - Sementtipohjainen saumauslaasti erityisesti imeville laatoille - Saumaleveydet 1-6 mm - Sisätiloihin - Kulutuksen kestävä - Erittäin pitkä avoinaika (n. 3 h) - 3 väriä Pakkauskoko: 15 kg EN 13888 CG2 WA		M1  SCHÖNOX UF PREMIUM - Joustava yleissaumauslaasti - Saumaleveydet 1-12 mm - Pölysidottu - Kulutuksen kestävä, sopii luonnonkiville - Suihkuvesitiivis - Soveltuu lattialämmityskohteisiin - 11 väriä Pakkauskoko: 5 kg EN 13888 CG2 WA
	M1  SCHÖNOX SU - Sementtipohjainen saumauslaasti, erityisesti suurille lattiapinnoille - Saumaleveydet 3-15 mm - Suihkuvesitiivis - Kulutuksen kestävä, nopea sitoutuminen - Helppo työstää lattioilla kumilastalla - 4 väriä Pakkauskoko: 15 kg EN 13888 CG2 WA		CE SCHÖNOX CF Design - 2-komponenttinen epoksisaumauslaasti - Saumaleveydet 1-10 mm - Erittäin tiilisiin, joissa vaaditaan suurta hygieenisyyttä, kemikaalien- tai painepesun kesto saumoilta - Soveltuu myös uima-altaisiin - Soveltuu myös kiinnityslaastiksi - 5 väriä Pakkauskoko: 5 kg EN 13888 RG EN 12004 R2T
	SCHÖNOX MES - Erikoisilikoni uima-altaiden saumoihin ja luonnonkiville - 5 x 5 mm saumaa 1 patruunalla n. 12 jm - Homesuojattu - 2 väriä Pakkauskoko: 300 ml		SCHÖNOX ES - Etikkahappokovetteinen kellastumaton silikoni märkätilojen saumauksiin - 5 x 5 mm saumaa yhdellä patruunalla n. 12 jm - Homesuojattu - 12 väriä (UF Premiumia vastaavat värit) Pakkauskoko: 300 ml
	M1  CASCO AquaSeal - Silikonivapaa SMP-pohjainen saumausmassa märkätiloihin - Erittäin hyvä kestävyys - Sopii myös luonnonkivien saumauksiin - Päällemaalattavissa - 5 x 5 mm saumaa 1 patruunalla n. 12 jm - Voimakkaasti homesuojattu - Suositellaan myös lattialaatoitusten liikuntasaumoihin - 6 väriä Pakkauskoko: 300 ml		SikaSikal® C - Yksikomponenttinen neutraali kovettuva silikoni sisä- ja ulkokäyttöön - Hyvä tartunta useimpiin materiaaleihin - Pitkäikäinen homesuoja - Erinomainen UV ja säänkesto - Lähes hajuton - Erittäin elastinen ja joustava - 5 x 5 mm saumaa 1 patruunalla n. 12 jm - 11 väriä (SikaCeram CleanGrout/StarGrout -vastaavat värit) Pakkauskoko: 300 ml
	M1  SikaCeram® CleanGrout - Hygieninen sementtipohjainen saumauslaasti - Saumanleveydet 1-8 mm - Vettä hylkivä, kulutusta kestävä - Homesuojattu, kirkkaat värit - Myös uima-altaisiin - 10 väriä Pakkauskoko: 5 kg EN 13888 CG2 WA		CE SikaCeram® StarGrout - Kaksikomponenttinen epoksipohjainen saumalaasti - Saumanleveydet 1-15 mm - Hyvä kemiallinen kestävyys, kova - Erinomainen työstettävyyttä - Pakkaseenkestävä, homeen kasvua estävä - Soveltuu myös uima-altaisiin - Soveltuu myös kiinnityslaastiksi - 5 varastoväriä (5 toimitusväriä) Pakkauskoko: 3 kg (A + B) EN 13888 RG EN 12004 R2T

Saumauslaastien menekkitaulukko

MENEKKITÄULUKKO

Sementtiperusteiset saumalaastit (Schönox UF Premium / TD / SU ja SikaCeram CleanGrout. Menekki riippuu pinnan profiilista ja alustan epätasaisuudesta, kuten myös laattojen koosta sekä niiden välisten saumojen leveydestä. Suuntaa antavasti menekki on arvioitu alla olevassa taulukossa muodossa g/m².

Materiaalimenekki jauheena g/m²

Laattakoko	Saumanleveys			
cm	2 mm	3 mm	5 mm	8 mm
Lasimosaiikki	990	-	-	-
2 x 2 x 0,4				
5 x 5 x 0,4	489	713	1124	1664
10 x 10 x 0,6	377	558	903	1386
15 x 15 x 0,9	381	566	925	1439
20 x 20 x 0,9	287	428	702	1100
30 x 30 x 1	214	319	527	830
30 x 60 x 1	161	240	397	628
50 x 50 x 1	129	193	319	506
60 x 120 x 1,1	89	133	221	351

Epoksipohjaiset saumalaastit (Schönox CF Design ja SikaCeram StarGrout. Menekki riippuu pinnan profiilista ja alustan epätasaisuudesta, kuten myös laattojen koosta sekä niiden välisten saumojen leveydestä. Suuntaa antavasti menekki on arvioitu alla olevassa taulukossa muodossa g/m².

Materiaalimenekki jauheena g/m²

Laattakoko	Saumanleveys			
cm	1 mm	5 mm	10 mm	15 mm
Lasimosaiikki	519	-	-	-
2 x 2 x 0,4				
5 x 5 x 0,4	264	1180	2078	2776
10 x 10 x 0,6	201	948	1770	2487
15 x 15 x 0,9	202	971	1853	2655
20 x 20 x 0,9	152	737	1422	2060
30 x 30 x 1	113	553	1079	1580
30 x 60 x 1	85	417	818	1204
50 x 50 x 1	68	335	660	976
60 x 120 x 1,1	47	231	459	681

Laske menekki helposti laskurilla:

www.casco.fi / www.schonox.fi

www.sikaceram.com/fi

www.schonox.fi löydät työohjeet mm.

- Uima-allas/PoolLine

- Terassit/Parvekkeet/Balterra

- Äänieristysmatto

- Luonnonkivet/StoneLine

SCHÖNOX / Casco tuotevastaavuustaulukko

	Luokitukset	Schönox	Casco / Casco Floor Expert
Pohjusteet	M1	Schönox KH	Casco Pohjuste / CFE VD
	M1	Schönox SHP	Casco SuperPrimer / CFE VD Super
	M1	Schönox KH Fix	CFE VD Fix
		Schönox SDG	ei vastaavaa
Tasoitteet, seinät		ei vastaavaa	CascoSpack LV (valmistasoite)
		Schönox FS	Casco Kotikitti Rapid
	M1, Vähäpölyinen	Schönox BM 10	Casco BetoPlan (laatoituksen alle)
	Vähäpölyinen	ei vastaavaa	Casco WallPlan (laatoituksen alle)
	M1	Schönox PL Plus	ei vastaavaa
		Schönox SEB PLUS	ei vastaavaa
		ei vastaavaa	CFE SEZ Plus
		ei vastaavaa	Casco FloorCret
	M1	ei vastaavaa	CFE CLS
	M1, Vähäpölyinen	Schönox TX	Casco ThermoPlan
		Schönox TXF	CFE MXF
	M1	Schönox PL Plus	ei vastaavaa
Tasoitteet, lattiat	M1, Vähäpölyinen	ei vastaavaa	CFE EF
	Vähäpölyinen	Schönox BM 10	Casco BetoPlan (laatoituksen alle)
		Schönox FS	Casco Kotikitti Rapid
		ei vastaavaa	
	M1, Vähäpölyinen	ei vastaavaa	CFE SP-X
	M1	Schönox ZM	CFE ZM
	M1	Schönox ZM Rapid	CFE ZM Rapid
	M1, Vähäpölyinen	Schönox FIN	CFE FIN
		Schönox US	ei vastaavaa
	Teollisuuslattiatasoite	Schönox DSP	CFE DSP
	M1	Schönox HA CE	Casco AquaStop CE
	Vähäpölyinen	Schönox 1K-DS Premium CE	ei vastaavaa
Vedeneristeet		Schönox iFIX + WSF CE	ei vastaavaa
	Vähäpölyinen	Schönox 2K-DS Rapid CE	ei vastaavaa
Tarvikkeet		Vedeneristenauha Aquatop / HA	Vedeneristenauha Aquatop / HA
	HA ja AQUASTOP	Vedeneristenauha 20cm x 50m AquaStop / HA	Vedeneristenauha 20cm x 50m AquaStop / HA
Tarvikkeet		WETSTOP PC-sisäkulmakappale	WETSTOP PC-sisäkulmakappale
Vesitiiviit ja elastiset		WETSTOP PC-E-ulkokulmakappale	WETSTOP PC-E-ulkokulmakappale
HA ja AQUASTOP		WETSTOP KL-vedeneristenauha 10 m ja 30m	WETSTOP KL-vedeneristenauha 10 m ja 30m
1K-DS/1K-DS Premium		WETSTOP MG lattiakaivoläpivienni	WETSTOP MG lattiakaivoläpivienni
WETSTOP ja iFIX + WSF		WETSTOP MP putkiläpiviennit	WETSTOP MP putkiläpiviennit
2K-DS Rapid		ST-FC lattiakaivoläpivienni (2K-DS Rapid ja 1K-DS Premium)	ST-FC lattiakaivoläpivienni (2K-DS Rapid ja 1K-DS Premium)
Kiinnityslaastit	M1, Vähäpölyinen	Schönox Q2W (valkoinen)	Casco Multifix White (valkoinen)
	M1, Vähäpölyinen		Casco MultiFix
		Schönox Q4	ei vastaavaa
	Vähäpölyinen	Schönox Q4 Rapid	Casco Multifix Rapid
	M1, Vähäpölyinen, Variable Mix	Schönox Q6 (harmaa) ja Q6W (valkoinen)	Casco Multifix Premium (harmaa)
	Vähäpölyinen, Variable Mix	Schönox Q8	ei vastaavaa
		Schönox Q9 (harmaa) ja Q9W (valkoinen)	ei vastaavaa
	Vähäpölyinen	Schönox TT S8 RAPID	ei vastaavaa
	M1, Vähäpölyinen	Schönox TT S8	Casco FloorFlex Premium
	M1, Vähäpölyinen, Variable Mix	Schönox Q12, S2-joustoluokitus	Casco Multifix SuperFlex
	M1	Schönox TD	ei vastaavaa
	M1, Vähäpölyinen	Schönox UF Premium	ei vastaavaa
Saumalaastit	M1	Schönox SU	ei vastaavaa
		Schönox CF Design (2K-epoksi)	ei vastaavaa
		ei vastaavaa	ei vastaavaa
		Schönox ES	ei vastaavaa
Sauma/tiivistysmassa	M1	ei vastaavaa	Casco AquaSeal
Uima-allas silikoni		Schönox MES	ei vastaavaa

RT84-11093 ohjeistus eri tilojen vedeneristykseen

Tila	Lattia	Seinä	Katto
kylpy- tai suihkutilat, pesuhuoneet	vedeneristys	vedeneristys	kosteutta kesvätä pinta
löylyhuoneet	vedeneristys	höyrynsulku ¹⁾	kosteutta kestävä pinta
wc-tilat, lattiakaivolla tai ilman lattiakaivoa	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteussulku ⁶⁾	-
kodinhoitohuoneet ja vastaavat vesipisteelliset huoltitilat ^{2) 3)}	vedeneristys	laatoitettavilla seinän osilla vähintään kosteussulku ⁶⁾	-
kuraeteinen	vedeneristys	vedeneristys 1,2 m korkeuteen vaakasuunnassa - 1,5 m etäisyyteen vesipisteestä	-
höyryhuone	vedeneristys	erityissuunnitelman mukaan ⁴⁾	erityissuunnitelman mukaan ⁴⁾
keittiö	⁵⁾	kosteussulku vähintään pesualtaan kohdalla ⁶⁾	-

1) Löylyhuoneiden paneeliseinillä ei tarvita erillistä vedeneristystä. Lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 100 mm. Paneeli ja sen takana olevan tuulettuva ilmapäli sekä höyrynsulkuna toimiva alumiinipaperi katsotaan kosteusteknisesti toimivaksi ratkaisuksi.

2) Pesualtaan yhteyteen suositellaan lattiakaivoa.


3) Tilassa, johon lämminvesivaraaja sijoitetaan, tulee olla lattiakaivo ja lattia vedeneristetään. Vesivaraajan suihkuavien vuotojen varalta seinät vedeneristetään tai maalataan vettä eristävällä maalilla. Isohkoissa tiloissa vedeneristys ulotetaan vaakasuunnassa varaajasta vähintään 1,5 m etäisyyteen.

4) Pintarakennearjestelmän soveltuvuus veden- tai höyrynsulkuksi on varmistettava.

5) Astianpesukoneen ja allaskaapin kohdalla suositellaan vesivuotojen esilleohjaamista erillisen suunnitelman mukaisesti esimerkiksi vuotovesi-kaualolla tai muovimatolla, joka nostetaan vähintään 5 mm seinälle.

6) Suositellaan vedeneristystä.

SCHÖNOX BALTERRA -terassijärjestelmä



Balterra järjestelmärakenne

1. Betoni
2. Tartuntamassakerros (slyrry) - Schönox 1 osa pohjustetta, 3 osaa vettä ja 5 osaa käytettävää tasoitetta/massaa
3. Irrotuskaista itseliimautuva 15 m tai SCHÖNOX RS 50 irrotuskaista
4. Tasoitus / kaatojen korjaus tarvittaessa SCHÖNOX SEB Plus/PL Plus/TX
5. Vedeneriste - SCHÖNOX 2K-DS Rapid + tarvikkeet WetStop KL
6. Irrotuskaista itseliimautuva 15 m tai SCHÖNOX RS 50 irrotuskaista
7. 8 mm kosteudensuuntaamiskerros - Balterra SCHÖNOX EP Drain + SCHÖNOX Monokorn
8. Laattojen kiinnitys - esim. SCHÖNOX TT S8 tai SCHÖNOX TT S8 Rapid
9. Keraamiset laatat
10. Saumalaasti - SCHÖNOX SU
11. Elastiset saumat - Casco Aquaseal



Jokaisen terassin ja parvekkeen rakentaminen vaatii huolellista suunnittelua ja ensisijaisen laadukkaita tuotteita toteutukseen. Käyttämällä SCHÖNOX BALTERRA® -järjestelmää saat osaamisen ja täydellisesti yhteen toimivat tuotteet yhdestä paikasta. Tämä vapauttaa sinut luomaan kestäviä ja kauniita terasseja sekä parvekkeita ja arvostamaan tyytyväisten asiakkaiden luottamusta.



Lisätietoa toiminnastamme ja tuotteistamme löydät:

| www.schonox.fi | www.casco.fi | www.sika.fi |

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
02920 Espoo
Puh: 09 - 511 431
www.schonox.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group

