



Päiväys: 4.1.2017

Casco FoilFix

FoilFix on erinomaisen tartunnan omaava tiivistysmassa höyrynsulkumuovien asennukseen ja tiivistämiseen. DIN 4108-7 standardi. Tarttuu hyvin galvanoidulle metallille, alumiiniin, kipsilevyyn ja betoniin. Sisä- ja ulkokäyttöön rakenteissa.

- Liimalla on erinomainen tartunta moniin materiaaleihin. Saavuttaa riittävän tartunnan myös polyeteeniin ja polypropeenin.
- Asennettaessa muita PE- ja PP muoveista valmistettuja tuotteita, tee esitestaus massan tartunnalle
- Liuotinvapaa
- Tiivistää höyrynsulkupinnat toisiinsa ja muihin rakenneosiin kuten betonin, laastin, puun, metallin jne. tiivistyksiin
- Ei kutistu, erinomainen täyttökyky ja muovautuvuus
- Erittäin kestävä ja elastinen liimasauma

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Dispersioliima
Väri:	Harmaa
Kuiva-aine:	65%
Työkalu:	6200 Casco ProGun patruunapuristin.
Työskentelylämpötila:	+5 °C - +35 °C
Työskentelyaika:	n. 15-20 min. (+23 °C 50 % RH)
Lämmönkesto:	-20 – +80 °C
Kuivumisaika:	n. 3-4 päivää (+20 °C) riippuen ilman, materiaalin, alustan lämpötilasta ja kosteudesta sekä imukyvästä. Painetesti voidaan tehdä 2viikon kuivumisen jälkeen.
Varastointi:	Noin 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa. Varastoidaan kuivassa ja viileässä paikassa.
Pakkauskoko:	300 ml

KÄYTTÖOHJEET:

1. Tiivistettävien pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät, kuivat, öljyttömät, rasvattomat ja riittävän kiinteät.
 2. Leikkaa pois patruunan nokka ja asenna kierrettävä annostelukärki paikalleen sekä leikkaa patruunaan kierrettävä annostelukärki haluttuun leveyteen.
 3. Annostele tiivistysmassa patruunapuristimella.
 4. Paina/asenna tiivistettävät kappaleet tiukasti yhteen pintojen täydellisen kostumisen saavuttamiseksi.
 5. Liima saavuttaa täydellisen lujuutensa n. viikon kuluttua, tiiviillä pinoilla noin 2 viikkoa.
- Huom! Tuotetta ei suositella liimauksiin tai tiivistyksiin kantaviin saumoihin, liikerasitukselle alttiiksi joutuviin eikä näkyviin paikkoihin.



Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos nielty, ota yhteys lääkäriin.

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Jos liimaa joutuu iholle, pese saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet etanolilla kostutetulla rätillä. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti.

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut jäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai **www.casco.fi**

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
Web: www.casco.fi