


PENOSIL GOLDGUN 65 PLUS ALL SEASON

Huomattavasti suuremman riittoisuuden omaava korkealaatuinen pistoolivaahdot, joka sopii erittäin vaativalle rakentajalle sekä myös erittäin ankariin olosuhteisiin.

**+43 % enemmän vaahtoa**

Normaalikokoisesta pullosta tulee vaahtoa 43 % enemmän kuin tavanomaisen rakennusvaahdon osalta on totuttu.

**Vähäinen jälkipaisunta**

Vaahto paisuu heti pursottamisen jälkeen, joka mahdollistaa tarkan annostelun ja säästävän käytön. Samalla se ei paisuta liikaa arkoja rakenteita.

**Viisivaiheinen laaduntarkastus**


Vaahdon raaka-aine on hankittu huolella valituilta tunnustetuilta Euroopan toimittajilta, sillä on kaikki tarvittavat sertifiikatit ja vaatimuksenmukaisuustodistukset; raaka-aineen vastaanottaminen ja säilyttäminen täyttää laatu- ja ympäristövaatimukset; koko tuotantoprosessi täyttää ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristövaatimukset; tuotteiden pakkaaminen, varastointi ja kuljetus tapahtuvat valvotuissa olosuhteissa sekä laatu- ja ympäristönormeja noudattaen; kaikkien tuotantoerien näytteet säilytetään laboratoriossa 18 kuukautta ja tarvittaessa voidaan suorittaa jälkitestauksia laadun tarkastamiseksi.

**Älykkäät komponentit**

Vaahto täyttää kaikki halkeamat ja kolot, riippumatta niiden suunnasta ja muodosta. Samalla vaahto ei paisuta liikaa arkoja rakenteita eikä tarvitse lisäkosteutusta paisuakseen.

**Ekologinen koostumus**

GoldGun 65 Plus ei sisällä ympäristölle vaarallisia CFC ja HCFC -kaasuja, jotka kuuluvat useimpien tavallisten rakennusvaahdojen koostumukseen. Kuten kaikki Penosilin rakennusvaahdot, myös GoldGun 65 ei vahingoita otsonikerrosta.

**VÄRI****PAKKAUS**

1000 ml aerosolipullo,
sisältö 850 ml,
12 kpl laatikossa.



4 742640 006214

PENOSIL GOLDGUN 65 PLUS ALL SEASON

KÄYTTÖKOhteet

- Korkeaa laatua vaativat työt.
- Suurimittaiset työt joihin vaahtoa kuluu paljon.
- Ovien ja ikkunoiden asennus ja tiivistäminen.
- Seinäpaneelien ja lämmöneristyslevyjen kiinnittäminen.
- Aukkojen, halkeamien ja kolojen täyttö, betoni-, kipsilevy-, tiili- ja puusaumojen tiivistäminen.
- Putkien eristäminen ja kiinnittäminen aukkoihin.
- Ääni- ja lämmöneristys.

KÄYTTÖOLOSUhteet

- Ilman lämpötilan pitää olla -20 °C...+30 °C, parhaat tulokset saadaan +20 °C lämpötilassa.
- Pullon käyttölämpötila +5 °C...+25 °C, parhaat tulokset saadaan +20 °C lämpötilassa.
- Liitettävien pintojen täytyy olla puhtaita pölystä, irtoainekista ja öljystä.
- Kovettunut vahto on päällemaalattavissa vesiohenteisilla maaleilla.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS		YKSIKKÖ	ARVO
Pintakuiva		minuuttia	8-10
Leikattavissa (30 mm kappale)		minuuttia	25-30
Täysin kovettunut saumassa	+23 °C +5 °C	tuntia	... 12 ... 18
Tiheys		kg/m ³	17-20
Kovettuneen vaahdon palonkestävyys (DIN 4102-1)			B3
Tilavuuden kutistuminen		%	puuttuu
Jälkipaisunta		%	...30
Kovettuneen vaahdon leimahduspiste		°C	400
Vetolujuus (BS 5241)		N/cm ²	8
Puristuslujuus 10%: n vääntymässä (DIN 53421)		N/cm ²	2,5
Lämmönjohtavuus		W/m·K	0,034
Äänenvaimennuskerroin RST,w			60 dB
Kovettuneen vaahdon lämmönkestävyys	pitkäaikaisesti lyhytaikaisesti		-50...+90 -65...+130

Parametrit on mitattu lämpötilassa 23 °C ja 50 % ilmankosteudessa, ellei toisin ole mainittu.

KÄYTTÖOHJE

Pidä vaahtopullo pystyasennossa ja kierrä pistooliin. Pidä toisella kädellä pistoolikahvaa ja toisella kierrä pulloa. Varo, ettei pistooli osu muihin ihmisiin. Älä kierrä pulloa pistooliin venttiili alapäin äläkä kierrä pistoolia pullon päällä. Pistoolin kiinnittämisen jälkeen ravista pulloa hyvin ainakin 20 kertaa. Vaahdon määrä on säädettävissä pistoolin liipaisimen avulla.

VARASTOINTI

Pullot on varastoitava ja kuljetettava pystyasennossa. Säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa. Varastointilämpötila +5 °C...+30 °C.

Aerosolipulloa ei saa pitää yli +50 °C lämpötilassa, lämmönlähteiden läheisyydessä eikä suorassa auringonpaisteissa.

Taattu säilyvyysaika avaamattomassa pakkauksessa 18 kuukautta.

TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Rakennusvaahto on syttyvä tuote – suojattava ylikuumenemiselta ja pidettävä loitolla sytytysläheteistä, vältettävä suoraa auringonvaloa ja tupakointia käsittelyn aikana. Kaasujen hengittäminen ja ihokosketus voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Taattava hyvä ilmanvaihto. Käytettävä suojalaseja ja suojakäsineitä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Kovettunutta rakennusvaahtoa voi käsitellä ilman mitään terveysvaaraa.