

PRO 3**1.6.2015**

Tuotetyyppi	Täyshimmeä vesiohenteinen pohja- ja kattomaali sisäkäyttöön.
Maalaustuoteryhmä	211 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 01...02 311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01
Käyttökohteet	Sisäseinät ja -katot sekä sinkityt ilmastointiputket ja kanavat kuivissa sisätiloissa. Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille sisäkäyttöön. Myös aikaisemmin maalattujen pintojen huoltomaalaukseen.
Riittoisuus	Tiiviit pinnat noin 9-11 m ² /l. Huokoiset, imevät pinnat 5-7 m ² /l.
Kiiltoryhmä	6, Täyshimmeä (RT-luokitus)
Kuiva-ainetilavuus	n. 35 %.
Tiheys	n. 1,5 kg, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,015" - 0,021" eli 0,380 - 0,530 mm ja ohennemäärä n. 0-5 til. %
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 0,5 h Seuraava käsittely 1-2 tuntia (+23 °C, ilman suht. kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Alin maalauslämpötila on +5 °C ja ilma suhteellinen kosteus alle 80 %. Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja pölytön.
Värisävyt	Valkoinen perusmaali. Voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää sisämaalikarttojen mukaisiin sävyihin.
Pesunkestävyys	Kestää kevyttä kostealla pyyhkimistä.
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka 4, ISO 11998
Lämmönkestävyys	85 °C, SFS 3757
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.
Pakkauskoot	2,7 l, 9 l ja 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

Maalaamaton pinta

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Maalaa suoraan Pro 3:lla.

Aikaisemmin maalattu pinta

Pese ennen maalatut pinnat ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Maalaus

Sekoita Pro 3 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1 - 2 kertaa.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinta puhdistetaan mieluiten kuivapuhdistuksena käyttäen imuria, pehmeää harjaa tai pölypyyhettä. Nihkeällä siivousvälineellä puhdistettaessa pintaan voi jäädä puhdistuksesta jälki varsinkin tummilla sävyillä.

Huoltokäsittely

Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.

Tuoteturvallisuus

Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.