

Fasadfärg Easy



*Grund- och täckfärg i ett
Lätt att måla med och enkel att underhålla
God kulör- och glanshållning*

Tråkigt att måla om huset? Med Beckers Fasadfärg Easy går det både snabbt och enkelt. Fasadfärg Easy är en vattenburen täcklasyr som kan användas både på omålat och målat trä utomhus. När du målar med Fasadfärg Easy får du grund- och täckfärg i en och samma produkt vilket gör målningsprojektet mer effektivt. Färgen är lätt att måla med, enkel att underhålla och ger en vacker, halvblank yta.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
6 - 10 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +7°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor med Beckers Utomhustvätt. Behandla mögel- och algpåväxt med Beckers Alg & Mögelmedel. Skrapa eller borsta bort lös färg och grånat poröst trä. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas helt. Hyvlade ytor samt bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Vassa hörn och kanter rundas av. Mattslipa blanka och hårda färgytor. Nytt trä och trärena ytor grundmålas med Primex Grundolja. Andrä ska mättas med Primex Grundolja.

MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: Paneler som köps industrigrundade med produkten Pinja Universal Primer från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullvärdigt grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 2 gånger med Beckers Fasadfärg Easy. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas för ett fullgott skydd. Ytor i dåligt skick renskrapas till bart trä och behandlas med Primex grundolja.

Måla

Färdigmåla 2-3 gånger med Fasadfärg Easy. Om färgen sprutas eller rullas bör ytorna efterstrykas med pensel innan färgen hinner börja torka.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Beckers Utomhustvätt, späd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka. Vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Utomhustvätt. Tvätta därför mindre partier åt gången.

Ytor utsatta för mögel ska, efter rengöring med Beckers Utomhustvätt, torka ordentligt. Applicera sedan Beckers Alg & Mögelmedel, späd enligt rekommendation för avsett ändamål. Låt ytan torka.

Observera att Beckers Utomhustvätt kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden.

Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, dvs ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. Notera att Beckers Alg & Mögelmedel inte ska sköljas bort.

För mer information, kontakta din närmaste Beckers-återförsäljare.

Viktigt

Rör om färgen före användning.

Underlaget ska vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot.

Stryk inte ut färgen för tunt, utan påför rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång.

Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dag inom 1-2 timmar från det att målningen avslutats.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 181121