

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen akrylaattimaali. Maali sisältää homeenestoainetta.	
Maalaustarvikeryhmä	315 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 05	
Käyttökohteet	Rappaus-, betoni-, tiili-, tasoite-, lastulevy- ja puukuitulevypinnoille sisätiloissa. Pro Safira soveltuu myös alkydimaalilla maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen. Seinä- ja kattopinnat tiloissa, joissa pinnalta vaaditaan normaalia suurempaa pesun- ja kulutuksenkestävyyttä esim. eteisaulat, porraskäytävät, sairaaloiden käytävät ja potilashuoneet. Soveltuu myös kosteisiin tiloihin.	
Riittoisuus	Tiiviillä alustalla noin 7 -10 m ² /l Huokoisella alustalla noin 5-8 m ² /l	
Kiiltoryhmä	Himmeä, 5 (RT-luokitus) Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus) Puolikiiltävä, 3 (RT-luokitus)	
Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 %.	
Tiheys	n. 1,2 – 1,3 kg/l, SFS 3635	
Ohenne	Vesi	
Levitysmenetelmät	Maalaus telalla, siveltimeillä tai ruiskulla	
Kuivumisaika	Kosketuskuiva	2-3 tuntia.
	Seuraava käsittely	n. 4 h (+23°C, ilman suht.kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.	
Värisävyt	Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.	
Vesirasitus	Kestää yli 5000 harjausta	
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998	
Kemikaalikestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.	
Lämmön kestävyys	85 °C, SFS 3757.	
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.	
Pakkauskoot	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
Maalaamaton pinta	Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa Pro Safira pohjamaalilla. Suorita pintamaalaus Pro Safiralla.
Aikaisemmin maalattu pinta	Pese ennen maalatut pinnat ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Poista lohkeileva ja irtoava maali kaapimella. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.
Kosteat tilat	Poista keraamiset laatat ja muovitapetit kokonaan. Pese maalatut pinnat pesu- ja homeenpoistoaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi ja poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla märkätilatasoiteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Käytä pohjakäsittelyyn kosteussulkua. Pintamaalaus 4 tunnin kuluttua kosteussulun levityksestä.
Maalaus	Sekoita Pro Safira hyvin ennen käyttöä. Levitä maali telalla, sivelimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.
Hoito-ohjeet	Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 – 10) pesuaineella. Maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen.
Huoltokäsittely	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
Tuoteturvallisuus	Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.