



Terveoksisesta kuusiraaka-aineesta valmistettu asennusvalmis laudelauta, joka on ympärikäsittely teollisella suojalla.

Ympärikäsittelyn ansiosta laudelauta kestää hyvin kuumuutta ja kosteutta, sekä vähentää päätyhalkeamien syntymistä. Pintakäsittelyaine ei kuumene, tuote on turvallinen käyttöä.

LAUDELAUTA 28x95x2400

Saunasuojattu Musta

Tuotetiedot:

Mitat	28 x 95 x 2400
Pintakäsittely	Saunasuojattu
Värisävy	Saunasuojattu Musta 3445
Puulaji	Kuusi
EAN	6417153060432
Kpl/pkt	4 kpl / pkt



Asennusohjeet:

Asenna laudat välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen kiertymisen estämiseksi. Asennussuunta sydänpuu ylöspäin.

Käsittele laudan sahauspää saunasuojalla veden imeytymisen sekä päätyhalkeamien estämiseksi. Mikäli saunasuoja menee lauteen istumapuolelle, pyyhi ylimääräinen aine välittömästi pois. Pyyhi huolellisesti ylimääräinen saunasuoja pois myös korjattuasi kolhuja tai naarmuja.

Normaali huuhtelu saunomisen jälkeen riittää – pesuun ei saa käyttää valkaisuaineita sisältäviä aineita.

Tarkasta ennen asennusta, että tuote vastaa tilaamaasi laatua. Tuote- tai muihin virheisiin voidaan vedota vain ennen asentamista.

Laudepuun mahdollinen kiertyminen syiden mukaisesti ei ole tuotevirhe, se on puun ominaisuus.

Värien sävyero mahdollinen tuotantoerien välillä.

Pakkausmateriaali: kierrätyskelpoinen PE-kalvo.

Pintakäsittelyaine: teollinen suoja-aine.

Sahauspäiden käsittelyyn valmiiksi sävytetty saunasuoja, saatavilla jälleenmyyjiltämme.

Yksityiskohtaiset asennusohjeet panelointiin saat myyjältäsi! Varmista aina ammattilaiselta oman tilasi rakennevaatimukset.

ETHÄN ASENNA VIRHELLISTÄ TUOTETTA. ASENETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.



ARVOLISTA OY – TUOTEESELOSTE

- Valmistaja** Arvolista Oy, Kytöahonkuja 8, 46800 Myllykoski, y-tunnus 0981467-6
- Puun alkuperä** PEFC-sertifioitua puuta, sertifikaatin numero 141268-2013-AE-FIN-FINAS. Sertifikaatti ladattavissa:
<https://www.arvolista.fi/sertifiointi-arvolista-oy/>
- Sormijatkos** Käytetty liima on Kiilto Oy:n D4-luokan PVAC-liimaa, tiedot ladattavissa osoitteessa:
<https://www.kiilto.fi/fi/tuotteet/#/teollisuus/ikkuna-ja-ulko-oviteollisuus>
- Pintakäsittely** Tuotteet pintakäsitellään (2-3 kertaa tuotteesta riippuen) teolliseen pintakäsittelyyn soveltuvilla, EU-direktiivit täyttävillä aineilla. Pintakäsittelyaineiden pitoisuudet on ilmoitettu tuotantoon tulevan aineen pitoisuutena aineoimittajan käyttöturvallisuustiedotteen (saatavilla pyynnöstä) mukaan:
- | | |
|---------------|--------------|
| Primer | 51 g/l |
| Saunatuotteet | 13 – 103 g/l |
| Pohjamaali | 519 g/l |
| Pintamaali | 55 g/l |
| Pintalakka | 41 g/l |
| Petsit | 41 g/l |
| Valkolakka | alle 100 g/l |
| Valkovaha | 32 g/l |

Valmiin tuotteen pinnalla ainepitoisuus on n. 1/1000 per metri yo. arvoista.

Tutkimuksissa puun omat VOC-yhdisteet on todettu haitalliseksi bakteereille, ei ihmisille. (Vainio-Kaila, Tiina: Antibacterial properties of Scots pine and Norway spruce, 2017). Puun oma VOC-pitoisuus eli sille tyypillisen tuoksun synnyttävä alkoholiin, aldehydien ja terpeenien yhdistelmä voi silti aiheuttaa joillekin tuoksuherkille henkilöille oireita.

ETHÄN ASENNAN VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.

