

PRO 20

1.6.2015



Tuotetyyppi	Vesiohenteinen, puolihihmeä akrylaattimaali.	
Maalaustuoteryhmä	314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04	
Käyttökohteet	Rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, lastulevy-, kartonkipintaiselle kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille sisäkäyttöön sekä uudis- että huoltomaalaukseen. Hyvä tarttuvuus vanhoihin alkydimaalipintoihin. Soveltuu sisäseinien ja kattojen maalaukseen, joilta vaaditaan kulutuksen kestävyyttä, kuten keittiöt, eteiset ja porraskäytävät.	
Riittoisuus	Erittäin huokoiset ja imevät pinnat Lastulevy-, tasoite- ym. pinnat Tiiviit pinnat noin	3-5 m ² /l 7-9 m ² /l 10-12 m ² /l
Kiiltoryhmä	4, Puolihihmeä (RT-luokitus)	
Kuiva-ainetilavuus	n. 41 %.	
Tiheys	n. 1,3 kg/l, SFS 3635	
Ohenne	Vesi	
Levitysmenetelmät	Telaus, sively tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,015" - 0,021" eli 0,380 – 0,530 mm ja ohennemäärä n. 0-5 til. %	
Kuivumisaika	Kosketuskuiva Seuraava käsittely (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)	n. ½ tuntia 1-2 tuntia
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan on tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli + 5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.	
Sävytys	Valkoinen A-pohja ja väritön C- pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan.	
Vesirasitus	Kestää yli 5000 harjausta	
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998	
Kemikaalienkestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.	
Lämmönkestävyys	85 °C, SFS 3757	
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.	
Pakkauskoot	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

Maalaamaton pinta

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa Pro 3:lla. Suorita pintamaalaus Pro 20:lla

Aikaisemmin maalattu pinta

Pese ennen maalatut pinnat ja huuhto huolellisesti vedellä. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi ja hiontapöly on poistettava.

Maalaus

Sekoita Pro 20 hyvin ennen käyttöä, ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä maali telalla, sivelimellä tai ruiskulla 1 - 2 kertaa.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.

Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 – 10) pesuaineella. Maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen.

Huoltokäsittely

Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.

Tuoteturvallisuus

Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.