

**AQUAMASTER 40**

1.6.2015

<b>Tuotetyyppi</b>	Vesiohenteinen puu- ja metallipintojen akrylaattimaali sisäkäyttöön.
<b>Maalaustuoteryhmä</b>	321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04
<b>Käyttökohteet</b>	Puu- sekä pohjamaalatuille metallipinnoille, kuten esim. kalusteet, ikkunanpuitteet, ovet, listat jne. joissa halutaan kestävä ja sileä pinta. Tuotteella hyvät peitto-ominaisuudet ja tasoittumiskyky.
<b>Riittoisuus</b>	6 – 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Kiiltoryhmä</b>	3, puolikiiltävä
<b>Kuiva-ainetilavuus</b>	n. 40 %.
<b>Tiheys</b>	noin 1,2 kg/l, SFS 3635
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Levitysmenetelmät</b>	Maalaus siveltimellä, telalla tai ruiskulla
<b>Kuivumisaika</b>	Pintakuiva 1-2 tuntia Seuraava käsittely 4-5 tuntia (karmien maalauksessa ikkunoiden sulkeminen 1 vuorokausi) (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 80 %)
<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.
<b>Pesunkestävyys</b>	Erinomainen
<b>Lämmönkestävyys</b>	80 °C, SFS 3757
<b>Varastointi</b>	Suojattava pakkaselta.
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 l ja 2,7 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

## KÄYTTÖOHJEET

### Esikäsittele

#### Maalaamaton pinta

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa Tartuntapohjamaalilla. Pohjamaalin kuivuttua maalataan 1 – 2 kertaa Aquamaster 40 pintamaalilla.

#### Aikaisemmin maalattu pinta

Pese ennen maalatut pinnat ja huuhto huolellisesti vedellä. Kovat ja kiiltävät alkydimaalilla maalatut pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta.

#### Maalaus

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maalin voi levittää esim. mohair telalla, mutta lopputasoitus kannattaa tehdä siveltimellä. Käytä runsaasti maalia jolloin maali pääsee paremmin tasoittumaan.

#### Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.

#### Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 – 10) pesuaineella. Maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen.

#### Huoltokäsittely

Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.

#### Tuoteturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011).

#### VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 130 g/l (2010)  
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

#### Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.