

SILK**1.6.2015**

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen, täyshimmeä akrylaattimaali. Maalilla on erityisen hyvä märkähankauskestävyys.
Maalaustuoteryhmä	314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04
Käyttökohteet	Rappaus-, puu-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- tai tiilipinnoille. Soveltuu myös vanhojen alkydi- ja lateksimaalipintojen uudelleenmaalaukseen. Sisäkatot ja -seinät, makuu-, olo- ja lastenhuoneissa ym. vastaavissa kuivissa tiloissa.
Riittoisuus	Erittäin huokoiset, imevät pinnat 3-5 m ² /l Huokoiset, imevät pinnat 7-9 m ² /l Tiiviit pinnat noin 10-12 m ² /l
Kiiltoryhmä	Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus)
Kuiva-ainepitoisuus	40 til. %.
Tiheys	n. 1,36 kg/l, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Telaus, sively tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä 0-5 til. %
Kuivumisaika	kosketuskuiva n. ½ tuntia seuraava käsittely 1-2 tuntia (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Värisävyt	Valkoinen A-pohja ja väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.
Vesirasitus	Kestää yli 5000 harjausta
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998
Kemikaalienkestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.
Lämmönkestävyys	85 °C, SFS 3757
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.
Pakkauskoot	0,9 l. 2,7 l. 9 l ja 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
Maalaamaton pinta	Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly ja pohjamaalaa Pro 3 tai Eco 3 pohjamaalilla. Anna kuivua ja suorita pintamaalaus Silkillä.
Aikaisemmin maalattu pinta	Pese ennen maalatut pinnat ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly.
Maalaus	Sekoita Silk hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä maali telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.
Hoito-ohjeet	Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan pehmeää harjaa, moppia tai pölypyyhettä käyttäen. Likaiset pinnat voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineella. Maalipintaa ei saa jättää puhdistuksen jälkeen märäksi.
Huoltokäsittely	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
Tuoteturvallisuus	Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräily pisteeseen.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.