



Tuotetyppi	Helppo ja kustannustehokas vesiohenteinen pohja- sekä sisäkattomaali
Maalatuoteryhmä	211 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 01...02 ja 311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01
Käyttökohteet	Sisäseinät ja -katot kuivissa sisätiloissa. Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevyypinnoille. Myös aikaisemmin maalattujen pintojen huoltomaalaukseen.
Riittoisuus	Maalattut pinnat 10-12 m ² /l. Levy-, tasoite- ja tapettipinnoille 7-9 m ² /l. Betoni- ja rappauspinnoille 3-5 m ² /l.
Kiiltoryhmä	6, Täyshimmeä (RT-luokitus)
Kuiva-ainetilavuus	n. 50 %.
Tiheys	n.1,4 kg/l, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä 0-5 til.%.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 0,5 tuntia Seuraava käsittely 1-2 tuntia (+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Alin maalauslämpötila on +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.
Pesukestävyys	Kestää kevyttä kostealla pyyhkimistä.
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka 4, ISO 11998
Värisävyt	Valkoinen perusmaali.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.
Pakkauskoot	18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittelely

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

Maalaamaton pinta

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Maalaa suoraan EASY 3:lla 1 - 2 kertaa.

Aikaisemmin maalattu pinta

Pese ennen maalattut pinnat ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Maalaa EASY 3:lla 1 - 2 kertaa.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinta puhdistetaan mieluiten kuivapuhdistuksena käyttäen imuria, pehmeää harjaa tai pölypyyhettä. Nihkeällä siivousvälineellä puhdistettaessa pintaan voi jäädä puhdistuksesta jälki varsinkin tummilla sävyillä.

Huoltokäsittely

Maalattut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.

Tuoteturvallisuus

Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.