

Terrasslasyr



*Ger ett hållbart och slitstarkt resultat
Lång underhållsintervall
Lätt att applicera med målardyna*

Aldrig har det varit så enkelt att lasera uteplatsen som med Beckers Terrasslasyr. Terrasslasyr är anpassad för ny- och omlasering av terrasser, staket och trädgårdsmöbler och fungerar utmärkt på tryckimpregnerat trä samt obehandlad furu och gran. Med Beckers Terrasslasyr blir uteplatsen hållbar och slitstark samtidigt som den får en vacker lyster och kulör. När du laserar med Terrasslasyr får du dessutom ett långvarigt resultat, mycket god kulörhållning och vattenavvisande yta.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
10 - 15 m²/l

GLANS
Matt

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +10°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 16 timmar.

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor med vatten och Terrasstvätt. Skölj bort rengöringsmedlet ordentligt! Vid användning av högtryckstvätt: undvik för högt tryck eftersom träet kan skadas. Borsta, skrapa och slipa bort löst sittande lasyr och grånat, poröst trä vid behov. Runda av vassa hörn och kanter med slippapper.

Måla

NYTT OBEHANDLAT, TRYCKIMPREGNERAT OCH TIDIGARE OLJAT TRÄ

Laseras tunt med Terrasslasyr. Stryk ut lasyren ordentligt så att en liter terrasslasyr räcker till 10-15 m². Lasera en bräda i taget för att minska risken för överlapp och ojämn kulör. Om ytan är starkt sugande så kan ytterligare ett tunt skikt strykas på. Det är viktigt att lasyren inte bildar film.

TIDIGARE LASERADE YTOR

Stryk en gång tunt med lasyr i önskad kulör. Tänk på att kulören blir mörkare/ starkare för varje strykning.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd

För att behålla en snygg och fräsch yta rekommenderas tvättning 1-2 gånger per år med mildt tvättmedel och lätt skrubbing med mjuk borste. Spola sedan av med vattenslang. Ytor slits olika snabbt beroende på hur mycket de används och på hur de utsätts för sol och vind.

Viktigt

Rör om lasyren före samt under användning.

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16 % fuktkvot. Detta gäller även nytt tryckimpregnerat trä som därför bör torka minst en säsong före behandling.

Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande.

Det är viktigt att tvätta altanen ordentligt med rengöringsmedel, t ex Terrasstvätt, före lasering. Men lika viktigt som det är med rengöring är det att skölja bort tvättmedlet ordentligt från ytan. Detta kan annars orsaka flagnings av lasyren.

Använd ett grovt sandpapper vid slipning av ytan. Ett för fint sandpapper gör att slipdammet blir finare och sätter igen porerna. Vidhäftningen till ytan blir då sämre och risken för att lasyren flagnar ökar.

Vid applicering av lasyren är det viktigt att lasera i tunna skikt. Detta görs med en målardyna för bästa resultat. Var också noga med att följa rekommenderad åtgång. Bättre att stryka ut lasyren för tunt än för tjockt!

Läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 181105