



## weber MTL Märkätälalaasti

- Nopeat kylpyhuoneremontit
- Vedeneristettävissä 2 vrk jälkeen 20 mm asti
- Voidaan levittää laastipumpulla
- Kerrospaksuus 10-40 mm, paikoitellen 60 mm saakka

### Kuvaus

Sementtiseosaineinen kosteudenkestävä rappauslaasti sisäseinien kerrospaksuudelle 10-40 mm.

### Levitystapa

- Käsillä levitettävä
- Ruiskutettava

### Käyttökohteet

Kivipintaisten sisäseinien esioikaisu ja tasoitus.

### Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan vedellä, tai käsitellään tarvittaessa weber MD 16 Dispersiovesi-seoksella, (1:5). Betonialustoille tehdään samalla laastilla erillinen tartuntakerros, ns. kynsikerros. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

### Alustan tyyppi

- Betoni
- Tiili
- Laasti
- Harkko
- Kevytbetoni
- Mineraalinen

### Sekoitus

Laasti voidaan sekoittaa laastisekoittimella tai automaattisesti laastiasemassa. Vedentarve on n. 18...20 % laastin kuivapainosta.

### Työohjeet

Laasti soveltuu levittäväksi käsin lastalla tai laastipumpulla. Betonialustoille tai muille tasaisille tai imemättömille alustoille, tehdään tartunta kynsilaastikerroksella. Kynsilaasti painetaan hyvin kiinni alustaan, jotta saadaan hyvä tartunta betoniin. Tartuntakerroksen annetaan tekeytyä vähintään n. 10-20 min (olosuhteista riippuen) ennen täyttökerroksen levitystä. Tartuntakerrosta levitetään kauttaaltaan koko kylpyhuoneen alueelle ennen täyttökerroksen aloittamista. Paksuissa, yli 20 mm:n kerroksissa suositellaan verkon käyttöä. Laastipinta tasoitetaan teräslastalla tasaiseksi ja tiiviiksi. Sitoutumisen alettua pinta hierretään määrällä solumuovisienellä. Vedeneristys ja laatoitus tehdään Weberin Vedeneristys-työohjeiden mukaisesti.

### Tuotekuvaus

|                        |                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menekki                | n. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                                                                       |
| Vähimmäiskerrospaksuus | 10 mm                                                                                                                              |
| Enimmäiskerrospaksuus  | 40 mm, paikoitellen jopa 60 mm. Levitys useampana kerroksena määrää määrälle.                                                      |
| Käyttölämpötila        | Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C                                                       |
| Käyttöaika             | n. 3 tuntia veden lisäyksestä                                                                                                      |
| Kuivumisaika           | n. 2-5 vrk ennen vedeneristystä (+23 °C, 50 % RH). Kuivumisaika on kerrospaksuudesta, ilmanvaihdosta ja lämpötilasta riippuvainen. |
| Kovettumisaika         | Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 7 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu.                               |
| Sideaine               | Sementti                                                                                                                           |
| Runkoaine              | Luonnonhiekkia ja kalkkikivi, < 1,0 mm                                                                                             |
| Tartuntalujuus 28 vrk  | > 0,7 MPa. Tartunta betoniin (+20 °C, 65 % RH. EN-1015-12)                                                                         |
| Puristuslujuus 28 vrk  | > 10 MPa (+20 °C, 65 % RH. EN 1015-11)                                                                                             |
| Paloluokka             | AI, Palamaton (EN 13501-1)                                                                                                         |
| Rasitusluokka          | RL 01-06                                                                                                                           |
| Värisävy               | Harmaa                                                                                                                             |
| Varastointiolosuhteet  | Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)                                                         |
| Pakkaus                | 20 kg:n säkki. 800 kg:n suursäkki.                                                                                                 |
| GTIN-koodit            | 6415910028848 (20 kg)<br>6415910019853 (800 kg)                                                                                    |
| Tuotehyväksynnot       | CE, M1, Avainlippu                                                                                                                 |

### Jälkihoito

Kuivissa ja kuumissa olosuhteissa varmistetaan tasoitteen kovettuminen suorittamalla jälkikostutus seuraavana päivänä ja tarvittaessa vielä useammin. Ohuita kerroksia tehdessä kostutuksen merkitys korostuu!

### Pinnoitus

Pinta on valmis vedeneristeelle, pintatasoitukselle, tapetoinnille tai maalaukselle.

### Huolto-ohje

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudelleen Weberin seinätasoitteilla.

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

### Nimikkeet

| Tuotekoodi | Nimi                                 | Pituus | Leveys | Korkeus | Tilavuus             | Paino  | Lavalla | GTIN          |
|------------|--------------------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--------|---------|---------------|
| 1015139    | weber MTL Märkätälalaasti 20 kg PAR  | 500 mm | 245 mm | 100 mm  | 0,012 m <sup>3</sup> | 20 kg  | 48      | 6415910028848 |
| 1015141    | weber MTL Märkätälalaasti 800 kg PAR | 900 mm | 850 mm | 1000 mm | 0,765 m <sup>3</sup> | 800 kg |         | 6415910019853 |