


1. Tuotenimi ja 2. Tuotetyyppi

Drefon RST 5

100% Polypropeeni neulasidottu kuitukangas

3. Käyttötarkoitus

Käyttökohde	Toiminta	Käyttökohde	Toiminta
Tiet	 Suodatus Erotus	Altaat ja padot	 Suodatus Erotus
Rautatiet	 Suodatus Erotus	Kanavat	 Suodatus Erotus
Perustukset ja tukimuurit	 Suodatus Erotus	Tunnelit	 /
Kuivatus	 Suodatus Erotus	Kiinteän jätteen käsittely	 Suodatus Erotus
Eroosiosuojaus	 Suodatus Erotus	Nestemäisen jätteen käsittely	 Suodatus

4. Valmistaja

5. Yhteystiedot

Manifattura Fontana S.p.A.

Via Fontoli, 10 - 36020 Valstagna - Italy

Tel: +39 0424 99896 - Fax: +39 0424 99827

www.manifatturafontana.net

6. AVCP System 2+

7. Ilmoitettu laitos 1213

EN 13249:2016

EN 13250:2016

EN 13251:2016

EN 13252:2016

EN 13253:2016

EN 13254:2016

EN 13255:2016

EN 13256:2016

EN 13257:2016

EN 13265:2016

Ilmoitettu laitos SKZ - Testing GmbH (tunniste no. 1213) on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa jatkuva sisäisen laadunvalvonnan valvontaa, arviointia ja hyväksymisen, ja on antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen no. 4191.

8. Ilmoitettu suoritusaso

Tärkeimmät ominaisuudet	Suorituskyky					Standardi	Harmonisoitu tekninen erittely
	Keskiarvo		Toleranssi				
Vetolujuus	CMD	30,2	kN/m	-3,02	kN/m	EN ISO 10319	EN 13249:2016
	MD	27,6	kN/m	-2,76	kN/m		
Murtovenymä	CMD	62	%	± 12	%	EN ISO 10319	EN 13250:2016
	MD	56	%	± 11	%		
Staattinen puhkaisulujuus (CBR-testi)		4400	N	-440	N	EN ISO 12236	EN 13251:2016
Dynaaminen läpäisevyys(Kartiopudotuskoe)		11	mm	2,0	mm	EN ISO 13433	EN 13252:2016
Pyramidipuhkaisukoe		-	N	-	N	EN 14574	
Ominainen huokoskoko		65	µm	± 19	µm	EN ISO 12956	EN 13253:2016
Vedenläpäisevyys		30	l/(s m ²)	-8	l/(s m ²)	EN ISO 11058	EN 13254:2016
Vedenjohtokyky kankaan suunnassa	20 kPa, i=1	-	*10 ⁻⁶ m ² /s	-	*10 ⁻⁶ m ² /s	EN ISO 12958	
Sään vaikutuksen kestävyys	Peitettävä 1 kuukauden kuluessa asennuksesta.					EN 12224	EN 13255:2016
Hapettumisen kestävyys	Kestävyyssennuste minimissään 100 vuotta luonnonmaa perässä, kun 4 < ph < 9 ja maaperän lämpötila < 25 °C					EN ISO 13438 met A	EN 13256:2016 EN 13257:2016
Vaarallisia aineita	Alle EU jäsenvaltioiden kansallisten määräysten						EN 13265:2016

9. Ilmoitus

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Valstagna, 13.03.2020
(paikka ja aika)

Francesco Fontana - Toimitusjohtaja
(nimi ja tehtävä)


(allekirjoitus)