

Front Fönster & Snickerifärg



*Lätt att måla med och torkar snabbt
Väderbeständig
Utmärkt kulörhållning*

Glöm inte bort de avgörande detaljerna när du målar om utomhus. Beckers Front Fönster & Snickerifärg är en färg särskilt anpassad för målning av träfönster och snickerier utomhus såsom möbler, fönsterluckor, vindskivor, dörrar och staket. Färgen är lätt att måla med, torkar snabbt och har bra täckförmåga. Med Beckers Front Fönster & Snickerifärg får du en tålig yta med mycket god kulörhållning.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
6 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +7°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter ca 2 timmar, övermålningsbar efter 4-6 timmar.

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

FÖRBEHANDLING: Ytor som målas ska vara rena och torra. Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort löst sittande färg och grånat poröst trä. Gamla spruckna tjocka färgskikt bör avlägsnas helt. Blanka och hårda ytor ska mattslipas. Runda av skarpa kanter. Ta bort sprucket och löst sittande kitt. Behandla sugande ytor, som ändträ, skarvar, knutpunkter och kittfalsar med Primex Grundolja. Överskott torkas upp. Tidigare målade och grundoljade ytor grundmålas med Primex Trägrund. Laga sprickor och fyll öppna fogar med Beckers Målarfog samt kitt med Beckers Fönsterkitt.

Måla

Färdigmåla 2 gånger med Front Fönster & Snickerifärg, se våra instruktioner för färgåtgång. Använd mjuk helsyntetisk pensel och måla några mm in på glaset. För bästa resultat måla bottenstycket och en bit upp på sidostyckena en extra gång.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Rör om färgen före användning. Underlaget skall vara rent och torrt vid målning, max 16 % fuktkvot. Stryk inte ut färgen för tunt utan använd rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor eller på ytor kallare än +7°C. Undvik att måla vid risk för regn eller dag inom ca 4-6 timmar efter målningens avslutande eller då luftfuktigheten överstiger 80% RH.

Besök vår hemsida www.beckers.se för arbetsråd och mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.