

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 003.CPR.PATORADON

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit Pato-/Radonkaista

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Tuotenumero
0,5 x 8 m	55420
1 x 8 m	55421

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Aluskermi monikermikatteissa (EN 13707)

Bituminen kosteuseriste mukaan lukien perustusten vedeneristys (EN 13969)

Bituminen kosteuseristekaista (EN 14967)

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+ (EN 13707, EN 13969)

AVCP 3 (EN 14967)

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

AVCP 2+

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

AVCP 3

Ilmoitettu testauslaboratorio VTT Expert Services No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2009 EN 13969: 2005
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	750 N/50 mm, ± 150	
Vetolujuus poikkisuuntaan	550 N/50 mm, ± 150	
Venymä	40 %, ± 15	
Staattinen puhkaisulujuus	20 kg	
Dynaaminen puhkaisulujuus	1000 mm	
Naulanvarren repäisylujuus - pituussuuntaan - poikkisuuntaan	250 N, ± 100 300 N, ± 150	
Kylmätaivutettavuus - pinta - pohja	- 20 °C - 10 °C	
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita	
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN 14967: 2007
Palotekninen käyttäytyminen:	NPD	
Vesitiiveys	kestää	
Dynaaminen puhkaisulujuus	1000 mm	
Naulanvarren repäisylujuus - pituussuuntaan - poikkisuuntaan	250 N, ± 100 300 N, ± 150	
Sauman vetolujuus	NPD	
Vesitiiveys vanhennettuna	> 2 kPa	
Kemikaalikestävyys	NPD	
Kylmätaivutettavuus - pinta - pohja	- 20 °C - 10 °C	
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty)		

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 23.1.2018



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy