

weber wall plaster fine

Fördelar

- Ger släta ytor
- Lättarbetad
- RI klass enligt 1504-3

Beskrivning

Ett spackel för mineraliska underlag inomhus. Appliceras i skiktjocklek mellan 0-20 mm per påslag.

Användningsområde

Som avjämning och porspackling på mineraliska underlag där släta ytor eftersträvas. Avsett för tunna avjämningar och lagningar av gjutsår, gjutblåsor, skarvförskjutningar i tak och väggar.

Förpackning

20 kg säck
40 säcker per pall (800 kg)



Underlag

Betong, lättbetong, puts och tegel eller motsvarande mineraliska underlag med liknande ythållfashet inomhus.

Förberedelser

Eftersträva en temperatur på ca +20°C. Ytor avsedda för spackling ska vara rengjorda från eventuellt damm, fett och smuts som kan påverka vidhäftningen mot underlaget.

Blandning

Blanda maskinellt 2-4 minuter med bruksvisp eller motsvarande. Tillsätt ca 5 liter vatten per 20 kg säck, vattenmängden kan justeras några procent (max 12%) för att få ett mer tixotrop/lättflytande bruk.

Användning

Den färdigblandade massan appliceras lättast med stålspackel eller motsvarande. Blanda inte större batcher än vad som går åt under 2 timmar.

Observera

Skydda mot tidig vattenavgång. Rikta exempelvis inte en byggfläkt direkt mot en nyspacklad yta. Vid låga temperaturer (<+10°C) förlänges härdnings- och torktiden avsevärt.

Produktspecifikation

Materialåtgång	1 mm = 1,2 kg/m ² 5 mm = 6 kg/m ² 10 mm = 12 kg/m ²
Kornstorlek	0-0,25 mm
Rekommenderad skiktjocklek	0-20 mm
Vattenbehov	Ca 5 liter/20 kg pulver
Blandningstid	2-4 minuter
Utbyte	16 liter
Appliceringstemperatur	+5°C-+30°C
Användningstid	2 timmar
Torktid	1-3 dygn beroende på omgivande temperatur

Produktspecifikation

Börjar härda	4 timmar
Bindemedel	Cement
Ballast	Sand
Tryckhållfasthet 28 dygn	10 MPa
CE-märkning	1504-3
Volymvikt för torrt material	1,14 kg/l
Lagring	12 månader i obruten förpackning och torr miljö
Förpackning	20 kg säck 40 säcker per pall (800 kg)

Återvinning

se.weber/retursystem för miljöråd beträffande material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.