



TIKKURILA

PANSSARI PRO RUOSTEENMUUNNIN

TYYPPI

Vesiohenteinen metallipintojen esikäsittelyaine ruosteisille pinnoille. Panssari PRO Ruosteenmuunnin reagoi kemiallisesti ruosteeseen muuntaen sen olomuodon ja estää siten ruosteen leviämisen.

KÄYTTÖKOHTEET

Ruosteiset pinnat.

SOVELTUVUUS

Soveltuu ruosteisille teräspinnoille. Käytetään ainoastaan ruosteisiin kohtiin.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

PANSSARI PRO RUOSTEENMUUNNIN

TEKNISET TIEDOT

Värit	Sinimusta, samea neste.
Riittoisuus	5-10 m ² /l alustasta riippuen.
Pakkaukset	5 l
Ohenne	Käytetään ohentamattomana.
Työtap	Levitys siveltimellä, telalla tai korkeapaineruiskutuksena, suutinkoko 19–21, 180–200 bar.
Kuivumisaika (+23°C ilman suhteellinen kosteus RH 50%)	Kuivumisaika märkäkalvopaksuuden ollessa 200 µm: Kosketuskuiva n. 30 min. kuluttua. Päällemaalattavissa n. 4 h kuluttua. Täysin kovettunut n. 24 h kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Tiheys (kg/l)	1 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	31
VOC	(cat A/i) 140 g/l (2010). Panssari PRO Ruosteenmuunnin sisältää VOC max. 140 g/l
Varastointi	Suojattava pakkaselta. Sulje astia huolellisesti seuraavaa käyttöä varten.

PANSSARI PRO RUOSTEENMUUNNIN

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Lämpötilan tulee olla välillä +8–+30 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 85 %.

Pinnan esikäsittely

Poista irtonainen ruoste teräsharjalla, kaapimella tai vastaavalla (puhdistusasteeseen St2). Puhdista pinta liasta ja rasvasta. Suositeltavinta on käyttää painepesua ja Tikkurilan Panssaripesua.

Käsittely

Sekoita Panssari PRO Ruosteenmuunnin ennen käyttöä. Levitä sivelimellä, telalla tai korkeapaineruiskutuksena, suutinkoko 19–21, 180–220 bar. Käytetään ohentamattomana. Useimmissa tapauksissa levitys kertaalleen riittää, mutta toisinaan käsittely kahteen kertaan on tarpeen, jotta alue on varmasti täydellisesti peittynyt.

Tee aina koekäsittely varmistuaksesi tuotteen ja alustan yhteensopivuudesta.

Panssari PRO Ruosteenmuunnin voidaan maalata Rostex Super Akva pohjamaalilla. Vaihtoehtoisesti pinta voidaan maalata suoraan Panssari PRO Akvarooilla tai Temaclad SC 50:llä.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Käytä suojakäsineitä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.