



Ersätter: 2015-11-03

Datum: 2016 November

WETSTOP iFIX



2-komponent, rollbar, vattentätt lim, avsett för montering och förslutning av Casco WetStop foliemembran. För montering på golv och vägg. Används i badrum och liknande innan montering av keramik. Endast för inomhusbruk.

- **Testad och godkänd enligt ETAG 022 in CASCO WETSTOP kit**
- **Dammreducerad**
- **Flexibel**
- **Spricköverbyggande**
- **Snabb- redo för plattsättning efter 1 timme**
- **Applicerbar med roller och pensel**
- **Passar golvvärme**

Teknisk Data

Bas: Specialcement och akrylatdispersion

Färg: Vit

Blandning:

7,8 kg Set

3,0 kg pulver + 4,8 kg dispersion.

2,35 kg Set

0,9 kg pulver + 1,45 kg dispersion

Brukstid: ~ 45 minuter vid +20°C

Öppentid: ~ 15 minuter vid +20°C

Plattsättningsbar:

- efter ~ 1 timme på absorberande underlag

- efter ~ 12 timmar på täta underlag

Applikationstemperatur: inte under +5°C

Temperaturbeständighet: -20°C till +70°C

Åtgång: ~ 0,75 kg/m²

Förpackning:

7,8 kg Set ~ 10 m² (Plasthink med båda komponenterna)

- 3,0 kg pulver + 4,8 kg dispersion

2,35 kg Set ~ 3 m² (kartong)

- 0,9 kg pulver

- 1,45 kg dispersion

Lagring: 9 månader. Förvaras svalt, torrt och frostfritt

ANVÄNDNING

Casco Wetstop iFIX används för att montera och försegla Casco Wetstop foliemembran och Wetstop tillbehör:

- i privata våtutrymmen: bad- och våtutrymmen
- i publika våtutrymmen: duschar i sportanläggningar och sjukhus
- i tvättstugor
- ovan golvvärme
- inomhus

UNDERLAG

Normala absorberande underlag

- betong
- cementbaserade avjämningsmassor
- cementbaserad puts
- kalk-cementbaserad puts
- gipsskivor

Prima underlaget med Casco Primer (1:3)

Gipsbaserade underlag

- gipsbaserade avjämningsmassor
 - gipsbaserade putsbruk
- prima med Casco Primer (1:1) torktid minst 24 timmar

Icke absorberande underlag

primning behövs ej



KRAV PÅ UNDERLAG

Underlaget ska vara fast och torrt. Skivmaterial ska vara väl förankrat mot underlaget och bjälklagsavståndet ska uppfylla gällande byggnadsnorm. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från olja, fett, cementhud och liknande. Lösa skikt avlägsnas mekaniskt.

Gipsputs ska ha $RF \leq 75\%$ cementbaserade underlag ska ha $RF \leq 85\%$, cementbaserade underlag med golvvärme ska ha $RF \leq 75\%$, gipsbaserade avjämningsmassor ska ha $RF \leq 75\%$. Ojämnna underlag avjämnas med lämplig Casco avjämningsmassa.

BRUKSANVISNING

Blanda pulver och dispersion med en maskinvisp. Blanda långsamt tills en homogen massa utan klumpar erhålls. Blandningstid ca 3 minuter. Tillsätt INTE vatten.

Applicera Casco Wetstop iFIX med roller och montera Casco Wetstop folien direkt. Applicera inte Casco Wetstop iFIX på större yta än som kan monteras inom 15 minuter. Stryk fast folien med en gnidde. Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår. Följ alltid gällande monteringsanvisning som finns på www.casco.se

VIKTIGT

Blanda hela förpackningar. Material som börjat härda får inte blandas upp. Rengör verktyg med vatten direkt efter användning.

HÄLSA OCH MILJÖ

Innehåller portlandcement. Undvik ögon och hudkontakt. Vid kontakt med ögon, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR BARN

För ytterligare information se säkerhetsdatablad och miljödeklaration.

MILJÖGODKÄNNANDEN

EC1 PLUS R

M1

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 89 00
Web: www.casco.com