


SCHÖNOX® SF DESIGN

Joustava, sementtipohjainen erikoissaumalaasti

Erityisesti suurikokoisten porsliinilaattojen-, imukykyisten keraamisten-, värjäntymisherkkien- ja värjäntymättömien luonnonkivilaattojen-, sekä lasimosaiikin saumaamiseen sisällä ja ulkona, lattialla ja seinillä. Saatavilla eri väreissä. SCHÖNOX SF DESIGN on optimoitu nopeaan sitoutumiseen, värjätysturvyyteen, saumatarttuvuuteen ja paranneltuun kulutuksenkestävyyteen.



Picture not found.

Tuotteen ominaisuudet

- täyttää standardin DIN EN 13888 ominaisuutta CG2 WA koskevat vaatimukset
- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt
- M1 Hyväksyntä
- Vähäpölyinen
- nopea asettuminen
- vedenkestävä
- pakkasenkestävä
- tartuntapohjuste
- erittäin helppo työstää
- estää luonnonkiven reunojen värjäytymistä
- vettä ja likaa hylkivä
- joustava
- siisti ulkonäkö
- sisältää tekohartsia
- hyvä täyttävyyys
- tarttuu hyvin reunoihin
- ihanteellinen lasitetuille laatoille
- soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin
- kovettuu muodostamatta halkeamia
- erinomainen kulutuskestävyys
- tiivis laasti
- REACH:n mukainen matala kromipitoisuus

Käyttöalueet

SCHÖNOX SF DESIGN soveltuu seuraavien materiaalien saumaamiseen:

- lasitetut laatat
 - kivipuristelaatat
 - Luonnonkivilaatat
 - Lasimosaiikki
 - lasilaatat
 - betonikivilaatat
 - tekokivi
 - värjäntymisvaaralle alttiit luonnonkivet
 - Solnhofer-luonnonkivilaatat
 - jura- ja kristallimarmori
 - magmakivet
- soveltuu seuraaviin saumauskohteisiin:**
- seinät ja lattiat
 - parvekkeet ja terassit

- julkisivut
 - normaalisti kuormitettavat liiketilat
 - kostea- ja märkätilat
- Kemialliseen kuormitukseen soveltuu parhaiten SCHÖNOX-epoksihartsisaumalaasti.

Painepesurilla tai happamilla puhdistusaineilla puhdistettaville pinnoille soveltuu parhaiten SCHÖNOX CF DESIGN tai SCHÖNOX XR.

Saumattaessa luistamattomia tai karkeita lattiapintoja sekä lasitettuja laattoja härmä on poistettava huolellisesti tuoreeltaan (saumausta ja puhdistusta on kokeiltava etukäteen).

Mikäli käytetään kiillotettuja lasitettuja laattoja, pigmenttiaineet saattavat kiinnittyä laattojen pinnan mikrohuokosiin. Tästä syystä ei ole suositeltavaa käyttää voimakkaasti laattojen väristä eroavaa saumalaastia.

Mikäli laattapakkauksessa ei ole ohjeita laattojen saumauksesta tai esikäsitteilystä, suosittelemme kysymään laattojen valmistajalta tehdasesikäsitteilystä. Mikäli laattoja ei ole esikäsitelty tehtaalla tai asiasta ei ole varmaa tietoa, on tehtävä koesauma ja hankittava ohjeita saumaukseen ja kyllästysaineen valintaan puhdistus- ja hoitoainevalmistajalta.

Lasimosaiikin kiinnittämiseen ja saumaamiseen höyrysaunoissa suositellaan SCHÖNOX CF -epoksihartsikiinnitys- ja saumauslaastia.

Lasilaattojen, lasimosaiikin, boordilaattojen ja muiden päällystemateriaalien saumausta saattaa päällysteestä riippuen (tarkista valmistajalta) edellyttää kvartsihiekatonta saumauslaastia.

Alustavaatimukset

- Saumojen sivujen on oltava puhtaat, eivätkä ne saa sisältää erottavia aineita.
- Kaavi saumat puhtaaksi ylimääräisistä laastipurseista heti laattojen asentamisen jälkeen.

Tekniset tiedot

- Säilyvyysaika n. 30 minuuttia lämpötilan ollessa +20 °C
- Kävelynkestävä n. 6 tunnin kuluttua
- Täysin kuormitettava n. 7 päivän kuluttua
- Työstölämpötila: ei saa olla alle +5 °C
- Sauman leveys: large format, fully vitrified tiles and glass ceramics saumoissa 1 - 10
- Sauman leveys: absorbing ceramic tiles and for polished and impervious natural stones (incl. discoloration sensitive stones) saumoissa 1 - 5
- Materiaalin menekki 0,3-3,0 kg/m² laatta- ja saumakoon mukaan
- Väri: saatavilla monissa eri väreissä
- Lämpötilankestävyys -20/+80 °C



SCHÖNOX® SF DESIGN

■ **Saumausajankohta vaihtelee 3-24h riippuen käytetystä kiinnityslaastista ohutlaastikerroksesta. Käytettäessä suuria laattoja, sitoutumisaika voi pitkittyä riippuen alustan imukyvystä ja ilmasto-olosuhteista. Mikäli tarpeen, suosittelemme nopeasti sitoutuvia SCHÖNOX kiinnityslaastijamme.**

■ Paksulaastia käytettäessä laastin tulee olla riittävän kovaa ja kuivaa.

Sekoitusuhde

■ 5,0 kg:aan tuotetta SCHÖNOX SF DESIGN n. 1,4 - 1,45 l vettä

Asennussuositus

■ Lisää tuotetta SCHÖNOX SF DESIGN puhtaaseen astiaan, lisää puhdasta kylmää vettä ja sekoita homogeeniseksi seokseksi. Sekoittamiseen suositellaan sekoitinta ja 600 kierrosta minuutissa.

■ Paina saumalaasti tiiviisti laattasaumaan käyttäen kumilastaa levitykseen ja kahvallista pesusientä sauman ulkonäön parantamiseen ja pesuun. Aloita siistiminen ja pesu nihkeällä sienellä kun saumalaasti on aloittanut sitoutumisensa (sormitesti). Varo pesemästä saumalaastia pois saumasta. Käytä kahvallista pesusientä sauman muotoiluun ja poistaaksesi laastijäämät laattapinnalta. Pesu ja tasoitus voidaan tehdä riippuen laatan imukyvystä noin.5 ja 45 välillä saumalaastin levityksen jälkeen. Mikäli saumalaastijäämät kerkeävät tarttumaan tiukemmin laattaan, voidaan jäämät yrittää poistaa kastelemalla ne vedellä ja pyyhkimällä karkeammalla sienellä.

■ Saavuttaaksesi ihanteellisen saumatyön, toista saumaus, välttäen joutumista saumoihin.

■ Puhtaaseen ja nopeaan saumaukseen suositellaan saumauslaitetta.

■ Saumatessa luonnonkiviä. Suosittelemme laattasaumojen ja laattapinnan esikastelua ennen saumausta. Tämä auttaa saavuttamaan tasalaatuisen sitoutumisen saumassa ja eliminoi liian nopean kosteudenimeytymisen. Esikastelu suositellaan tehtävän sienellä ja puhtaalla vedellä tai kostutusta sau-

maa suihkupullolla noin. 2-3 tunnin jälkeen.

■ Luonnonkivien erilaisten imevyyksien vuoksi suositellaan päällysteen pesua kostealla sienellä.

■ Marmorina, kalkkikiveä ja karbonaattipitoisia luonnonkiviä ei saa hapottaa.

■ Käytettäessä huokoisia luonnonkivipäällysteitä varjojenmuodostusta saatetaan esiintyä reuna-alueilla. Nämä värisävyntuutokset eivät johdu saumauslaastin laadusta.

■ Korkean imukyvyn omaavilla luonnonkivillä, sauma tulisi pyyhkiä märäksi kolmen päivän sisällä asennuksesta. Tämä viimeistely varmistaa optimaalisen kovettumisen.

■ Liikuntasaumoihin suositellaan SCHÖNOX ES:ää ja luonnonkivien liikuntasaumoihin SCHÖNOX MESiä.

Pakkaus

■ 5 kg polyetyleni-alumiini pussi (4kpl laatikossa)

Varastointi

■ SCHÖNOX SF DESIGN varastoidaan viileässä ja kuivassa.

■ 5,0 polyetyleni-alumiini pussi, varastointiaika 18 kk

■ Avatut pakkaukset tulee sulkea välittömästi ja sisältö tulee käyttää mahdollisimman pian.

Jätteiden käsittely

■ Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja hävitettävä määräysten mukaisesti.

■ Tuotejäämät, pesunesteet ja pakkaukset sekä niihin liittyvät haitallisia aineita sisältävät tuotteet on hävitettävä määräysten mukaisesti.

EMICODE

■ EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt

Ohje

■ Vaaleat sävyt saattavat likaantua tummia nopeammin, erityisesti lattiapinnoissa ja ulkotiloissa.

■ Päällyste on suojattava ennen saumausta ja sen jälkeen auringonpaisteelta ja vedolta.

■ Työkalut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

■ Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja, jotka vaihtelevat olosuhteiden mukaan.

■ Tiedot koskevat vakio-olosuhteita.

■ SCHÖNOX SF DESIGN sisältää sementtiä. Tuote reagoi kosteuteen emäksisesti, joten iho, silmät ja hengitystiet on suojattava. Pölyä ei saa joutua hengitysteihin. Jos tuotetta joutuu iholle, ihoalue on huuhdeltava huolellisesti vedellä. Jos tuotetta joutuu silmiin, on käännettävä lääkärin puoleen.

■ Epätasainen kosteusvaikutus esimerkiksi alusrakenteesta, laastikerroksesta tai päällysteestä saattaa aiheuttaa saumojen värjäytymistä, joka kuitenkin ei vaikuta saumalaastin laatuun ja saattaa normalisoitua suotuisissa olosuhteissa. Värjäytymättömyyttä ei voida taata.

■ Tuotteen SCHÖNOX SF DESIGN käyttö ei korvaa vedeneristystä.

■ Saumalaastin valinnassa suositellaan laattavalmistajan ohjeiden noudattamista.

■ Mahdollisten pienten sävyerojen vuoksi yhdessä kohteessa on syytä käyttää samannumeroista saumalaastia.

■ Tuotteella SCHÖNOX SF DESIGN tehty saumaus ei ole haponkestävä. Happamat puhdistusaineet, jotka sisältävät esimerkiksi sitruuna-, etikka- tai muuta happoa, saattavat aiheuttaa saumoihin pitkäkestoisia vahinkoja. Tämän vuoksi suositellaan neutraalin tai kevyesti emäksisen puhdistusaineen käyttöä. Tällaisia puhdistusaineita käytettäessä on noudatettava valmistajan ohjeita ja vältettävä liika-annostelua. Vääränlainen puhdistus mitätöi takuun.

■ Pinnat on kasteltava ennen happeaman puhdistusaineen käyttöä, jotta vesi täyttää huokokset. Pinnat huuhdellaan ja neutralisoidaan puhdistuksen jälkeen puhtaalla vedellä.

■ Tuotteella SCHÖNOX SF DESIGN saumatut pinnat voidaan puhdistaa kotitalouskäyttöön tarkoitettulla höyrypesurilla (ilman harjaa) 7 päivää saumauksen jälkeen.

SCHÖNOX® SF DESIGN

- Lasimosaiikin saumaukseen yleisissä uima-allastiloissa, joilta vaaditaan kuormituksenkestävyyttä (esim. pesu painepesurilla) ja kemikalikestävyyttä, suositellaan SCHÖNOX CF DESIGN - epoksihartsisaumalaastia.

Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -standardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä rakennusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheettömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyttökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuotteen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS

Oy Sika Finland Ab
 Koskelontie 23 C / PL 49
 02920 Espoo
 Puh. 09 511 431
 E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com
www.schonox.fi