

## TUOTETIETOESITE

## Sika® FastFix-131

## KOSTEUSKOVETTUVA SAUMAUSHIEKKA 2 -12 MM LEVEILLE SAUMOILLE PIHAKIVETYKSISSÄ

## TUOTEKUVAUS

Sika® FastFix-131 on kosteuskovettuva saumaushiekka erityisesti suunniteltu 2 - 12 mm leveille saumoille. Soveltuu kaikentyyppisille kivetyksille.

## KÄYTTÖ

Sika® FastFix-131 on erityislaatuinen saumaushiekka jota on suunniteltu käytettävän:

- Ajovalyillä
- Kävelykaduilla
- Puutarhassa, maisemoinnissa
- Aukioilla
- Patioilla
- Terasseilla

Sika® FastFix-131 soveltuu normaalin rasituksen käyttöön; Jalankulku, kevyt liikenne jne. Ei raskaalle liikenteelle.

## LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Käyttövalmis.
- Soveltuu kaikentyyppisille katukivetyksille.
- Nopeampi asentaa kuin tavanomainen saumaushiekka.
- Kuivuu kovaksi - ei ongelmia huuhtoutuvista saumoista kovalla sateella.
- Estää rikkaruohojen ja hyönteisten tunkeutumista.
- Ei värjää tai tahraa kivetystä.
- Ikääntyy luonnollisesti ympäröivän kivetyksen kanssa.

## TUOTETIETO

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemiallinen pohja     | Hiekka, sementti ja erityiset lisäaineet.                                                                                                                                                                      |
| Pakkaus               | 20 kg säkki                                                                                                                                                                                                    |
| Olomuoto / Väri       | Polymeerihiekka                                                                                                                                                                                                |
| Käyttöikä             | 12 kk valmistuspäivämäärästä                                                                                                                                                                                   |
| Varastointiolosuhteet | Varastoi avaamattomassa, vahingoittumattomassa sekä alkuperäisessä myyntipakkauksessa kuivassa tilassa.                                                                                                        |
| Tiheys                | ~1.5 kg/l                                                                                                                                                                                                      |
| Riittoisuus           | Riippuu saumattavan kiviaineksen mitoista, sauman leveydestä sekä alustasta.<br>Ohjeellisenä:<br>Mukulakivi: 2 - 5 m <sup>2</sup> per 20 kg säkki<br>Luonnonkivilaatta: 10 - 20 m <sup>2</sup> per 20 kg säkki |
| Ympäristön lämpötila  | Minimi 5 °C/ Maksimi 30 °C                                                                                                                                                                                     |

**Asennettu tuote on valmis käytettäväksi**

Kuivuminen kestää normaaliosuhteissa 1 - 2 vrk (20 °C), huomioitava että kovettuminen on riippuvainen lämpötilasta. Matalemmissa lämpötiloissa kuivuminen tulee olemaan hitaampaa. Lopullinen kovettuminen kestää normaaliolosuhteissa 28 vrk (20 °C). Kivetys voidaan avata kuitenkin liikenteelle jo 2 vrk jälkeen.

## TYÖSTÖ OHJEET

### ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Varmista saumattavan kivetyksen kuivuus ja että alusta on puhdas, pölytön ja vapaa irtoavasta liasta, öljystä, rasvasta yms.

Sauman on oltava vähintään 2 mm leveä ja 25 mm syvä.

Älä esitäytä saumaa saumahiekalla. Sika® FastFix-131 tulee käyttää koko sauman syvyydeltä.

### SEKOITUS

Sika® FastFix-131 on käyttövalmis.

Sika® FastFix-131 tuotteen luonteesta johtuen, materiaalisia voi tapahtua kevyttä sitoutumista kuljetuksen aikana. Sekoita massa ennen käyttöä.

Poista kaikki kovettuneet kokkareet. Älä lisää hiekkaa tuotteeseen.

### TYÖSTÖ

Ennen saumaukseen ryhtymistä, suositellaan esitestauksia pienellä huomaamattomalla alueella tai ylijääneillä kivillä.

Käytä pienissä, helposti hallittavissa olevissa määrissä ja vältä suuren alueen levittämistä kerralla. Levitä tuote saumoihin, varmistuen että sauma täyttyy kokonaan. Jos sadetta on luvassa, tulee pinta suojata jotta saavutetaan tasainen lopputulos. Poista ylimääräinen materiaali laatan päältä ennen kovettumista. Kovettunut tuote voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Tiivistä saumat täryttämällä käyttäen asiaan soveltuvaa konetta tai laudan patkkaa ja vasaraa.

Kastele saumat kauttaaltaan matalalla paineella käyttäen joko puutarhaletkua tai kastelukannua. Älä käytä paineellista pesuria.

Varmista että saumat ovat täysin kyllästyneet vedestä. Poista ylimääräinen vesi pinnalta.

Tämän jälkeen pinta on valmis kevyttä kävelyä varten mutta tulisi kuivua rauhassa jotta saavutetaan paras lopputulos.

Kuivuminen kestää normaaliosuhteissa 1 - 2 vrk (20 °C), huomioitava että kovettuminen on riippuvainen lämpötilasta. Matalemmissa lämpötiloissa kuivuminen tulee olemaan hitaampaa. Lopullinen kovettuminen kestää normaaliolosuhteissa 28 vrk (20 °C). Kivetys voidaan avata kuitenkin liikenteelle jo 2 vrk jälkeen.

### TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet välittömästi käytön jälkeen lämpimällä saippuavedellä.

## HUOLTO

### PUHDISTUS

Olosuhteista johtuen, sauman päälle voi kulkeutua epäpuhtauksia mm. sadevedestä. Nämä epäpuhtaudet voidaan puhdistaa helposti saumasta käyttäen harjaa ja vettä.

## RAJOITUKSET

- Älä käytä kapeammille saumoille kuin 2 mm. Alle 2 mm saumat voivat johtaa saumauksen epäonnistumiseen.
- Saumasyyvyys on oltava yli 25 mm.
- Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Älä aloita asennusta jos sadetta on luvassa tai lämpötila on alle 5 °C.
- Saumausta ei tule puhdistaa painepesurilla ennen kuin saumaus on kuivunut 28 vrk. Painepesurin kärjen tulisi olla vähintään 10 cm saumasta.
- Sika® FastFix-131 ei sovellu pitkäaikaiseen käyttöön vedenalaisissa rakenteissa vaikka tuote kestääkin tyypillisiä märkä / kuivajaksoja.
- Varmista rakenteen vedenpoisto kivetetyillä alueilla ja saumoissa - mieluiten alapuolelta tapahtuva poisto - estääksesi seisovan veden kerääntyminen pinnalle.

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

### Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C  
PL 49  
02921 Espoo  
Puh. + 358 9 511 431  
Fax. + 358 9 511 43 300  
[www.sika.fi](http://www.sika.fi)



### Tuotetietoesite

Sika® FastFix-131  
Kesäkuu 2020, Versio 01.01  
020201010030000091

SikaFastFix-131-fi-FI-(06-2020)-1-1.pdf