



TIKKURILA

LUJA MOISTURE STOP

TIIVIIN PINNAN MUODOSTAVA KOSTEUSSULKU

TYYPPI

Tiiviin pinnan muodostava kosteussulku.

KÄYTTÖKOHTEET

Seinä- ja kattopinnat sisällä.

SOVELTUVUUS

Sisäkäyttöön. Soveltuu Tikkurilan Presto LV tai Prestonit V märkätilatasoitteella tasoitetuille pinnoille, erilaisille rakennuslevypinnoille, lasikuitutapetille jne.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

LUJA MOISTURE STOP

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	213 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset kosteussulkupohjamaalit RL 05.
Värit	Läpikuultavan vihreä.
Riittoisuus	N. 4–6 m ² /l kahden kerran käsittely, ohentamattomana.
Pakkaukset	3 l, 10 l
Ohenne	Vesi. Käytetään ohentamattomana.
Työtapa	Telaus, sively tai ruiskutus.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 4 h. Pintamaalaus n. 4 h:n kuluttua Lujapintamaalilla.
Tiheys (kg/l)	N. 1,2 kg/l, ISO 2811
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	39
VOC	(cat A/i) 140g/l (2010), Lujapintamaali sisältää VOC max. 140 g/l.
Varastointi	Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

LUJA MOISTURE STOP

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Jos alustassa on homevaurioita, selvitä ensin niiden syyt ja korjaa huolella ennen maalausta. Poista irtoava, lohkeileva maali kaapimella. Poista muovitapetit ja keraamiset laatat kokonaan. Hio kiiltävät maalipinnat himmeiksi. Puhdista pinnat tarvittaessa Tikkurilan Maalipesulla ja huuhto pinnat huolellisesti vedellä. Tasoita betoni-, rappaus- yms. pinnat Presto LV tai Prestonit V märkätilatasoitteella. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly.

Käsittely

Sekoita Luja Moisture Stop huolellisesti ennen käyttöä. Levitä kosteussulku telalla kahteen kertaan, älä levitä useampaa kuin kaksi kerrosta. Anna kuivua käsittelyjen välillä 1–4 tuntia. Varmista nurkat ja läpiviennit sivelemällä niihin kosteussulkua. Pintamaalaa Luja pintamaalilla noin 4 tunnin kuluttua toisesta kosteussulku käsittelystä.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti. Sisältää 1,2-bentsisotiatsool-3(2H)-oni (BIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä maali sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee kuivaa maalikalvoa. Sisältää: 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC). Ihon herkistymisriski. Käytä suojakäsineitä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatuja järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.