

Sitko Connect PL

Rapattava ikkuna- ja oviteippi



TUOTEKUVAUS

Sitko Connect PL on kaksitoiminen kosteutta tasaava hygrokalvo- teippi, eli mukautuva tiivistysteippi. Teipillä on ympäröivän kosteuden mukaan vaihtuva diffuusion- vastustuskyky.

Talvella ulkoilman ollessa kuivaa, teippi estää lämpimämmän sisäilman vesihöyryn kulkeutumisen eristetilään. Kesällä teipin vesihöyrynläpäisyominaisuudet muuttuvat. Teippi päästää eristetilassa mahdollisesti olevan kosteuden lävitseen.

Rakenteet ja eristetila pysyvät teipin muuttuvien ominaisuuksien ansiosta kuivempina niin kesällä kuin talvellakin.

KÄYTTÖALUEET

Sitko Connect PL teippiä käytetään ikkunoiden ja ovien karmien tiivistykseen betoni- ja harkkorakenteissa ta- soituksen tai rappauksen alla. Teippiä käytetään karmin sisäpuolisena höyrinsulkuteippinä ja ulkopuolisena sääsuojateippinä uudis- ja korjausrakentamisessa. Käytetään laajasti myös muussa rakentamisessa, kuten lattian ja seinän liittymissä. Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pintaan, sekä ympäröivään rakenteeseen. Huokoisille alustoille suositellaan käytettäväksi Sitko Primer pohjustetta tartunnan varmistamiseksi.



NIMIKETAULUKKO

Tuote nro.	Tuotenimi	Mitat	Pakkauskoko	Paino / ltk
37546	Sitko Connect PL	80 mm x 25 m	3 rll / ltk	2,6 kg

TEKNISEET TIEDOT

Ominaisuudet	Luokitus
Pintamateriaali	Polyamidipinnoitettu polypropyleenikangas
Muuttuva diffuusiovastus	0,25 m – 25 m
Väri	Valkoinen
Liima	Kosteudenkestävä polyakryyliiima
Vetolujuus	≥ 50 N / 25 mm
Elastisuus	> 50 %
Materiaalin paksuus	0,60 – 0,70 mm
Lämpötilan kesto	-40 °C - +80 °C
Tarttuvuus	30,0 N / 25 mm
Varastointi	Kuivassa ja viileässä
Varastointilämpötila	+ 20 °C
* UV:n ja säänkesto	6 kk suojaamattomana
** Asennuslämpötila	-10 °C (suositus +5 °C - +35 °C)

* Tuotteen arvioidaan kestävän UV-säteilyä sekä normaalia sään räsistystä jopa 6 kuukautta olettaen, että tuotetta käsitellään, ja tuote asennetaan asennusohjeiden mukaisesti.

**Teippi voidaan asentaa talviolosuhteissa -10 °C asteessa. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota tartuntapintoihin ja teipin varastointiin. Teippi tulee varastoida lämpimässä + 20 °C asteen lämpötilassa ennen asennusta. Parhaan lopputuloksen ja tartunnan varmistamiseksi tartuntapintojen pohjustamista suositellaan Sitko Primerilla. Tartuntapinnoilla ei saa olla jäätä, huurua eikä kosteutta.

