

Sitko Windoor

Ikkuna- ja oviteippi



TUOTEKUVAUS

Sitko Windoor on pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetty kaksitoiminen kosteutta tasaava hygrokalvo-teippi, eli mukautuva tiivistysteippi. Teipillä on ympäröivän kosteuden mukaan vaihtuva diffuusionvastustuskyky. Talvella ulkoilman ollessa kuivaa, teippi estää lämpimämmän sisäilman vesihöyryn kulkeutumisen eristetilään. Kesällä teipin vesihöyrynläpäisyominaisuudet muuttuvat. Teippi päästää eristetilassa mahdollisesti olevan kosteuden lävitseen. Rakenteet ja eristetila pysyvät teipin muuttuvien ominaisuuksien ansiosta kuivempina niin kesällä kuin talvella.

KÄYTTÖALUEET

Sitko Windoor-teippiä käytetään ikkunoiden ja ovien karmien tiivistykseen puurunkoisissa rakenteissa. Teippiä käytetään karmin sisäpuolisena höyrynsulkuteippinä ja ulkopuolisena sääsuojateippinä uudis- ja korjausrakentamisessa. Teippi asennetaan ikkuna- tai ovikarmiin ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti ympäröivään materiaaliin.



NIMIKETAULUKKO

Tuote nro.	Tuotenimi	Mitat	Pakkauskoko	Paino / ltk
37550	Sitko Windoor	65 mm x 25 m	8 rll / ltk	3,7 kg

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Luokitus
Pintamateriaali	Polyamidipinnoitettu polypropyleenikangas
Muuttuva diffuusiovastus	0,25 m – 60 m
Väri	Valkoinen
Liima	Kosteudenkestävä polyakryyliiliima
Vetolujuus	≥ 50 N / 25 mm
Elastisuus	> 50 %
Materiaalin paksuus	0,25 – 0,45 mm
Lämpötilan kesto	-40 °C – +80 °C
Tarttuvuus	30,0 N / 25 mm
Varastointi	Kuivassa ja viileässä
Varastointilämpötila	+ 20 °C
* UV:n ja säänkesto	6 kk suojaamattomana
** Asennuslämpötila	-10 °C (suositus +5 °C – +35 °C)

* Tuotteen arvioidaan kestävän UV-säteilyä sekä normaalia sään räsitusta jopa 6 kuukautta olettaen, että tuotetta käsitellään, ja tuote asennetaan asennusohjeiden mukaisesti.

**Teippi voidaan asentaa talviolosuhteissa -10 °C asteessa. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota tartuntapintoihin ja teipin varastointiin. Teippi tulee varastoida lämpimässä + 20 °C asteen lämpötilassa ennen asennusta. Parhaan lopputuloksen ja tartunnan varmistamiseksi tartuntapintojen pohjustamista suositellaan Sitko Primerilla. Tartuntapinnoilla ei saa olla jäätä, huurua eikä kosteutta.

