



Pika Saneerauslaasti



Käyttökohteet

Keraamisten laattojen ja tummien maks. 1 cm paksujen luonnonkivilaattojen kiinnityksiin nopeaa kovettumista vaativissa kohteissa sisätiloissa.

- Seinäalustat: Betoni (RH < 90 %), kevytbetoni, tiili, sementtipohjaiset tasoitteet sekä kipsilevyypinnat, **weber.vetonit MS** Kosteussulku- ja **weber.vetonit WP** Vedeneristysmassapinnat, keraamiset laatat ja maalipinnat.
- Lattia-alustat: Betoni (RH < 90 %), sementtipohjaiset tasoitteet, PVC-matot, **weber.vetonit MS** Kosteussulku- ja **weber.vetonit WP** Vedeneristysmassapinnat, keraamiset laatat ja maalipinnat. Kipsilevyllä laatoitettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos alustana on levyrakenne, on seurattava levynvalmistajan ohjeita laatoituksesta ja pohjien rakentamisesta.

Alusta

Laatoitettaessa sekä 2 vrk laatoituksen jälkeen on alustan, laastin ja laattojen lämpötilan oltava yli +10 °C. Laatoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, kiinteät ja pölyttömät. Betonin kutistumasta tulee osan olla jo tapahtunutta. Rasva, sementtiliima yms. sekä vesiliukoiset tasoitteet on poistettava. Epätasaisuudet tasoitetaan tarkoitukseen soveltuvilla weber.vetonit -tasoiteilla. Laatoituslupaan tulee täyttää SisäRYL 2000:n vaatimukset.

PVC-matot, maali- ja keraamiset laattapinnat:

Alustan tulee olla ehjä ja lujasti kiinni alustassaan. Lika, rasva ja muut tartuntaa heikentävät aineet poistetaan pesemällä esim. kristallisoodalla. Pesun jälkeen huolellinen vesihuuhdus. PVC-maton pinta ja maalipinta karhennetaan karkealla hiontapaperilla, jonka jälkeen pöly poistetaan. Kaakelin päälle laatoitettaessa on pinta ensin tasoitettava. Maalin ja muovimaton soveltuvuus laastin alustaksi on tarkistettava valmistajalta.

Sekoitus

Laastijauhe sekoitetaan puhtaaseen, juomakelpoiseen, korkeintaan +30 °C veteen porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä kunnes tuote on tasainen. Laastia seisoitetaan n. 3 min, jonka jälkeen sekoitetaan kevyesti uudelleen. Käyttöaika n. 30 min veden lisäyksestä. Korkea lämpötila lyhentää käyttöaikaa.

Työohjeet

Laatoittaminen:

Laasti levitetään alustalle painaen hammaslastan sileällä reunalla, jonka jälkeen laasti kammataan auki lastan hammastetulla reunalla. Laastia levitettäessä on huomioitava laastin ns. avoika eli tarttuva aika. Tämän vuoksi laastia levitetään vain niin suurelle alueelle, että laatat ehditään kiinnittää tuoreeseen laastiin. Veto, korkea lämpötila ja imevä alusta lyhentävät avoikaa. Laatat painetaan laastipintaan niitä samalla liikauttaen. Näin laatta saavuttaa riittävän tartunnan. Laattojen asentoa voidaan korjata alustan imukyvystä riippuen n. 5 min ajan. Tänä aikana laatoituksen pinta ja saumat tasataan ja laatat naputetaan kiinni. Laatoitustyö tehdään avosaumatyönä ja seinäpinoilla vaakasauman leveys säädetään haluttaessa saumanarulla. Laatan riittävä tartunta varmistetaan koelaatalla, joka irrotetaan tuoreeltaan alustasta. Irrotetun laatan tulee olla tartuntapinnaltaan kokonaan laastin peitossa. Riittävän tartuntapinta-alan saavuttamiseksi on eräillä laatoilla arvioitava myös pohjakuvion ja lastan hammastuksen oikea suhde. Suurilla laatoilla laatoitettaessa on laastia levitettävä myös laatan tartuntapinnalle. Laasti ei saa nousta yli saumojen puolivälin. Laatoitetulle lattialle saa astua aikaisintaan 4 tunnin kuluttua. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

Huom!

Märkätiloissa noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjetta 8–70.

Sementtipohjainen nopeasti kovettuva kiinnityslaasti seinä- ja lattialaatoituksiin tavanomaisille ja vaativille alustoille sisätiloissa.

- Vähemmän pölyävä
- Hyvä tartunta erilaisiin alustoihin
- Elastisuusluokka S1 (SF5-EN 12002)
- Nopeasti saumattavissa

TUOTEKUVAUS

Menekki	Alustasta ja laattatyyppistä riippuen on laastin menekki n. 3 kg/m ² käytettäessä normaalia laattaa ja hammastettua teräslastaa 6 x 6 x 9 mm (hammaslev., -väli, -syvyys)
Käyttölämpötila	Laatoitettaessa sekä 2 vrk laatoituksen jälkeen on alustan, laastin ja laattojen oltava yli +10 °C
Pakkaus	5 kg:n pakkaus. 15 kg:n paperisäkki.
Säilyvyysaika	n. 6 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Kovettumisaika: Normaali käyttö	2 vrk (+23 °C, RH 50 %)
Vedentarve	n. 4 l/15 kg (= n. 0,27 l/kg)
Tartuntalujuus 28 vrk	> 1,0 N/mm ² (EN 1348)
Sideaine	Sementti
Käyttöaika	maks. 30 min veden lisäyksestä
Avoin aika	n. 10 min
Värisävy	Harmaa
Tuotehyväksynnot	

