



TAMMI PORTOFINO

Tammi Portofino on 2-sauvainen vaalealla pigmentoitu ja mattalakattu lattia. Vaaleassa lattiassa on tammen luonnollista väri vaihtelua ja voi esiintyä pieniä oksia. 15 mm.

TUOTETIEDOT		FAKTOJA		TEKNISIÄ TIETOJA		
Tuotenumero	152N38EK0VKW240	Puulajit	Tammi	Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
EAN-koodi	7393969026987	Design	2-sauvainen	Minimi tiheys kg/m³		>500 kg/m³
Pintakäsittely	Mattalakka	Lajitelma	Variation	Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Mitat	2423 x 200 x 15 mm	Lattiatyyppi	Kährs Original	Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
Pakkauksen paino	23 kg	Mallisto	Sand Collection	PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m²/pakkaus	2,9 m²	Hiottavissa	2-3 kertaa	Pistekuorman kestävyys N/mm²	EN1533	NPD
m²/lava	130,1 m²	Luonnollinen puunväri/Sävytetty	Petsattu	Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,14 W/mK
Pakkaus	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.	Kovuus (Brinell-arvo)	3,7	Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ		Ponttiliitos	Woodloc® 5S	Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
		Lattialämmitys	Soveltuu	CARB2		Compliant
		Takuu	30 vuotta			
		Pintakerroksen materiaali	Jalopuu			
		Pintakerroksen paksuus	3,5 mm			
VÄRIMUUTOS		Paksuus	15 mm			
		Väri	Valkoinen			
		Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus			

Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.