

TUOTETIETOESITE

Casco® HusFix

Sementtipohjainen korjaus- / täyttölaasti suuriin reikätyttöihin, saumoihin ja koko pinnan ylitasoitukseen niin sisä- kuin ulkotiloissa. Kutistumaton tuote johon voidaan kovetuttuaan ruuvata sekä naulata.

TUOTEKUVAUS

Sementtipohjainen korjaustäyttömassa reikätyttöihin sekä koko pinnan ylitasoitukseen, sisä- ja ulkotiloissa, (ei vaadi päällemaalausta). Voidaan levittää lastalla tai telalla. Säädeltävä vesimäärä käytön mukaan, vähäisempi vesimäärä reikätyttöihin ja suuremmalla vesimäärällä esim. telattavana tasoitteena tai jopa valuihin askartelussa yms. Kutistumaton suurissakin kerros- paksuuksissa, kovettuneeseen tuotteeseen voi ruuvata tai jopa naulata. Tarttuu yleisiin rakennusmateriaaleihin; betoni, rappaus, kevytbetoni, tiilet, kipsilevy ja kuitulevy yms.

KÄYTTÖ

- Täyttökapasiteetti suurilla alueilla, 1 - 30 mm
- Täyttökapasiteetti pienissä paikkakorjauksissa jopa 120 mm / kerros

- Ylitasoitukseen
- Sisä- ja ulkokäyttö
- Voidaan ylimaalata
- Erittäin pieni kutistuma, myös paksummissa kerroksissa

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Säänkestävä, sementtipohjainen täyttömassa, kiinnityksiin ja korjauksiin.
- Erinomaiset täyttöominaisuudet.
- Hienojakoinen, ei kutistu.
- Taloudellinen, joustava ja kermanen koostumus.
- Erinomaiset tarttuvuus ominaisuudet.
- Käyttöaika jopa 8 tuntia +18°C lämpötilassa.
- Helppo hioa
- Vaaleanharmaa

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Erikoissementti kevyttäyteaineilla
Pakkaus	10 kg 3 kg PE-Pussi 1 kg PE-Pussi
Olomuoto / Väri	Vaaleanharmaa / valkoinen
Käyttöikä	10 kg säkki: 1 vuosi sinetöidyssä pakkauksessa. PE-Pussi: 24 kk sinetöidyssä pakkauksessa.Sulje tiiviisti käytön jälkeen.
Varastointiolosuhteet	Varastoi viileässä suojassa pakkaselta.
Tiheys	Noin 800 kg/m ³ ; sekoitettuna, 1,100 kg/m ³

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Menekki	Noin 1.0 kg/m ² /mm.
---------	---------------------------------

Kerrospaksuus	Täyttökapasiteetti suurilla alueilla: 1 - 30 mm Täyttökapasiteetti pienissä paikkakorjauksissa jopa 120 mm / kerros.
Ympäristön lämpötila	+5°C - +30°C.
Astia-aika	Sekoitettuna, noin 8 tuntia
Kuivumisaika	< 2 mm kerrospaksuus, noin 2 tuntia; Paksummat kerrokset aina 48 tuntiin saakka riippuen ilman lämpötilasta, ilmankosteudesta ja tuuleutuksesta.

TYÖSTÖ OHJEET

Puhdistus

Alustan tulee olla kuiva, luja ja puhdas. Poista kaikki irtoava alustasta mekaanisesti.

Esikäsitely

Imemättömät alustat eivät tarvitse erillistä pohjustusta. Kostuta imevä alusta kuten betoni, kipsi ja sementtipohjainen materiaali (harjaamalla kostealla harjalla) ennenkuin levität Casco® HusFix:n. Levitä sekoitettu massa suoraan esikäsitellylle (kostutetulle) pinnalle.

Sekoitus

Sekoita 4 tilavuus-osaa Casco® HusFix 1 tilavuus-osaan puhdasta, kylmää vettä. Sekoita Casco® HusFix homogeeniseksi tasaiseksi pastaksi - mieluiten sähkösekoitimella. Anna pastan "levätä" muutama minuutti ennen käyttöä. Sekoita tuote tasalaatuisesti aina ennen käyttöä.

Casco® HusFix vesimäärää voidaan muuttaa käytön mukaan; suuremmissa paikkakorjauksissa, jossa tarvitaan paksumpaa koostumusta - vähennä vesimäärää, mikäli haluat telata tuotteen tai käyttää askartelussa tai valuissa. Sekoitussuhdetta voidaan laskea jopa 2 tilavuusosaa Husfix jauhetta - 1 tilavuusosaan vettä saakka.

Korjaus ja täyttö

Käytä tasoitustasaa / putsikauhaa levittääksesi Casco® HusFix alustaan. Kun massa on kovettunut (sormitesti) voidaan pinta tasoitaa kostealla sienellä / kahvallisella sienellä / polystyreenin palasella. Anna massan kuivua kokonaan ennen hiontaa. Kun viimeistelet ulkokulmia, käytä laudan palasta tms. pitääksesi massan kulmassa. Suosittelemme työskentelemään huoneen lämpötilassa.

TYÖSTÖ

Työkalut: Teräslasta

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta työkohteessa. Jos tasoitetta joutuu iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos tasoitetta roiskuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Tuote sisältää sementtiä, joka on syövyttävää. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon. Varastoi lapsien ulottumattomissa. Puhdista työvälineet vedellä ennen tasoitteen kovettumista. Kuivunut tasoite voidaan poistaa mekaanisesti.

RAJOITUKSET



Tuotetietoesite

Casco® HusFix
Elokuu 2020, Versio 05.01
021820201000000035

Ennen maalausta tai tapetointia Casco® HusFix-pinnoilla, tee testi alkalijäämien varalta jotka voivat reagoida tiettyjen maalien ja tapettien kanssa. Ohuet paperitapetit ja alkydi / öljypohjaiset maalit ovat lähtökohtaisesti herkkiä tälle.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

CascoHusFix-fi-FICASCO-(08-2020)-5-1.pdf