

Päivitetty: 16.02.2017



B1 2K PALOKATKOVAAHTO

Tuotekoko	380 ml / 6 kpl laatikko
Käyttö	Tytan 2K puristimella
Sertifikaatit	CE-Merkintä ETA 11/0206
TEKNISET TIEDOT	
Riittäisyys	Pullosta punaista vaahtoa noin 2,1 – 2,5 litraa vapaasti vaahdotettuna
Työaika	Noin 50 sec, voidaan leikata n. 2 minuutin jälkeen
Käyttölämpötila	+15 °C ... +30 °C
Paloluokitus	EI 120 saakka
Lämmönjohtavuus	0,088 W/mK (DIN 12667)
Kuljetus/varastointi	+5 °C...+30 °C:ssa
Säilyvyys	Vähintään 12 kuukautta valmistusäivästä
Ääneneristävyys	66 dB

KUVAUS

Tytan B1 2-komponentti palovaahto on kuumuuden vaikutuksesta laajeneva erittäin monipuolinen palokatkoavahto paloluokiteltuihin läpivienteihin. Vaahto laajenee myös ulostullessaan n. 200%.

KÄYTTÖALUEET JA OMINAISUUKSIA

Tuote soveltuu erityisesti nopeaan ja helppoon aukkojen sulkemiseen, aukkoihin joissa on useita läpivientäviä elementtejä tai epämääräisen muotoisiin läpivienteihin. Tuote kuivaa erittäin nopeasti ja on siistittävissä leikkaamalla jo 2 minuutin kuivumisen jälkeen. Vaahto muotoutuu mihin tahansa muotoon kuivuessaan ja estää palokaasujen kulkeutumisen osastoiden välillä. Kuiva vaahto on elastista ja sitä voidaan muokata jälkikäteen jatkoasennuksissa. Yksi patruuna riittää läpiviennin palokatsoon. Tuotteella on hyväksynyt: Päälystetyt kaapelit 80 mm saakka, sidotut kaapeliniiput 100 mm saakka, PVC- ja PE-putket 50 mm saakka ilman mansettia. Kaikki tiedot löytyvät ETA-dokumenteista. Tuote sisältää isosyanaatteja, huomioi työturvallisuus ja lue tuotteen käyttöturvavietiedote ennen käyttöä.

ASENNUSOHJEET

1. Poista tuotepatruunan pohjakorkki.
2. Pidä patruunaa kärki ylöspäin, kierrä suojakorkki auki ja asenna mukana tuleva sekoituskärki kiinni paikoilleen.
3. Aseta patruuna tuotteen puristimeen.
4. Purista tasaisesti. Alun sekoittumatonta massaa ei tule käyttää.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



B1

B1 2K PALOKATKOVAAHTO

Päivitetty: 16.02.2017

5. Katso erillinen kuvitettu Tytan-asennusohje, jossa on esitetty tarvittava vaahdon syvyys eri rakenteissa oikean paloluokituksen saavuttamiseksi. Vaahtopaksuus on 144 – 200 mm rakenteesta ja paloluokasta riippuen. Kevytrakenne voi vaatia seinän paksuntamista palokatkon kohdalla.
6. Aloita asennus aina aukon takaosasta. Maksimi reikäkoko on 450 mm x 500 mm. Täytä vaahdolla aukko noin 50 % täyteen, tuote turpoaa. Vaahdon korkea viskositeetti estää valumisen (tuotetta ei pidä säilyttää liian kylmässä ennen asennusta) Tuotteen kuivuminen ei edellytä pintojen kostuttamista eikä korkeaa suhteellista ilmankosteutta.
7. Jos työsi keskeytyy yli 50 sekunnin ajaksi, komponentit kovettuvat sekoituskärjen sisällä ja kärki tulee vaihtaa uuteen.
8. Kovettunut ylimääräinen vaahto voidaan siistiä veitsellä jo 2 minuutin jälkeen ja esim. oven karmi voidaan heti listoittaa. Vaahto on päälle maalattavissa.

F



2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS