



weber TM Tiivistys- ja liimamassa

- UV-kestävä
- Hyvä tartunta kosteaankin alustaan
- Maalattavissa useimmilla maaleilla
- Neutraali, ei aiheuta korroosiota
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- Lähes hajuton
- Erinomainen kemikaalinkesto

Kuvaus

Yksikomponenttinen MS-polymeeritekologiaan perustuva tiivistys- ja liimamassa sisä- ja ulkotilojen tiivistykseen ja liimaamiseen. Voidaan käyttää yhdessä weber WP Vedeneristysmassan kanssa läpivientien tiivistykseen.

Käyttökohteet

- Listojen, paneelien, puun sekä laattojen kiinnityksiin esim. tiili-, betoni-, kipsi- ja tasoitealustoille
- Liikuntasaumojen täyttö terasseilla ja parvekkeilla
- Läpivientien tiivistykset
- Elastiset saumat

Alustan tyyppi

- Tiili
- Kipsilevy
- Betoni
- Laasti

Rajoitukset

- Ei sovellu bitumi-, kumi- tai muille materiaaleille joista saat-
taa irrota öljyä, pehmentimiä tai liuottimia
- Ei voida käyttää täysin suljetussa tilassa, sillä kovettuminen
edellyttää tiettyä ilmankosteutta
- Ei sovellu akvaarioihin/terraarioihin
- Ei sovellu rakenteellisiin lasituksiin

Tuotekuvaus

Käyttölämpötila	Asennuslämpötila: +15...+30 °C (ilma ja alusta)
Lämpötilan kesto	-40...+90 °C (kuivuttuaan)
Käyttöaika	Nahoittumisaika: 15 min (+23 °C/50 % RH)
Kovettumisaika	Läpikovuus: 2 mm/vrk (+23 °C/50 % RH)
Värisävy	Valkoinen
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, huoneen lämpötilassa). Varastointilämpötila: +0...+25 °C.
Pakkaus	290 ml patruuna
GTIN-koodit	6415910048990 (290 ml)
Tuoteyhtäisyydet	CE, ECI+

Huomioi ennen käyttöä

- Tee tarvittaessa koeliimaus yhteensopivuuden varmistami-
seksi.
- Tiivistysmassa saattaa muuttaa väriään tietyillä alustoilla tai
tietyissä käyttöolosuhteissa.

Työohjeet

Alustan tulee olla puhdas, pölytön ja siitä tulee olla poistet-
tuna kaikkia irtoava aines, öljy, lika ja maalit. Alustat voidaan
puhdistaa asetonilla tai etanolilla (lasi, metalli) tai liuottimella
(synteettiset materiaalit). Tarvittaessa tiivistettävä alue raja-
taan teipin. Massa levitetään liimattavalle pinnalle ja tasoite-
taan tarvittaessa esim. lastalla. Pakkaus suljetaan huolellisesti
käytön jälkeen.

Olosuhteet kuten lämpötila, alustan laatu sekä sen kosteus
sekä käytetty massamäärä vaikuttavat voimakkaasti tuotteen
nahoittumiseen/kovettumiseen. Sauman koko maks. 20 mm.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot
Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1021973	weber TM Tiivistysmassa 290ml	290 ml	0,29 kg	1440	6415910048990