



CONTEGA SOLIDO IQ

Älykäs liitosnauha ikkunoille ja oville. Sopii sekä sisä- että ulkopuolelle

TUOTEKUVAUS

CONTEGA SOLIDO IQ on ikkunoiden ja ovien karmien tiivistämiseen tarkoitettu älykäs liitosnauha. Nauhan diffuusiovastus vaihtelee suhteellisen ilmankosteuden mukaan välillä 0,4 - 25 m. Ominaisuuksiensa vuoksi nauhaa voi käyttää sekä ulko- että sisäpuolella. Talvella Contega Solido IQ estää vesihöyryn kulkeutumisen tilkerakoon ja kesällä se kuivattaa rakenteita päästämällä tilkerakoon kertyneen kosteuden sisätilaan.

CONTEGA SOLIDO IQ -liitosnauhassa on liimaa koko nauhan leveydeltä, joten se sopii myös jo asennetuille ikkunoille. Modifioitu vedenkestävä liima tarttuu erittäin hyvin alustaansa.

50 mm leveässä nauhassa on kaksiosainen suojapaperi, mikä helpottaa nauhan asentamista. Suojapaperin jako on 10/40 mm.

CONTEGA SOLIDO IQ on erittäin ohut, vain 0,2 mm paksu liitosnauha. Ohut nauha on helppo taivuttaa rakenteen nurkkaan ja sen päälle riittää hienotasointus tai maalaus. Nauha sopii sekä puu- että kivirakenteille.



KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Ikkunoiden ja ovien karmien tiivistys
- ✓ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat
- ✓ Maalatut pinnat
- ✓ Sileät betonipinnat
- ✓ Harkko- ja tiilirakenteet
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyt
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnoille

EDUT

- ✓ Tutkitusti merkkiaineakaasutiivis
- ✓ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima
- ✓ Joustava pintamateriaali
- ✓ Heti ylitasoitettavissa ja maalattavissa
- ✓ Helppo työstiä
- ✓ 2-osainen suojapaperi
- ✓ Liimapinta koko nauhan leveydellä
- ✓ Kattava detaljikirjasto suunnittelun tueksi

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Karmin ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5 mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi. Suuremmat kolot tasoitetaan. Huokoiset ja muut huonosti tarttuvat alustat pohjustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella.

Liitosnauhan asentaminen

CONTEGA SOLIDO IQ -liitosnauha asennetaan karmiin ennen ikkunoiden asentamista paikoilleen.

Jotta rakenteen nurkkiin saadaan työvaraa, nauhaan tehdään karmin kulmissa laskokset puristamalla nauhan liimapinnat yhteen. Laskoksen sopiva pituus on n. 1,5 kertaa tilkeraon leveys. Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, nauha kiinnitetään rakenteeseen niin, ettei nauhan alle jää ilmataskuja.

Jos ikkunat on jo asennettu, nauha asennetaan karmin päälle niin, että se jää piiloon peitelistan alle. Kulmissa nauhat tuodaan toistensa yli ristiin.

Jos rakenteessa on sisäsmyygi, nurkkiin asennetaan ensin Tescon Incav -nurkkakappaleet. Nauha kiinnitetään karmiin niin, että sen päät ulottuvat nurkkakappaleen päälle. Vaihtoehtoisesti sisänurkan voi tiivistää AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnotteella.

Lopuksi liitosnauha peitetään tasoitteella, maalilla tai peitelistalla.

Työohjeet myös muihin käyttökohteisiin ovat ladattavissa internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	Polypropyleenikudos (PP)
Höyrynsulkukalvo	Polyetylenei-kopolymeeri (PE)
Liima	Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri	Valkoinen
Paksuus	0,2 mm
Diffuusiovastus (sd H ₂ O)	0,4 - 25 m (DIN EN 1931)
Lämmönkesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C
Asennuslämpötila	Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)
Säänkesto	3 kk suojaamattomana
Säilytys	Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet	Höylätty puu 10 mm, betoni ja puukuitulevy 30 mm, muut pinnat 20 mm.



	Kpl / ltk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)	Suojapaperin jako (mm)
CONTEGA SOLIDO IQ 40	8	1AR03646	4026639236463	40	30	-
CONTEGA SOLIDO IQ 50	8	1AR02755	4026639227553	50	30	10 / 40

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



TESCON PRIMER RP
Siveltävä pohjustusaine



TESCON SPRIMER
Suihkutettava pohjustusaine



AEROSANA VISCONN
Siveltävä tiivistysmassa



TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale