



SCHÖNOX® SEZ PLUS

Esisekoitettu pikalaasti

Käyttövalmis pikabetoni sisätiloihin, ilman hiekan lisäystä.



Tuotteen ominaisuudet

- EC 1PLUS: erittäin pienet päästöt:
- Sisäkäyttöön
- hiekkaa ei tarvitse lisätä
- pumpattava
- helppo levittää, ei tartu työkaluihin
- nopea kovettuminen
- kristallisoitu sekoitusvettä päällyste
- voidaan asentaa nopeasti
- pienijännitteinen
- soveltuu
- lattialämmitysjärjestelmiin erittäin luja
- REACH:n mukainen matala kromipitoisuus

Käyttöalueet

SCHÖNOX SEZ PLUS soveltuu seuraaviin ratkaisuihin:

- Kiinnivalut tai kelluvat valut eristemateriaalin päälle tai irroitavana kerroksena.
- Lämpölattiat
- Reaktiohartsipäällystettävät tasoitteet
- Valulattioiden paikkaus, nopea päällystettävyyttä
- Pikabetonivalujen korjaaminen
- Reikien ja painautumien täyttäminen
- Sisäkäyttöön.

Alustavaatimukset

Yleistä:

- Riittävä kestävyys, kantokyky, muototarkkuus ja pysyvä kuivuus
- Alustat, joista odotetaan nousevan kosteutta, tulee suojata määräysten mukaisesti.

Kiinnivalut:

- Alustan tulee olla vapaa tarttuvuutta
- heikentävistä kerroksista, kuten pölystä, liasta, öljystä, rasvasta tai irtoavista aineksista.
- Erottavat ja sintratut kerrokset sekä vastaavat on poistettava mekaanisesti esimerkiksi hiomalla, harjaamalla, puhaltamalla tai hiertämällä.
- Käytä alustan pohjustamiseen SCHÖNOX KH (1:5).
- Tämän jälkeen levitä SCHÖNOX DSP tartuntakerroksena.
- Vaihtoehtoisesti, pienissä paikkauksissa sekoita tartuntakerros käyttäen SCHÖNOX KH:ta (25 kg SCHÖNOX SEZ PLUS + 2,0 kg SCHÖNOX KH + 12,0 l vettä

- Levitä tasoite märälle tartuntakerrokselle.
- Kulloinkin voimassa olevien määräysten ohjeiden ja tuoteselosteiden vaatimuksia on noudatettava.

Sekoitussuhde

- 25 kg:aan SCHÖNOX SEZ PLUS n. 1,8 l Puhdasta vesijohtovettä

Asennussuositus

- SCHÖNOX SEZ PLUS lisätään kylmään, puhtaaseen veteen ja sekoitetaan betonimyllyllä, pakkosekoittimella tai tehokkaalla käsisekoittimella homogeeniseksi seokseksi. Muutamassa minuutissa seos saa plastisen koostumuksen.
- SCHÖNOX SEZ PLUS levitetään nopeasti tasaiseksi kerrokseksi ja tiivistetään. Koneellista tasoitusta suositellaan. Pinta-alaa käsitellään vain sellainen määrä, joka pystytään työstämään noin 30 minuutissa.
- Vähimmäiskerros paksuus 12 mm.
- Reuna- ja liikuntasuomista on huolehdittava asianmukaisesti.

Tekniset tiedot

- Pohja: pikasementti, johon on sekoitettu hiekkaa (0–4 mm)
- Astia-aika: noin. 30 Minuuttia lämpötilan ollessa +20 °C
- Kävelynkestävä n. 3 tunnin kuluttua
- Päällystettävissä:
 - Keraamisilla laatoilla, tekstiili- ja elastisilla päällysteillä sekä reaktiohartsipäällysteet.

24tunnin kuluttua. (50mm kalvopaksuuteen saakka).

Alustan kosteuspitoisuus

≤ 95 % RH.

- Parketille 3 päivän kuluttua (maks. 50 mm kalvopaksuus). Jäännöskosteutta ≤ 80 % RH.
- Lattialämmitystasoihteena DIN EN 1264 mukaisesti 75% RH kaiken tyyppisillä päällysteillä

Kosteuden mittaus CM-mittauksena.

- Lujuusluokka: C40 - F6
- Työstölämpötila: +5 °C bis +30 °C Materiaalin menekki: 18 kg/m² / cm
- Palonkestävyys: A1 / A1_{fl}
- Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja, jotka vaihtelevat olosuhteiden mukaan.



SCHÖNOX®

A Sika Brand

SCHÖNOX® SEZ PLUS

- Kovettuva pikalaastikerros (SCHÖNOX SEZ PLUS) on suojattava liian suurelta ympäristölämpötilalta, suoralta auringonpaisteelta ja vedolta.
- Jos tasoitetta ei päällystetä 3 vuorokauden kuluessa, suosittelemme tasoitteen peittämistä muovikalvolla, jotta se ei pääse ylikuivumaan. Kalvo on poistettava uudelleen 24 tuntia ennen päällysteen asentamista.
- EN 1264 mukaisesti lämpölattioita aloitetaan lämmittämään 7 vrk jälkeen. Pidä kolmen päivän ajan virtauslämpötila 25 °C, jonka jälkeen kytke maksimi virtauslämpötila (maks. 45 °C) neljän päivän ajan. Lopuksi anna valun jäähtyä hitaasti (suojaa vedolta ja nopealta jäähtytykseltä). Levitä lattiapäällyste 18 °C lämpötilassa (vastaa virtauslämpötilaa 20- 25°C -ympäriävästä lämpötilasta riippuen).
- Työkalut voidaan puhdistaa vedellä heti käytön jälkeen.

Pakkaus

25,0 kg Paperisäkki

Varastointi

- SCHÖNOX SEZ PLUS varastoidaan viileässä ja kuivassa.
- Säilyvyys: 6 kuukautta (avaamattomassa pakkauksessa).
- Avatut pakkaukset tulee sulkea välittömästi ja sisältö tulee käyttää mahdollisimman pian.

Jätteiden käsittely

Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja hävitettävä määräysten mukaisesti.

- Tuotejäämät, pesunesteet ja pakkaukset sekä niihin liittyvät haitallisia aineita sisältävät tuotteet on hävitettävä määräysten mukaisesti..

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt

GISCODE

- ZP1 - mukainen matala kromipitoisuus

Ohje

- SCHÖNOX SEZ PLUS sisältää sementtiä. Tuote reagoi kosteuteen emäksisesti, joten iho, silmät ja hengitystiet on suojattava. Pölyä ei saa joutua hengitysteihin. Jos tuotetta joutuu iholle, ihoalue on huuhteltava huolellisesti vedellä. Jos tuotetta joutuu silmiin, on käännyttävä lääkärin puoleen.
- Suuri ilmankosteus, alhainen lämpötila ja suuri kerrospaksuus hidastavat ja korkea lämpötila nopeuttavat kovettumista ja alustan asennusvalmiutta. Vahvistetta (esim. AR-lasikuitua) voidaan lisätä. Valmistajan määräyksiä on noudatettava. Tuotteeseen SCHÖNOX SEZ PLUS voidaan sekoittaa vain mainittuja materiaaleja. Tuotteeseen ei saa sekoittaa sementtipohjaisia tai kemiallisia lisäaineita. Ulko- ja märkätiloissa käytä SCHÖNOX SEB Plus:saa. Oheistuotteiden tuoteselosteita on noudatettava. Epävarmoissa tapauksissa hanki lisätietoja valmistajalta.

SCHÖNOX® SEZ PLUS

Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -standardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä rakennusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheettömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyttökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuotteen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.



Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C / PL 49
02920 Espoo
Puh. 09 511 431
E-mail:
sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi